

## Study Some Rheological and Mechanical Properties for Polymer-Kaolin by Ultrasonic Waves

Ehssan Al-Bermamy, kalid J. Salih and Shymaa Al-Rubaye

Department of physics, College of Education for Pure Science, University of Babylon, Iraq  
E-mail: [ehssan@itnet.uobabylon.edu.iq](mailto:ehssan@itnet.uobabylon.edu.iq)

### Abstract:

In the present work, the study of some rheological and electrical properties for polymer-kaolin were carried out, for preparing samples of composite materials by using raw materials (Kaolin Duetla, polystyrene and polyvinyl alcohol). The toasting process was carried out at (100 °C) for (7hr) to different concentration (10 – 50) % g/ml. the gram size rate for Duetla was stayed constant at (50µm).

The rheological properties which include, the density and shear viscosity were measured by using Ostwald Viscometer.

The mechanical properties, the Ultrasonic velocity had been measured by Ultrasonic waves system with frequency (26 KHz), we calculate theoretically, absorption coefficient, relaxation time, relaxation amplitude, compressibility, bulk modulus, and specific acoustic impedance. At room temperature (20° c).

The results showed that all properties increase exponentially or linearly by increasing of concentration while velocity, specific acoustic impedance and bulk modules decrease by increasing concentration.

This study show association between polymer and solvent molecules, and also between polymer molecules itself.

### دراسة بعض الخواص الريولوجية والميكانيكية لبوليمر - كاؤولين باستخدام تقنية

#### الموجات فوق السمعية

إحسان ضياء جواد	د.خالد صالح جاسم	شيماء هادي خضير
جامعة بابل/كلية التربية	جامعة بابل/كلية التربية	جامعة بابل /كلية التربية

#### الخلاصة :

تضمن البحث دراسة بعض الخواص الريولوجية والميكانيكية لمركب بوليمر - كاؤولين وذلك بتحضير نماذج من المواد المترابطة باستخدام المواد الأولية (كاؤولين دويخله والبولي ستايرين والبولي فاينيل الكحول) تم إجراء عملية تحميص عند درجة الحرارة (100°C) لمدة سبع ساعات ولمختلف التراكيز g/ml (10-50) % مع بقاء معدل الحجم الحبيبي لكاؤولين دويخله ثابت في جميع المجموعات مقداره (50 µm). الخواص الريولوجية اشتملت الكثافة واللزوجة القصية التي قيست بواسطة استخدام مقياس اللزوجة استولد.

أما الخواص الميكانيكية فقد تم قياس سرعة الموجات فوق السمعية باستخدام تقنية الموجات فوق السمعية ذو التردد (26khz) وتم نظريا حساب معامل الامتصاص وزمن الاسترخاء وسعة الاسترخاء والانضغاطية ومعامل المرونة والممانعة الصوتية النوعية للموجات فوق السمعية عند درجة حرارة المختبر (20 °C).

أظهرت النتائج أن جميع الخواص المذكورة أنفاً تزداد زيادة خطية أو زيادة آسية مع زيادة التركيز أما السرعة والممانعة الصوتية النوعية ومعامل المرونة حيث وجد أنها تتناقص مع زيادة التركيز. وهذه النتيجة تبين وجود اندماج داخلي بين الجزيئات البوليمر وجزيئات المذيب وكذلك بين جزيئات البوليمر نفسها.

## General Introduction

### 1- مقدمة عامة :

بدأت دراسة البلمرة المشتركة لمونيمرين أو أكثر بصورة تفصيلية حوالي سنة (1911) عند ملاحظة امتلاك الخاصية المطاطية لكوبوليمرات الاوليفينات والداي اوليفينات وقد تأخرت دراسة حركيات البلمرة المشتركة بعدة أعوام والتي غالبا ما وجدت الكوبوليمر أكثر فائدة من البوليمرات المتجانسة المكونة من مونيمر واحد، ففي عام (1939) جزأ العالم شتاوندنكر الكوبوليمر المتكون من كلوريد الفايثيل و خلات الفايثيل وبنسب متساوية التركيز المولي لكل من المونومرين قد اكتشف انه لا يوجد بوليمر يحتوي على كميات متساوية من المونوميرين كذلك وجد إن مادة المالك انهايديراد ومونومرات أخرى تتبلر متجانسة بصعوبة كبيرة لكنها تتبلر أساسيا مع مونومرات مثل الستايرين و كلوريد الفايثيل وغيرها [ فريد بلمير, 1971 ] .

إن دراسة بعض الخواص الميكانيكية و الريولوجية للمواد المترابطة ذات الأساس البوليمري تعد من الدراسات المهمة جدا وذلك لأن اغلب تطبيقات هذه المواد تكون في البيئة الخارجية كأجزاء المباني والطائرات والقوارب و حاويات المياه و أنابيب الري.

## Rheological Properties

### 2 - الخصائص الريولوجية:

#### Shear Viscosity ( $\eta_s$ )

#### 1-2 اللزوجة القصية:

اللزوجة القصية هي إحدى خواص السائل وتعبر عن المقاومة التي تعانها جزيئات السائل عند حركتها. وتقاس لزوجة المحلول المخفف عادة باستخدام جهاز مقياس اللزوجة ذي الأنبوبة الشعرية نوع أوستولد-فينسك (Ostwald-Fenske). [Al-Bermamy, 1995] يمكن حساب اللزوجة للمحلول بقياس زمن الجريان لحجم معين من المحلول خلال أنبوبة أوستولد-فينسك ومقارنته بالزمن اللازم لجريان الحجم نفسه من مادة قياسية (كالماء المقطر) إذ أن:

$$\frac{\eta_s}{\eta_0} = \frac{t_s \rho_s}{t_0 \rho_0} \dots\dots\dots (1)$$

حيث ( $t_s, t_0$ ) زمن الجريان للماء المقطر والمحلول على التوالي.  $\rho_s, \rho_0$  كثافة الماء المقطر والمحلول على التوالي.  $\eta_s, \eta_0$  اللزوجة القصية للماء المقطر والمحلول على التوالي. تقاس اللزوجة القصية بوحدة (g/cm.s) وتسمى بالبويس (poise) .

## Mechanical Properties

### 3- الخواص الميكانيكية:

#### Ultrasonic Velocity (V)

#### 1-3 سرعة الموجات فوق السمعية:

أن سرعة الموجات فوق السمعية تختلف باختلاف الوسط الناقل لها. ويمكن حساب سرعة الموجات فوق السمعية في الأوساط المختلفة بدلالة كثافة الوسط ( $\rho$ ) ومعامل المرونة ( $k$ ) وتسمى هذه العلاقة بصيغة نيوتن [ البيرماني, 2003]

$$V = \sqrt{k/\rho} \dots\dots\dots (2)$$

إن الامتصاص الناشئ عن اللزوجة القصية والحرارة يسمى بمعامل الامتصاص الكلاسيكي ( $\alpha_c$ ) ويتناسب مع مربع تردد الموجات فوق السمعية ويعبر عنه بالعلاقة:

$$\alpha_c = \alpha_{vis} + \alpha_{th} \quad \dots\dots\dots (3)$$

إذ  $(\alpha_{vis})$  معامل الامتصاص الناشئ عن اللزوجة و  $(\alpha_{th})$  معامل الامتصاص الناشئ من الانتقال الحراري من مناطق التضاعط إلى مناطق التخلخل نتيجة لمرور الموجات فوق السمعية في الوسط. لذا يكون معامل الامتصاص [Hassan,1988]:

$$\alpha_c = \frac{8\pi^2 f^2 \eta_s}{3\rho V^3} + \frac{\delta(\gamma - 1)\omega^2}{2\rho C_v \gamma V^3} \quad \dots\dots\dots (4)$$

$(\gamma)$  تمثل النسبة بين الحرارة النوعية عند ضغط ثابت  $(C_p)$  والحرارة النوعية عند حجم ثابت  $(C_v)$ ،  $(\delta)$  التوصيلية الحرارية،  $(f)$  تردد الموجات فوق السمعية حيث أن  $(2\pi f = \omega)$  التردد الزاوي. أن جزء من عملية الامتصاص يحول طاقة الموجات فوق السمعية إلى حرارة مباشرة، وفي معظم السوائل فإن الامتصاص الناتج عن الحرارة يكون ذا كمية صغيرة جداً إذ يمكن إهمالها لذلك تصبح العلاقة السابقة على ما يأتي [Hassan,1988]:

$$\alpha_c = \alpha_{vis} = \frac{8\pi^2 f^2 \eta_s}{3\rho V^3} \quad \dots\dots\dots (5)$$

### 3-2 الاسترخاء في السوائل: Relaxation in Liquids

إن حدوث أي تغير فجائي في المنظومة يؤدي بها إلى السير إلى حالة موازنة جديدة تدعى هذه الظاهرة بالعملية الاسترخائية. وهذه العملية تحدث خلال زمن معين يعرف بزمن الاسترخاء ويرمز له بالحرف  $(t)$  (Relaxation Time). إن زمن الاسترخاء هو المعدل الزمني اللازم لقفز الجزيئات بين موقعين متماثلين يمكن أن تتميز بها وتكتسب الجزيئة طاقة كافية للتغلب على حاجز الطاقة ليحدث الانتقال، لذلك يعتبر زمن الاسترخاء مقياساً لسرعة تبدد طاقة الموجة.

ويعطى زمن الاسترخاء بالعلاقة [Hassan,1988]:

$$t = \frac{4\eta_s}{3\rho V^2} \quad \dots\dots\dots (6)$$

وتعرف النسبة  $(\alpha / f^2)$  بسعة الاسترخاء (Relaxation Amplitude) وهي سعة الموجة فوق السمعية بعد عملية الاسترخاء [Hassan,1988]:

$$D = \alpha / f^2 \quad \dots\dots\dots (7)$$

والممانعة الصوتية النوعية تعرف من العلاقة الآتية [Blitz,1967]:

$$z = \rho V \quad \dots\dots\dots (8)$$

ويمكن حساب الانضغاطية من معادلة لابلاس [Blitz,1967]:

$$B = (\rho V^2)^{-1} \quad \dots\dots\dots (9)$$

وأن معامل المرونة هو مقلوب الانضغاطية ويعطى بالعلاقة الآتية [Blitz,1967]:

$$k = B^{-1} = \rho V^2 \quad \dots\dots\dots (10)$$

#### 4- المواد وطرائق العمل

##### 4-1 تهيئة المواد الأولية وتشمل:

##### أ- كاؤولين دويخلة

هي سيليكات الألمنيوم المائية ورمزه الكيميائي  $(Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O)$  ويمتاز بنعومة الحبيبات وشكله ألففائحي الذي يساعد حركة بعضها فوق بعض وهو ذات لون ابيض وله درجة انصهار تساوي  $(1770^\circ C)$  في حالته النقية وتتنخفض إلى درجة انصهار  $(1545^\circ C)$  في حالة وجود شوائب [Plancon,2000]ويستخدم في صناعة الأصباغ والورق وفي صناعة الإطارات كمادة مألثة [الريبيعي Walls, 2000 & 2005,] استخدم مسحوق الكاؤولين من مقلع عراقي بحجم حبيبي اقل من  $(50\mu m)$ .

##### ب- البولي فاينيل الكحول P.V.A.

يعد من البوليمرات الخطية غير المشحونة التي تستطيع الذوبان في الماء لكنه يذوب بسهولة وسرعة عند درجة حرارة  $(90^\circ C)$  [عباس، 2004] وبذلك يستخدم عاملاً مثخناً لعدة أنظمة استحلابية وعالقية وكذلك يستعمل لإنتاج الأفلام وصفائح التغليف عندما يراد أن تكون هذه الصفائح ذائبة في الماء. وكذلك يمكن ان يكون البوليمر غير ذائب في الماء وذلك بعد أن يعامل ببعض المواد الكيميائية[الريبيعي, 2005&عباس، 2004].

##### ج- البولي ستايرين P.S.

وهو من البوليمرات المهمة صناعياً ويعد من البلاستيكات المطاوعة للحرارة تبلغ درجة انتقاله الزجاجية  $(100^\circ C)$  هو يقاوم فعل الكثير من المواد الكيميائية كالحوامض والقواعد [فريد بلمير، 1971] ويذوب في العديد من المذيبات وله الكثير من الاستخدامات البلاستيكية كصناعة الأغراض المنزلية وصناعة البلاستيك المسامي الصلد [ال ادم، 1989].

##### د- البنزين

من المركبات الاروماتية وتتألف جزيئته من ست ذرات كاربون مرتبطة مع بعضها على شكل حلقة سداسية منتظمة تتصل كل منهما بذرة  $(C_6H_6)$  وهو سائل عديم اللون سريع الاشتعال له رائحة مميزة وهو سام يغلي عند درجة  $(80^\circ C)$  ويتجمد عند  $(5^\circ C)$  اقل كثافة من الماء ولا يمتزج معه [الريبيعي, 2005& Bonndy, 1952]. والبنزين المستخدم في البحث تم استيراده من شركة (Fluka AG, CH-9470 Buchs) (Human Carcinoger Benzen for HpLc)

##### 4-2- تحضير النماذج:-

مرت عملية تحضير النماذج بعدة مراحل كما يأتي:

أ- تم استخدام الكاؤولين العراقي كمادة أولية مألثة بحجم حبيبي اقل من  $(50\mu m)$  مطحون باستعمال طاحونة الكرات (Ball Milling) ذات الكرات الالومينا النقية نوع (CROSCHOOP) ألمانية الصنع واستمرت عملية الطحن لمدة  $(7hr)$  للحصول على درجة النعومة المطلوبة.

ب- غسل الكاؤولين بحامض (HCl) وذلك للتخلص من اوكسيد الحديد الحر وكل الاكاسيد والمعادن التي تذوب في هذا الحامض وزيادة تركيز المعادن الرئيسية الموجودة و ثم يرشح ويغسل بالماء المقطر للتخلص من الشوائب ولمعادلة المكون.

ج- أجريت عملية النخل (Sieving process) وذلك لإجراء التصنيف الحجمي لها وقد استخدمت مناخل ألمانية الصنع نوع (Cro-Prazisossieb) بحجم قطر فتحته اقل من (50µm) مع هزاز ألماني نوع (Retsch) وحمصت مادة الكاؤولين دويخلة بدرجة حرارة (100)°c لمدة (7hr.) وذلك لأنه عند التسخين تبدأ الأطيان بفقدان ماء التشكيل والماء البلوري، وهذا الفقدان سوف يؤدي الى تهمد الشبكية البلورية والتقلص الذي يحدث ضمن المدى الحراري حيث أن التحميص له تأثير على المسامية والتوصيل الحراري والعزل الكهربائي.

د- تمت عملية خلط المواد الأولية Mixing process وقد حضرت خلطات وفق نسب خلط ثابتة باستعمال طريقة الخلط الأنزلاقي وقد وزنت النسب المخلوطة باستعمال ميزان حساس (Mettler) ذو قدرة تحسس (10<sup>-4</sup>) ومعدل تحميل (200gm).

هـ- حضر محلول (P.V.A.) بإضافة البوليمر إلى الماء مع التحريك المستمر بدرجة (80°c) ثم يضاف اليه الخلطات المحضرة سابقاً (والتي تمثل الكاؤولين محمص ومغسول بالحامض ومنخول) وتستمر عملية الخلط وخلال الخلط يتم إضافة الحامض (HCl) للتحكم بحامضية المزيج ثم يتم تجفيفه.

و- يحضر البولي ستايرين بقيم محددة بعد إذابته في المذيب المناسب (استخدم مذيب البنزين في البحث) حيث تم التحضر بمزج البولي ستايرين مع المذيب عند درجة حرارة (90°c) باستعمال خلاط نوع (Magnetic stirrer).

ز- تضاف النسبة المطلوبة من الكاؤولين المحفز إلى (polystyrene) المذاب عند الدرجة الحرارية المطلوبة ثم توضع المادة النهائية في طبق خزفي (pettry dish) ثم تجري الفحوص الريولوجية والميكانيكية .

## Results and Discussion

### 5 النتائج والمناقشة:-

تم أخذ القياسات العملية وكذلك الحسابات النظرية لكل من الخصائص الريولوجية والميكانيكية ، كما نوقشت أسباب التغيرات التي تحدث في هذه الخواص عند زيادة التركيز أو نقصانه

### Rheological Calculation

### 1-5 الحسابات الريولوجية:

#### Density

#### - الكثافة

تم قياس الكثافة لكافة التراكيز باستعمال قنينة كثافة ذات سعة مقدارها (10ml) وميزان إلكتروني مصنع من قبل شركة (Mettler Switzerland) بحساسية (0.0001) عمليا وكما هو موضح في الشكل (1) الذي تزداد فيه قيم الكثافة مع زيادة التركيز وسببها يعود إلى زيادة كتلة المحلول والانتقاه الحاصل في جزيئات البوليمر نتيجة لذوبانها في المذيب والمواد الأخرى ، وهذه الزيادة تتفق مع ما حصل عليه الباحثون ( Hassun & 1988, 1989, Hassun & 1993).

#### Shear Viscosity

#### -اللزوجة القصية

تم حساب قيم اللزوجة القصية باستعمال المعادلة (1) والشكل (2) يوضح تغير اللزوجة القصية مع التركيز ونلاحظ أن قيم اللزوجة تزداد مع زيادة تركيزه وسبب ذلك يعود إلى تحويلها إلى شكل معقد مما يؤدي إلى تكوين سلاسل بوليمرية ذات جزيئات كبيرة الحجم نتيجة لزيادة تركيز البوليمر في المحلول وبالتالي تؤدي إلى زيادة قوى الاحتكاك الدورانية والانتقالية بين جزيئات البوليمر والمذيب [ Al-Bermamy, 1995 ] .

## Mechanical Calculation

### 2-5 الحسابات الميكانيكية:

### Ultrasonic

### 1-2-5 القياسات فوق السمعية

#### Measurements

### Ultrasonic Velocity

### 1-1-2-5 سرعة الموجات فوق السمعية

تم قياس سرعة الموجات فوق السمعية وذلك بقسمة المسافة التي تقطعها الموجة داخل محلول البوليمر على زمن التأخير (delay time) والشكل (3) يوضح العلاقة بين سرعة الموجات فوق السمعية مع التركيز إذ نلاحظ أن سرعة الموجات فوق السمعية تزداد كلما ازداد التركيز وسبب ذلك هو أن التفاعل (Interaction) أدى إلى اتحاد نوعين من جزيئات البوليمر والمذيب مما أدى إلى تكوين جزيئات كبيرة (Macromolecular) داخل المحلول والتي تعمل على نقل الموجات الميكانيكية من مصدر الاضطراب على هيئة حزم موجية، مما أدى إلى زيادة السرعة خلافاً للسوائل البسيطة أو النقية [ شريف، 1983 ] (Purity) . وتتفق هذه النتائج مع نتائج الباحثين [ Hassan1988 , & Al-Ani, 1992 ]

### 2-1-2-5 معامل امتصاص الموجات فوق السمعية Ultrasonic Absorption Coefficient

تم حساب قيم معامل الامتصاص للموجات فوق السمعية عند تراكيز مختلفة باستعمال المعادلة (5) والشكل (4) يوضح زيادة معامل الامتصاص مع زيادة التركيز، حيث أن معامل الامتصاص يعتمد على اللزوجة والتوصيلية الحرارية والتشتت وبما أن كلاً من التوصيلية الحرارية والتشتت تأثيرهما قليل في المعادلة (5) لذا يمكن إهماله لذلك فاللزوجة هي مسؤولة عن زيادة امتصاص الموجات فوق السمعية وفي بعض الأحيان يسمى معامل امتصاص اللزوجة [Blitz,1967] . لذا فإن أي زيادة في اللزوجة تؤدي إلى زيادة في معامل الامتصاص إذ إن معامل الامتصاص يعتمد اعتماداً كبيراً على التركيز في المحلول. وهذا السلوك يتفق مع ما حصل عليه الباحثون [ عبد المجيد, 1993 & العبادي, 1995 ]

### Relaxation time

### 3-1-2-5 زمن الاسترخاء

تم حساب قيم زمن الاسترخاء باستعمال القيمة العملية المقيسة لكل من الكثافة واللزوجة والسرعة حسب العلاقة (6)، والشكل (5) يوضح العلاقة بين زمن الاسترخاء والتركيز، إذ يلاحظ زيادة زمن الاسترخاء مع التركيز فيفسر بزيادة حجم السلاسل البوليمرية مما يؤدي إلى زيادة الاحتكاك الداخلي بين طبقات السائل الناتجة من التضاعط والتخلخل نتيجة تأثير الموجات فوق السمعية وبذلك يزداد الزمن اللازم لإعادة الجزيئة المستتارة إلى وضعها الأصلي وهذه النتائج تشابه ما حصل عليه الباحثون [ AL-Bermamy, 1995 & الميالي, 2001 ]

ظروف تهيئة البولي ستايرين		كمية إضافة P.V.A g	ظروف تحضير الأطياف		
كمية المذيب المستخدم ml	كمية البولي ستايرين المستخدمة g		كمية إضافة الكافولين g	معدل الحجم الحبيبي $\mu m$	درجة حرارة التحميص $^{\circ}C$
15	30	0.5	1.5	<50	100

جدول (1) تحضير الكافولين المحفز إلى البولي ستايرين

### Relaxation Amplitude

### 4-1-2-5 سعة الاسترخاء

تم حساب قيم سعة الاسترخاء من العلاقة (7)، الشكل (6) يوضح العلاقة بين سعة الاسترخاء والتركيز إذ يلاحظ من الشكل أن سعة الاسترخاء تزداد مع زيادة التركيز والسبب يعود إلى كبر المسافة التي تقطعها الجزيئة أثناء عملية الاستتارة، بسبب كون عزم القصور الذاتي للجزيئة الكبيرة يكون كبيراً (النصراوي، 1998) علاوة على أن سعة الاسترخاء تتناسب طردياً مع معامل الامتصاص كما موضح بالعلاقة السابقة، وهذه النتائج تتفق مع نتائج الباحثين (Hassun & 1989, Hassun & 1990, عباس، 20041 & العبادي، 1995).

### Specific Acoustic Impedance

### 4-1-2-5 الممانعة الصوتية النوعية

تم الحصول على قيم الممانعة الصوتية النوعية باستخدام العلاقة (8) والشكل (7) يوضح زيادة قيم الممانعة مع زيادة التركيز، وسبب ذلك يعود إلى زيادة عدد الجزيئات في المحلول الذي تؤدي إلى زيادة كثافة الوسط الناقل وبالتالي زيادة سرعة الموجات فوق السمعية لأن السرعة تزداد بشكل كبير مع زيادة التركيز مما يؤدي إلى زيادة الممانعة الصوتية النوعية وهذا يتفق مع ما توصل إليه الباحثون [البيرماني، 2004 & Al-Ani 1992, Hassun 1990]

### Compressibility

### 5-1-2-5 الانضغاطية


تم الحصول على قيم الانضغاطية من العلاقة (9) والشكل (8) يوضح تغير قيم الانضغاطية مع التركيز إذ يوضح الشكل نقصان قيم الانضغاطية مع زيادة التركيز، وسبب ذلك يعود إلى اندماج نوعين من

الجزئيات التي أدت بدورها إلى تجمع السلاسل البوليمرية المتقاربة بعضها مع بعض نتيجة اندماج نوعين من الجزئيات. وهذا يتفق مع ما حصل عليه الباحثون [الطيار, 1990&عبد المجيد ، 1993&العامري, 2003]


**Bulk Modulus**

**6-1-2-5 معامل المرونة**

تم حساب قيم معامل المرونة لمختلف التراكيز حسب العلاقة ( 10 ) والشكل (9) يوضح تغير قيم معامل المرونة مع زيادة التركيز، إذ نلاحظ من الجدول زيادة قيمها وسبب ذلك من خلال العلاقة السابقة يلاحظ اعتماد معامل المرونة على سرعة الموجات فوق السمعية بصورة رئيسة لذلك فمن المتوقع سلوك معامل المرونة نفس سلوك سرعة الموجات فوق السمعية وهذه النتيجة تتفق مع نتائج الباحثين [ Al-Bermny, 1995 ]&المياي, 2001].




الشكل (1) يوضح تغير الكثافة مع التركيز




الشكل ( 2 ) يوضح تغير اللزوجة القصية مع التركيز







الشكل (3) يوضح تغير سرعة الموجات فوق الصوتية مع التركيز




الشكل (4) يوضح تغير معامل امتصاص الموجات فوق الصوتية مع التركيز




الشكل (5) يوضح تغير زمن الاسترخاء مع التركيز




الشكل (6) يوضح تغير سعة الاسترخاء مع التركيز



الشكل (7) يوضح تغير المماتعة الصوتية النوعية مع التركيز



الشكل (8) يوضح تغير الانضغاطية مع التركيز



الشكل (9) يوضح تغير معامل المرونه مع التركيز

## Conclusion

## 6- الاستنتاجات :

- من خلال النتائج والرسومات البيانية أمكن التوصل إلى الاستنتاجات الآتية :
1. من خلال هذا البحث فإن مترابك بوليمر -كاؤولين تضمّر تغيراً مستمراً في خواصها الريولوجية والميكانيكية مع زيادة التركيز لذلك يمكن الاستفادة منها في التطبيقات الصناعية المختلفة .
  2. إن عملية امتصاص وتوهين طاقة الموجات فوق السمعية تعتمد بصورة كبيرة على كل من طول السلسلة البوليمرية وتركيز المحلول .
  3. إن وجود الاندماج الداخلي بين جزيئات المذيب وكذلك جزيئات البوليمر نفسها أدى إلى جعل المترابك أكثر قوة ومتانة.
  4. في هذه الدراسة إن استخدام كاؤولين دويخلة العراقي معدل الحجم الحبيبي اقل من (50µm) ومحمص بدرجة حرارة (100°C) كمادة مالئة تعطي أفضل النتائج بوصفه إحدى منتجات الصناعات البتروكيمياوية.

## المصادر :

- ال آدم ، كوركيس عبد و البيريبي، ذنون محمد عزيز، 1989 "كيمياء الجزيئات الكبيرة المحدث"، جامعة بغداد- كلية العلوم، ص: 171-23.
- الربيعي، شيماء هادي خضير 2005، دراسة التوصيلية الحرارية وإجهاد الشد لمترابك بوليمر - كاؤولين، جامعة الكوفة.
- المسعودي، نجاح كاظم عليان ، 2004"دراسة تأثير الظروف البيئية في مترابكات البولي اثيلين عالي الكثافة المدعم بأسود الكربون"، رسالة ماجستير، كلية العلوم - جامعة بابل.
- المياي، خالدة حسين 2001"تأثير أشعة كاما على بعض الخواص الفيزيائية لبولي ايزوبوتلين"، رسالة ماجستير، جامعة بابل - كلية العلوم.

العالمي، صالح حسون، 2003 "تأثير أشعة كاما ودرجة الحرارة في بعض الخصائص الفيزيائية لبولي ستايرين بيوتاديين"، رسالة ماجستير، جامعة بابل- كلية العلوم.

العبادي، زياد، 1995 "دراسة تأثير أشعة كاما على الخواص الفيزيائية لبولي ستايرين"، رسالة ماجستير، جامعة بغداد- كلية التربية الثانية، ابن الهيثم.

الطيار ، صباح خضر 1990 "دراسة تأثير المذيبات المختلفة على الخصائص الفيزيائية لمادة بولي كلوريد الفاينيل باستعمال تقنية الموجات فوق السمعية" رسالة ماجستير ،جامعة بغداد -ابن الهيثم .

النصراوي، سمير حسن هادي، 1998. "تأثير أشعة كاما على بعض الخصائص الفيزيائية لكاربوكسي مثل سليولوز عالي اللزوجة وواطئ اللزوجة"، رسالة ماجستير - كلية العلوم- جامعة بابل.

شريف ، إبراهيم إبراهيم ، 1983"الفيزياء (1) "أستاذ الفيزياء-كلية الهندسة- جامعة بيروت ص:13-203 فريد بليمير . 1971 "أساسيات علم البوليمر"، ترجمة د. صلاح محسن عليوي، ط2. ص: 2-546.

عبد المجيد، سعاد مصلح الدين ، 1993"دراسة تأثير أشعة كاما على بعض الخصائص الفيزيائية لبعض البوليمرات الذاتية في الماء (بولي فاينيل باريلويرون PVDP)". باستخدام تقنية الموجات فوق السمعية، رسالة ماجستير، الجامعة المستنصرية- كلية العلوم.

عباس، فدوى حمادي، 2004"دراسة تأثير الحامضية وظروف التشكيل على بعض الخواص الكهربية للجسم البور سليني من مواد محلية، رسالة ماجستير-جامعة بابل/ كلية العلوم.

Al-Bermay, A.K.J. 1995"A Study of the Physical Properties of some Cellulose Derivative Polymers", Al-Mustansiryah University, Ph. D. Thesis.

Al-Ani, S.K.J., 1992"Acustica J.", V. 75, pp. 276- 278. A. Davis, (1983). "Weathering of Polymers ", Applied Science Pub..

Al-Bermay, A.K.J.; Al-Mamory M.H and Al-Bassam, F.A.. 2002"Babylon Univ. J.", V. 7, No. 3.

Al-Bermay, A.K.J., 2003"Babylon Univ. J.", V. 8, No. 3.

Blitz, J. 1967"Fundamental of Ultrasonic", 2<sup>nd</sup> Edition. Butter Worthes, London, pp 66- 100.

Bonndy, R. H. And Boyer, R. F. 1952 "Styrene its Polymers Copolymers and Derivatives", Rein hold, New York.

Hassan, S.K. 1988"Acta Polymerica J.", V. 39, N. 11, p 664.

Hassun, S.K. and Rahman, S. 1989"Iraqi J. of Sci.", V. 30, N. 3, p 426.

Hassun, S.K.; Hussain, H. and Hassan, N.A. 1990"Acta Polymerica J.", V. 41, N. 8.

Plancon, A. And Drits, V. 2000 "Clay and Clay Mineral", Vol.48, No.1, P.57.

Walls, D. S. 2000 "Kaolin Department of Mines and Energy" Mineral Information Leaflet No.10.