

دراسة تأثير أشعة كاما على المركبات السيراميكية الفائقة التوصيل

$\text{Bi}_{1.48}\text{Pb}_{0.35}\text{Sr}_{1.84}\text{Sn}_2\text{Cu}_3\text{O}_y, \text{Bi}_{1.84}\text{Pb}_{0.35}\text{Sr}_{1.84}\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_y, \text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_y$

د. بهاء حسين صالح د. ابراهيم عطا العجاج * د. نجم عسكوري

* جامعة بغداد / كلية العلوم / قسم الفيزياء

تاريخ الاستلام 6 / 10 / 1998 تاريخ القبول 25 / 7 / 1998

الخلاصة

حضرت النماذج لثلاثة أنواع من الانظمة وهي : 1-Y_{Ba}₂Cu₃O_y 2-Bi_{1.48}Pb_{0.35}Sr_{1.84}Ca₂Cu₃O_y 3-Bi_{1.84}Pb_{0.35}Sr_{1.84}Sn₂Cu₃O_y بطريقة السونوجيل وقد فحص تركيبها بواسطة حيد الأشعة السينية وكانت جميعها ذات تركيب معيني فلائم Orthorhombic، أما قياس محتوى الاوكسجين فقد تم بطريقة التسخين بالباليود.

قيست الدرجة الحرارية الحرجة T_c من خلال قياس المقلومية الكيلربائية للنماذج عن طريق الاتصال الرباعي القطب وان المركب رقم (3) حق أعلى قيمة لـ T_c بعد ابدال عنصر الكالسيوم بالقصدير وتقليل نسبة الكاتيون التكتيل (Bi) .

تم تعریض النماذج الى المشعه كما من وحدة 60 بطاقة معدلها (1.25 MeV) وبحضرات اشعاعية Mrad (23.36, 47.35, 95.94, 185.9, 383.8) ثم اجريت عمليات الفحص بحيد الأشعة السينية بعد عمليات التشغيع وكان التركيب بعد التعرض الثاني يقترب من التركيب الرباعي للمركبين (1,3) ومعيني فلائم للمركب المرقم 2 عند التعرض الاشعاعي الاخير (383.8 Mrad) استعاد المركبان اسرقمان (1,2) تركبيهما قبل عمليات التشغيع أما المركب رقم 3 فقد حصل تغير في تركيبه البليوري .

جرى قياس T_c للمركبات الثلاثة بعد كل فترة تعرض اشعاعي وكانت التغيرات شوائة، ويعزى ذلك الى ازاحة او فقدان ذرات الاوكسجين في المركبات، وتؤكد ذلك من خلال تغير محتوى الاوكسجين بنسبة (0.3-0.6) .

ABSTRACT :

Three samples 1-YBa₂Cu₃O_y 2-Bi_{1.84}Pb_{0.35}Sr_{1.84}Ca₂Cu₃O_y 3-Bi_{1.48}Pb_{0.35}Sr_{1.84}Sn₂Cu₃O_y were prepared by Sol-Gel method. Their crystal Structure were identified by X-ray diffraction. All samples have orthorhombic structure. Oxygen contents were measured by iodometric titration method.

The critical temperature T_c was measured by four-probe method.