

## دراسة تركيب خصائص الدرجة الحرارية الحرجة لغشاء مادة فانقة التوصيل Y - Ba - Cu - O على قرص من الكاولين العراقي

د. بهاء حسين صالح

جامعة بابل/كلية التربية- قسم الفيزياء

E-mail: Dr\_bhaa@yahoo.com

### الخلاصة :

حضرت المادة السيراميكية الفانقة التوصيل Y - Ba - Cu - O في مزيج من سوائل هيدروكاربونية مع المساحيق الأساسية للمادة السيراميكية وتد ترسيبها بشكل أغشية على مكبوسات الكاولين العراقي والتي أنتجت من ضغط (5 ton) ولبدت بحرارة (383K) حيث كان الترسيب بطريقة الصلاء بالغمر وبسمك صافي (100 μm). حققت المادة فانقة التوصيل درجة حرارية حرجة (Tc=96K) بعد فحص العينات بطريقة الاتصال الرباعي الأقطاب وتحليل مكبوسة الكاولين والمادة السيراميكية فانقة بالأشعة السينية وكانت النتائج تشير إلى ارتفاع في الدرجة الحرارية بواقع (3K) مما كانت عليه الدرجة الحرارية بشكل قرص نقي وبدون صلائها بمادة الكاولين .

كلمات دالة : المواد فانقة التوصيل ، الدرجة الحرارية الحرجة ، الكاولين العراقي

### Abstract:

The superconductivity ceramic material Y - Ba - Cu - O was prepared in mixture of hydrocarbon liquids with basic powders of ceramic material and then deposit as a thin film on Iraqi kaolin which has been product with 5ton pressure and sintered with temperature 373K when the deposition by dip - coating and with pure thickness 100μm . The superconductor material was improve critical temperature ( Tc = 96K ) often the sample was tested by quadrupole method and the kaolin and ceramic material with x-ray . the results wave indicated to increase in temperature up to 3K , different of pure disc and without planting of kaolin material

### المقدمة:

اكتشف كامرلينك أونس التوصية الفانقة في الزنق والتي تمثل حالة انعدام المقاومة الكهربائية في ذلك المعدن [1] ، وكان تطور ارتفاع درجات الحرارة الحرجة [ Tc ] على مدار القرن الماضي ، حيث تم تفسير تلك الظاهرة بنظرية لارون كوبر و شريف [2] والتي من خلالها تم اكتشاف العالم كافير لمركب النيوبيوم والذي شكل من خلاله ارتفاع في الدرجات الحرارية الحرجة من خلال ذلك توصل العندين مولر و بنوزر (J.G.Bednrze, and K.A.Muller) [3] بوضع المركب لسيراميكي Ba-Ca-Cu-O والذي سجل درجة حرارية حرجة ( Tc = 30 K ) حتى قام العالم وي (Wu) [4] باكتشاف لمركب فانق التوصيل Y-Ba-Cu-O عند الدرجة الحرارية الحرجة [ Tc = 30 K ] وتعددت البحوث المنشورة في كثير من المواد السيراميكية وجرت بحوث في صار ترسيب أغشية رقيقة من نفس المركب المذكور على قواعد أساسية مختلفة بطرائق مختلفة [2-10] . ومن هذه الطرق طريقة التبخير وطريقة رذاذ البلازما ( Plasma spraying ) وطريقة الرش الكيميائي وطريقة (طباعة الشاشة) بينما استخدمت طريقة السول - جل الإلكوكسايد الفلزات ( metal alkoxides ) لترسيب الأغشية الرقيقة المتجانسة من السيراميك [10] ونحن استخدمنا طريقة الصلاء بالغمر ( dip coating ) غير ملائمة لترسيب Ba-Cu-O Y- باستعمال المركبات السائلة الذكر المستخدمة بطريقة السول - جل وذلك بسبب عدم سهولة تجانس محلول الإلكوكسايد لطريقة الصلاء بالغمر . كما يمكن ترسيب أفلام سميكة بواسطة طريقة ( Paste Painting ) أو بطريقة الغمر بالتقطير للمحاليل المخففة [10] . أما في البحث الحالي فقد استخدمت طريقة إنطلاء بالغمر لترسيب المركب Y - Ba - Cu - O الفائق التوصيل كغشاء على مكبوسات من مادة الكاولين العراقي لمحضر من الأطنان العراقية . وتم إجراء الفحوصات اللازمة عليها لتشخيصها بدقة مثل قياسات تأثير مسينر والقياسات الكهربائية والمجهر الإلكتروني والمجهر الضوئي والأشعة السينية.

### النظرية :

هناك عدة نظريات تفسر ميكانيكية تكوين الأغشية الرقيقة بصورة عامة ولكنها تتجه نحو بلورة نظريتين أساسيتين [1] اولهما النظرية الذرية في هذا المجال والتي تتعلق بتكوين وتجميع النويات لخلق الغشاء ، وتتناول هذه النظرية عملية الامتزاز ( adsorption ) وطاقت الانتشار للذرات المترسبة في الغشاء على القواعد الأساسية التي تعرف بالامتزاز الذاتي. أما النظرية الثانية فتتجه إلى الخاصية الشعرية التي تتعامل مع طاقة السطوح وزوايا الاتصال. ففي طريقة الصلاء بالغمر المنجزة في البحث الحالي ، يمكن توضيح ميكانيكيتها بواسطة النظرية الثانية المتعلقة بالخاصية الشعرية . حيث تم امتصاص السائل الهيدروكاربوني من قبل النموذج المسامي المحتوي على الأنابيب الشعرية التي تساعد على ذلك . وبالتالي سحب الحبيبات الممتزة معه ، ولأن حجم الحبيبات اكبر من أقطار الأنابيب الشعرية الموجودة في القواعد الأساسية فأنها ستترسب على سطوحها الخارجية ، وبعد عمليات