

Photocatalytic Oxidation of benzyl Alcohol by using Titanium Dioxide

**A Thesis
Submitted of the
Council of the college of Sciences
University of Babylon
In Partial Fulfillment of the Requirements for
the Degree of Science
in Chemistry**

BY

Fatima AL- Zahra'a Gabbar Gassim

Sptember ٢٠٠٣

جامعة بابل
كلية العلوم

الأكسدة الضوئية المحفزة لكحول البنزائل
بإستعمال ثاني أوكسيد التيتانيوم

رسالة مقدمة
إلى مجلس كلية العلوم – جامعة بابل
وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في
علوم الكيمياء

من قبل
فاطمة الزهراء جبار جاسم
بكلوريوس علوم كيمياء - جامعة بابل
١٩٩٦

ايلول ٢٠٠٣

رجب ١٤٢٤

Abstract

The photocatalytic oxidation of benzyl alcohol over the surface of naked (anatase) and sensitized titanium dioxide (TiO_2) by adding Sefranine O and Riboflavine dyes has been investigated by utilizing low pressure mercury lamp (125) Watt.

Spectrophotometry measurements have been used to determine Benzaldehyde formation by following 2,4-dinitrophenyl hydrazone derivative formation followed by the addition of alcoholic potassium hydroxide yielding a wine colour which could be spectrophotometrically measured at a wavelength 540 nm. High performance liquid chromatographic technique is used to follow the products formation.

Rate of reaction constant and adsorption constant have been measured by studying the photocatytic reaction at different concentrations of alcohol over the surface of naked TiO_2 .

Effect of temperature on the rate of reaction has been studied and it shows that the activation energy of the reaction in the presence of naked and sensitized TiO_2 is of approximate value in the range 21 ± 1 kJ. Mol⁻¹.

The activation of Benzaldehyde formation with different sensitized catalysis follow the trend:

Riboflavin > Safranin O > TiO_2 (alone)

The work has also included the photocatalytic oxidation of benzyl alcohol which has been studied by using sunlight and it has been found more efficient process for the formation of Benzaldehyde.

According to the kinetic data and other experinemtal results of thephoto oxidation reaction on nacked and sensitized TiO_2 has been proposed.

الخلاصة

تضمنت الدراسة الأكسدة الضوئية المحفزة لكحول البنزائل على سطح ثاني أو أكسيد التيتانيوم المجرد (نوع الأنثيز) والمحسس بإضافة صبغتي الراييوفلافين والسفرانين O وذلك باستخدام مصباح زئبقي واطي الضغط قدرته ١٢٥ واط. استعملت القياسات الطيفية في تقدير البنزانال المتكون وذلك بمتابعته من خلال تكوين المشتق ٤,٢ ثنائي فنيل الهيدروزيون الالديهيد متبوعا بإضافة هيدروكسيد البوتاسيوم الكحولي معطيا لون خمري يمكن قياسه طيفيا بطول موجي قدره ٤٨٠ نانومتر. كما تم استخدام تقنية لكروماتوغرافيا السائل ذي الأداء العالي performance liquid (High chromatography) لمتابعة تكوين الناتج. تم حساب ثابت سرعة التفاعل وثابت الامتزاز من خلال دراسة التفاعل الضوئي المحفز لتراكيز مختلفة من الكحول على سطح TiO_2 المجرد.

تمت دراسة تأثير درجة الحرارة على سرعة التفاعل وتبين أن طاقة تنشيط التفاعل بوجود TiO_2 المجرد والمحسس الضوئي متقاربة وهي بحدود 1 ± 21 كيلو جول.مول^{-١}.

وجد إن فعالية تكوين البنزانال بوجود المتحسسات الضوئية المستعملة مع العامل المساعد تقع وفق التسلسل الآتي.

الراييوفلافين < السفرانين O < TiO_2 المجرد

تضمن البحث كذلك دراسة الأكسدة الضوئية المحفزة لكحول البنزائل باستعمال أشعة الشمس وتبين أنها ذات كفاءة أكبر في إنتاج البنزانال.

وعلى ضوء النتائج التجريبية الأخرى، تم اقتراح ميكانيكية الأكسدة الضوئية المحفزة والغير محفزة على سطح TiO_2 .

إقرار المشرف

أشهد أن إعداد هذه الرسالة قد جرى تحت إشرافي في قسم الكيمياء / كلية العلوم / جامعة بابل وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في علوم الكيمياء.

الإسم: د. فلاح حسن حسين

المرتبة العلمية: أستاذ

العنوان: كلية العلوم – جامعة بابل

التوقيع:

التاريخ:

توصية رئيس قسم الكيمياء

إشارة إلى التوصية أعلاه المقدمة من قبل الأستاذ المشرف، أحيل هذه الرسالة إلى لجنة المناقشة لدراساتها وبيان الرأي فيها.

الإسم: د. قاسم حسن كاظم

المرتبة العلمية: أستاذ مساعد

العنوان: كلية العلوم-جامعة بابل

التوقيع:

التاريخ:

قرار لجنة المناقشة

نحن أعضاء لجنة التقويم والمناقشة نشهد على أننا قد إطلعنا على هذه الرسالة وقد ناقشنا الطالبة في محتوياتها وفيما له علاقة بها وذلك في تاريخ ٦ / ٩ / ٢٠٠٣ ووجدنا إنها جديرة بالقبول بتقدير (امتياز) لنيل درجة الماجستير في علوم الكيمياء / فيزياء.

التوقيع:

رئيس اللجنة: أ.د. صلاح محسن عليوي

المرتبة العلمية: أستاذ

العنوان: جامعة المستنصرية/كلية العلوم

التاريخ: ٢٠٠٣/ ٩ / ٦

التوقيع:

عضو اللجنة: ا.م. سحر صالح عبد القادر
المرتبة العلمية: أستاذ مساعد
العنوان: جامعة المستنصرية/كلية العلوم
التاريخ: ٢٠٠٣/ ٩ / ٦

التوقيع:

عضو اللجنة: م.د. صالح مهدي حداوي
المرتبة العلمية: مدرس
العنوان: جامعة كربلاء/كلية العلوم
التاريخ: ٢٠٠٣/ ٩ / ٦

التوقيع:

عضو اللجنة (المشرف): د. فلاح حسن حسين
المرتبة العلمية: أستاذ
العنوان: كلية العلوم – جامعة بابل
التاريخ: ٢٠٠٣/ ٩ / ٦
مصادقة عمادة كلية العلوم – جامعة بابل
أصادق على ما جاء في قرار اللجنة أعلاه

التوقيع:

الإسم: د. عودة مزعل
المرتبة العلمية: أستاذ مساعد
العنوان: كلية العلوم – جامعة بابل
التاريخ: ٢٠٠٣/ /

المحتويات

الصفحة	الموضوع	التسلسل
	شكر وتقدير	
	الخلاصة	
	المحتويات	
	قائمة بالرموز والمصطلحات الواردة	
	قائمة الجداول	
	قائمة الأشكال	
٣٤-١	الفصل الأول	
١	المقدمة	١
٢	الأكسدة الضوئية المحفزة	١-١
٤	خواص ثاني أكسيد التيتانيوم	٢-١
٤	نظرة عامة	١-٢-١
٤	البنية والهيئة البلورية	٢-٢-١
٦	الخواص الإلكترونية والتوصيلية	٣-٢-١
٩	تحويلات السطح	٣-١
٩	إزدواج أشباه الموصلات	١-٣-١
٩	ترسيب المعادن	٢-٣-١
١٠	الطلاء العناصر الانتقالية	٣-٣-١
١٠	المتحسسات الضوئية	٤-٣-١
١٤	تأثير الدالة الحامضية	٤-١
١٥	تأثير وجود الايونات اللاعضوية	٥-١
١٦	الإمتزاز	٦-١
١٦	إمتزاز الأوكسجين	١-٦-١
١٨	إمتزاز الكحولات	٢-٦-١
٢٠	التحفيز الضوئي على سطح TiO_2	٧-١
٢١	الأكسدة الضوئية المحفزة للكحولات	١-٧-١
٢٨	الأكسدة الضوئية المحفزة للملوثات البيئية	٢-٧-١
٣٢	تفاعلات منتقاه على سطح TiO_2	٣-٧-١
٣٤	الهدف من البحث	٨-١
٤٢-٣٥	الفصل الثاني - المواد وطرائق العمل	٢
٣٥	المواد الكيميائية	١-٢
٣٥	الأجهزة	٢-٢
٣٦	خلية التفاعل الضوئي	٣-٢
٣٧	منظومة التشعيع	٤-٢
٣٧	قياس شدة التشعيع	٥-٢
٤٠	طرائق العمل	٦-٢
٤٠	الأكسدة الضوئية المحفزة لكحول البنزائل	١-٦-٢
٤٠	التجارب الأولية	١-١-٦-٢
٤٠	تقدير تراكيز البنزائل النزره طيفيا	٢-١-٦-٢
٤٢	التفاعلات غير الضوئية	٣-١-٦-٢

٤٢	التفاعلات الضوئية	٤-١-٦-٢
٤٢	الدراسة الحركية للتفاعلات	٥-١-٦-٢
٤٢	تحاليل الطور العكوس لكروموتوغرافيا السائل عالي الأداء	٦-١-٦-٢
٦٤-٤٣	الفصل الثالث-النتائج	٣
٤٣	الأكسدة الضوئية المحفزة لكحول البنزائل	١-٣
٤٣	التجارب الأولية	٢-٣
٤٣	تأثير وزن العامل المساعد	١-٢-٣
٤٥	تأثير نوع الغاز	٢-٢-٣
٤٧	تأثير تركيز الكحول	٣-٢-٣
٤٧	إختيار المذيب المناسب	١-٣-٢-٣
٤٧	الأكسدة الضوئية المحفزة بثاني اوكسيد التيتانيوم باستعمال تراكيز مختلفة من كحول البنزائل	٢-٣-٢-٣
٥٠	تأثير درجة الحرارة	٤-٢-٣
٥٢	الأكسدة الضوئية المحفزة لكحول البنزائل باستعمال TiO_2 المحسس.	٣-٣
٥٢	تأثير المتحسسات الضوئية	١-٣-٣
٥٢	تأثير تركيز صبغة السفرانين O	٢-٣-٣
٥٤	تأثير تركيز صبغة الراييوفلافين	٣-٣-٣
٥٦	تأثير درجة الحرارة في تفاعل الأكسدة الضوئية	٤-٣-٣
٦٠	الأكسدة الضوئية المحفزة بوجود ضوء الشمس	٤-٣
٦٠	التفاعلات غير الضوئية	١-٤-٣
٦٠	التفاعلات الضوئية بوجود ضوء الشمس	٢-٤-٣
٨٧-٦٥	الفصل الرابع- المناقشة	٤
٦٥	التجارب الأولية	١-٤
٦٥	تأثير وزن العامل المساعد	١-١-٤
٦٦	تأثير نوع الغاز	٢-١-٤
٦٦	الطول الموجي اللازم لإحداث الإثارة	٣-١-٤
٦٧	الأكسدة الضوئية المحفزة بوجود TiO_2 المجرد	٢-٤
٦٧	تأثير التركيز الابتدائي لكحول البنزائل	١-٢-٤
٦٨	تأثير درجة الحرارة وحساب طاقة التنشيط	٢-٢-٤
٦٩	الأكسدة الضوئية لكحول البنزائل بوجود ثاني أوكسيد التيتانيوم والمتحسسات الضوئية	٣-٤
٧٠	تأثير وجود المتحسسات الضوئية	١-٣-٤
٧٢	تأثير تركيز المتحسسات الضوئية	٢-٣-٤
٧٢	تأثير درجة الحرارة على سرعة التفاعل الضوئي باستعمال TiO_2 والمتحسسات الضوئية	٣-٣-٤
٧٤	الأكسدة الضوئية تحت ظروف التجوية البيئية	٤-٤
٧٥	التفاعلات غير الضوئية	١-٤-٤
٧٥	التفاعلات الضوئية بوجود ضوء الشمس	٢-٤-٤
٧٦	آلية التفاعل المقترح	٥-٤
٧٦	باستعمال TiO_2 المجرد	١-٥-٤

٧٧	باستعمال المتحسسات الضوئية	٢-٥-٤
٧٨	الإستنتاجات	٦-٤
٧٨	التوصيات	٧-٤



الاهداء

الى التي نذرت شبابها من اجلي ومن اجل اخوتي....
من غير كلمات لا توفيتها حقها ولو كانت ملء البحر ...
أمي الحبيبة...



شكر وتقدير

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والخلق أجمعين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المنتجبين.
أما بعد ...

فإن واجب العرفان يدعوني لأن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الدكتور (فلاح حسن حسين) لإقتراحه موضوع البحث ولما أبداه لي من مساعدة وملحوظات قيمة خلال مدة البحث. أتقدم بالشكر والإمتنان إلى رئاسة جامعة بابل وعمادة كلية العلوم وقسم الكيمياء أساتذة ومنتسبين.

كما أقدم شكري وتقديري إلى الاستاذ الدكتور صلاح محسن عليوي والدكتورة سحر عبد القادر والدكتور داخل ناصر طه والدكتور سامي وحيد راضي الحسنواوي والسيد حسن عباس حبيب والسيد مثنى صالح مشكور والست ندى يحيى فيروز والست هناء عداي علي.

أقدم شكري الجزيل للأستاذ ظاهر محسن لتقويم الرسالة لغويا".

أشكر جميع زملائي طلبة الدراسات العليا وكل من شجعني على اكمال هذا البحث. وفي الختام، أقدم شكري وتقديري للأنسة لمى مجيد أحمد لتعاونها في طباعة الرسالة.

والله ولي التوفيق

الباحثة

الفصل الأول

المقدمة Introduction

تعرف تفاعلات التحفيز الضوئي غير المتجانس بأنها التفاعلات التي تستند على تشجيع العامل المساعد لتكوين مواقع مستقبلية وواهبة للإلكترونات ، وتتم بين طورين مختلفين (صلب-سائل)^(١). كما ازداد الإهتمام باستعمال أشباه الموصلات (Semiconductors) بوصفها عوامل مساعدة في تفاعلات التحفيز الضوئي وتصميم أنظمة وفق مواصفات معينة؛ إذ تستعمل في إنتاج الطاقة من خلال الانشطار الضوئي للماء وإنتاج الهيدروجين^(٢) وكذلك من أكسدة الهيدروكربونات^(٣) والتكسير الضوئي (Potocraking) لجزيئات الهيدروكربون طويلة السلسلة^(٤)، كما تستعمل هذه الأنظمة في التخلص من ملوثات الماء كالفينولات^(٥) والمنظفات الصناعية ومبيدات الأعشاب والحشرات من خلال التجزئة الضوئية (Potodegradation)^(٦).


يعدّ الباحثان Frank و Bard^(٧) أول من وضع أسس أنظمة التحفيز الضوئي غير المتجانس باستعمال أشباه الموصلات بوصفها عوامل مساعده، إذ ينتقل الإلكترون من حزمة التكافؤ (Valance Band) إلى حزمة التوصيل (Conduction Band) في دقائق أشباه الموصلات عند سقوط الضوء بطول موجة مساو أو أعلى من طاقة فجوة الحزمة (Band gap) ويترك فراغا ذا شحنة موجبة يعرف بالنقب الموجب (h^+). تتفاعل الإلكترونات والنقوب الضوئية المتولدة مع المواد الممتزة على سطح العامل المساعد لذلك فإن حدوث التفاعل الضوئي غير المتجانس يعتمد بصورة أساسية على طول موجة الضوء الساقط وعلى طاقة فجوة الحزمة^(٨).

إن استعمال بعض الأصباغ العضوية بوصفها متحسسات ضوئية (Potosensitizers) يمكن أن يؤدي إلى تقليل الطاقة اللازمة لإنجاز التفاعلات الضوئية، إذ تتميز هذه المتحسسات بقابليتها على امتصاص الضوء المرئي، وعند إثارة جزيئاتها تحقن الإلكترونات من الحالة المهيجة للصبغة إلى حزمة توصيل شبة الموصل وهذا يؤدي إلى إزاحة الطول الموجي اللازم لإحداث الإثارة نحو النهاية الحمراء (Bathochromic Shift) وبهذا تزداد كفاءة تفاعلات التحفيز الضوئي^(٩).

٢-١ الأكسدة الضوئية المحفزة : Photocatalytic Oxidation


تعدّ تفاعلات الأكسدة الضوئية المحفزة من أكثر التفاعلات الضوئية إستعمالاً، إذ تستند على إثارة جزيئية شبة الموصل لتكوين مواقع مستقبلية للإلكترونات (مؤكسدة) ومواقع واهبة للإلكترونات (مختزلة)^(١٠).

تحتوي جزيئية شبة الموصل النقية على حزمة مملوءة بالإلكترونات تعرف بحزمة التكافؤ؛ وحزمة فارغة من الإلكترونات عند درجة الصفر المطلق تعرف بحزمة التوصيل^(١١) وتسمى المنطقة الممتدة من أعلى حزمة التكافؤ إلى أسفل حزمة التوصيل بفجوة الحزمة. تثار دقيقة شبة الموصل عند تعرضها للضوء بتردد مساو أو أعلى من طاقة فجوة الحزمة، إذ ينتقل الإلكترون من حزمة التكافؤ إلى حزمة التوصيل تاركا فراغا موجب الشحنة في حزمة التكافؤ يُعرف بالنقب الموجب الضوئي، وحسب المعادلة الآتية:



اذ ان Sc تمثل جزيئة شبة الموصل. أن ارتباط أجزاء الأكسدة والاختزال بقوة على سطح جزيئة شبة الموصل له أهمية كبيرة في زيادة الفعالية الكهروكيميائية في نظام التحفيز الضوئي^(١٢)، إذ تعمل كمواسك للإلكترونات والثقوب الضوئية المتولدة في دقيقة شبة الموصل المثارة وعند غياب هذه المواسك يتحد الإلكترون بالثقب الموجب بعملية إعادة الارتباط (Recombination)^(١٣).

يمثل مستوي الطاقة الذي يقع اسفل حزمة التكافؤ جهد اختزال الإلكترون الضوئي في حين يمثل الجزء الأعلى من مستوي طاقة حزمة التوصيل قابلية الثقب الضوئي للأكسدة^(١٣). ويوضح الشكل (١-١) عملية الأكسدة والاختزال على سطح جزيئة شبة الموصل.




الشكل (١-١): عملية الأكسدة والاختزال على سطح جزيئة شبة الموصل.



تعتمد تفاعلات الأكسدة الضوئية المحفزة على طاقة فجوة الحزمة لشبة الموصل وعلى جهود الأكسدة والاختزال العائدة للدقائق الواهبة والمستقبلة للإلكترونات على سطح العامل المساعد^(١٤)، بحيث يجب أن يكون مستوى جهد تأكسد حزمة تكافؤ شبة الموصل أعلى من جهد تأكسد الدقائق الواهبة، (أكثر إيجابية) لذاتعدأكاسيد وكبريتيدات الفلزات مثل (TiO₂, ZnO, ZnO₂, SnO₂, Cds,) من افضل أشباه الموصلات المستخدمة كعوامل مساعدة في تفاعلات الأكسدة الضوئية، إذ تتراوح جهود أكسدتها من (- ١.٥٠ و - ٤.٠٠) فولت مقابل قطب الهيدروجين القياسي (NHE) لذلك فإن الأشعة المرئية وال فوق البنفسجية تكون كافية لإثارة مثل هذه الجزيئات وإحداث عملية التحفيز الضوئي^(١٥).

يعدّ ثاني أكسيد التيتانيوم بهيأتيه (الروتايل والانتيز) من بين أشباه الموصلات الاوسع استعمالاً ويعود سبب ذلك إلى ثباته العالي اتجاه الضوء الحراره والحوامض والقواعد ورخص ثمنه وثباته العالي تجاه التآكل الضوئي (Photocorrosion)^(١٦) زيادةً على إعتدال طاقة فجوته البالغة ٣.٠٠ إلكترون فولت للروتايل و ٣.٢٢ إلكترون فولت للانتيز^(١٧).

فعند إثارة دقيقة TiO₂ بواسطة الضوء يتكون ثقب موجب وإلكترون حسب المعادلة الآتية:



إذ يمتلك الثقب الموجب لدقيقة ثاني أكسيد التيتانيوم المثارة جهد تأكسد يساوي تقريباً (٣.٠٠) إلكترون فولت وهذا الجهد له القدرة على تفكك جزيئات الماء الممتزة على سطوح العوامل الساعة ويؤدي ذلك إلى تكوين جذور الهيدروكسيل (OH·). وتمتاز هذه الجذور بفعاليتها العالية التي تؤدي إلى تجزئة المركبات العضوية الموجودة في الماء^(١٨)، وفق التفاعل الآتي:



يعدّ وجود الأوكسجين عاملاً مهماً في حدوث تفاعل الأكسدة الضوئية إذ يعمل كمواسك للإلكترونات الضوئية الموجودة في حزمة التوصيل مكوناً "جذور أيونات السوبر أوكسايد (O₂⁻)^(١٩) التي تتفاعل مع الجزيئات الممتزة على سطح العامل المساعد مكونة جذور حرة وفق التفاعل الآتي:



يستعمل بيروكسيد الهيدروجين كعامل مساعد، إذ وجد أن إضافة كميات محددة منه تزيد من سرعة تفاعل الأكسدة الضوئية. وهذا ما أثبتته الباحثة Feranandez وجماعته^(٢٠) خلال دراسة الأكسدة الضوئية المحفزة لاصباغ الازو (Azo Dyes) على سطح TiO_2 ؛ إذ وجد أن إضافة H_2O_2 بتركيز يتراوح بين ٢-٦ ملي مول عند دالة حامضية ٣-٦ يمثل الظروف المثلى لإزالة هذه الأصباغ خلال مدة زمنية لا تتجاوز ٣٠ دقيقة باستعمال مصباح زئبقي يبعث ضوء بطول موجي ٢٥٤ نانومتر.

٢-١ خواص ثاني أكسيد التيتانيوم: Properties of Titanium Dioxide

١-٢-١ نظرة عامة: General View

يوجد ثاني أكسيد التيتانيوم TiO_2 بشكل مسحوق أبيض يعمد من أهم خامات معدن التيتانيوم، إذ ينتشر بنسبة ٠.٦٪ من القشرة الأرضية^(٢١)، إكتشف من قبل العالم الألماني Kaproth^(٢٢) سنة ١٧٩٠، ولهذا الأوكسيد أهمية اقتصادية كبيرة إذ يستعمل كصبغ أبيض معطيا طبقة صقيلة غير منفذة عندما تغلف ألوانا^(٢٣) أخرى.

إن الترتيب الإلكتروني للحالة المستقرة للتيتانيوم هو $4s^2 3d^2 Ar^{18}$ وان أقصى حالات تأكسده (+٤) وأكثرها شيوعا لذا فان وجود الاوكسيد بصيغة TiO_2 يتطلب إزالة أربعة إلكترونات من طبقة التكافؤ وهذا يحتاج إلى مقدار كبير من الطاقة، إذ أن جهدي تأين إلكترونات $3d$ و $4s$ هما ٥.٦ و ٦.١ إلكترون فولت على التوالي^(٢٤). كما يمتلك TiO_2 صفات دايا مغناطيسية^(٢٥).

يوجد TiO_2 بثلاثة أشكال بلورية وهي الروتايل والانتيز والبروكايت^(٢٦). إذ تكون كثافة الروتايل ٤.٢٦ غم/سم^٣ ودرجة انصهاره ٢٠٠٣-٢١٢٣ كلفن، وكثافة الانتيز ٣.٨٤ غم/سم^٣ وكثافة البروكايت ٤.١٧ غم/سم^٣ وينصهر عند ٢٠٩٨ كلفن^(٢٧).


يعد TiO_2 مادة خاملة Inert كيميائيا وحيويا لذلك فهو مادة غير سامة^(٢٨)، ويتميز بكونه غير ذائب بالماء والحوامض المخففة وحامض النتريك إلا أنه يذوب بصعوبة في حامض الكبريتيك المركز؛ وبسهولة في منصهر الفلز القلوي^(٢٩).

٢-٢-١ البنية والهيئة البلورية: Structure and Crystal Morphology

تكون هيئة الروتايل والانتيز رباعي السطوح Tetragonal، اما البروكايت فيمتلك هيئة المعين Orthorhombic وهي نادرة الوجود^(٣٠).

يتصف الانتيز بصغر حجم الدققة ومساحته السطحية الكبيرة، إذ تبلغ ٥٥ م^٢ غم^{-١} في حين تكون مساحة الروتايل مساوية إلى ٣.٦ م^٢ غم^{-١}^(٣١) ويكون الروتايل أكثر شيوعا بسبب استقراره العالي إذ دلت النتائج الدينامية الحرارية أن الفرق في طاقة الاستقرار بين الروتايل والانتيز هي ٨-١٢ كلفن^(٣٢) كيلو حول/مول^{-١}.

يحاط أيون التيتانيوم Ti^{4+} بستة أيونات من الأوكسجين (O^{2-}) فيما يحاط كل أيون أوكسجين بثلاثة أيونات من التيتانيوم^(٣٠)، وينشأ الاختلاف بين الروتايل والانتيز في الطريقة التي يرتبط بها ثماني الأوجه Octahedral مع بعضه البعض، ففي الانتيز كل ثماني أوجه يشارك بأربع حافات مع ثماني الأوجه الأخر، بينما في الروتايل تشارك حافتان منه فقط، ويبلغ طول اصرة Ti-Ti في الانتيز ٣.٠٤-٣.٧٩ أنغستروم في حين أنها في الروتايل تساوي ٢.٩٦-٣.٥٧ أنغستروم، ويبلغ طول اصرة Ti-O في الروتايل تساوي ١.٩٨٠-١.٩٤٩ أنغستروم أما في الانتيز فيتراوح طولها بين ١.٩٨٠-١.٩٣٤ أنغستروم^(٣٤). ويظهر الشكل (٢-١) تركيب وحدة الخلية لبلورتي الروتايل والانتيز.



الشكل (٢-١): تركيب وحدة الخلية لبلورتي الروتايل والأنتيز.

وجد إن تحضير الأنتيز النقي يتطلب تسخين روتايل لمدة ٢٦ ساعة عند ١٣٧٣ كلفن^(٣٣)، كما يمكن تحويل الأنتيز إلى روتايل في المدى الحراري ٨٠٠-١٠٠٠ كلفن^(٣٤). وقد استعمل طيف حيود الأشعة السينية (X-Ray Diffraction (XRD لتشخيص تحول الأنتيز إلى الروتايل إذ كان التحول بطيئاً تحت ٨٨٣ كلفن وسريعاً جداً فوق ١٠٠٣ كلفن، وأثبت أن التحول يعتمد على الومن ودرجة الحرارة^(٣٥). ولاحظ الباحث Bobyrenko وجماعته^(٣٦) وجود إزاحة في الطول الموجي نحو النهاية الحمراء لحزمة إمتصاص الأنتيز عند دراسة تحوله إلى الروتايل. واستعمل طيف إمتصاص الأشعة السينية للتركيب الدقيق X-Ray Adsorption Fine Structure (XAFS)^(٣٧) في دراسة التركيب البلوري للأنتيز والروتايل.

تمكن الباحث Pottier وجماعته^(٣٨) من تحضير البروكايت من خلال التحلل الحراري Thermolysis لرابع كلوريد التيتانيوم $TiCl_4$ في محلول حامض الهيدروكلوريك المركز، إذ يتكون المعقد $Ti(OH)_2(Cl)_2(OH)_2$ خلال عملية تكوين البروكايت، ويعتقد وجود أيونات الكلوريد ضرورياً في زيادة إستقرارية دقائق البروكايت المحضر. وبالإعتماد على حامضية الوسط وظروف التفاعل تم الحصول على عدد من الأشكال البلورية للبروكايت تتراوح مساحتها بين ٩٧-١١٧ م^٢. غم^١ في حين يبلغ قطرها ٥.٢ نانومتر.

حضر TiO_2 الفعال ضوئياً وذلك بتفاعل $TiO(SO_4)$ مع اليوريا وغسل الراسب عدة مرات بالماء المقطر ثم تجفيفه عند ٢٩٨ كلفن. وكان الناتج عبارة عن دقائق صغيرة من TiO_2 والتي يتراوح قطرها بين ٤-٦ نانومتر وتبلغ مساحتها السطحية ٢٨٦ م^٢. غم^١ (٣٩).

استعمل Diau وجماعته^(٤٠) مادة البولي أثلين ثلاثي ديكل إيثر (Polyoxy Ethylentsridecyl Ether) سطحاً لتحضير TiO_2 المسامي (Mesoporous) إذ يتصف هذا النوع من TiO_2 بإستقراره العالي الذي يصل إلى أعلى من ٩٠٣ كلفن ومساحته السطحية الكبيرة البالغة ٤١٣ م^٢. غم^١.

من خلال دراسة سطح الروتايل باستعمال طيف الأشعة تحت الحمراء IR^(٤١) وجد إن السطوح الخارجية لبلورات الروتايل تحمل ماءاً ممتزاً جزئياً كليكاند ومتناسقاً مع Ti^{4+} ؛ كذلك شخص وجود أيونات الهيدروكسيل. كما وجد أن تركيز هذه الأيونات يزداد في الأوساط القاعدية مما يؤدي إلى زيادة كفاءة التحفيز الضوئي لـ TiO_2 .

أوضح Straumains وجماعته^(٤٢) أن TiO_2 المختزل (TiO_{2-n}) يعد غير محكم التركيب عند فقدان أيونات الأوكسجين لأكثر من ٠.٠٣٤ أيون لكل وحدة خلية ولتعويض النقص في الشحنة فإن كمية مكافئة من Ti^{4+} ستتحول إلى Ti^{3+} .

٣-٢-١ الخواص الإلكترونية والتوصيلية:


Conductance and Electronic Properties

إن قابلية التوصيل الإلكتروني لأشباه الموصلات تقع بين قابلية توصيل الموصلات والعوازل^(٤٣)، فهي تتميز عن الموصلات التي تمتلك سلسلة من حزم الطاقة المستمرة بوجود منطقة فارغة تحتوي على مستويات طاقة تعرف حسب نظرية الحزمة بفجوة الطاقة الممنوعة $\text{Forbidden Energy Gap}$ ، وعند إمتصاص شبة الموصل للفوتون الضوئي تتهيج الإلكترونات وتنتقل من الأوربتالات الترابطية التي تقع في حزمة التكافؤ (VB) إلى الأوربتالات غير الترابطية في حزمة التوصيل (CB) تاركة فراغات موجبة الشحنة تعرف بالثقوب الضوئية (h^+). وتفصل بين الحزمتين مسافة تدعى بفجوة الحزمة^(٤٤)، وتعتمد طاقة فجوة الحزمة على قطر دقيقة شبه الموصل إذ تزداد طاقة الفجوة كلما قل قطر الدقيقة^(٤٥).

تزداد قابلية التوصيل الكهربائي في أشباه الموصلات بزيادة درجة الحرارة نتيجة زيادة عدد الإلكترونات المثارة بعكس الموصلات التي تقل توصيليتها بارتفاع درجة الحرارة. وتسهم كل من الإلكترونات والثقوب في عملية التوصيل الكهربائي، والتوصيل الذي يتم بواسطة إلكترونات حزمة التوصيل في شبة الموصل يسمى شبة الموصل نوع n (n -type) وعندما يكون التوصيل بواسطة الثقوب الموجبة لحزمة التكافؤ يسمى شبة الموصل نوع p (p -type)^(٤٥)، ويؤدي الارتباط المباشر لهذين النوعين من أشباه الموصلات إلى تولد طبقة شحنة مزدوجة مكونة بذلك نوعاً "ثالثاً" من أشباه الموصلات الذي يعرف بالنوع n-p (n -p type).

تتضمن الخطوة الأولى من عملية التحفيز الضوئي غير المتجانس للمركبات العضوية وغير العضوية باستعمال TiO_2 توليد الإلكترونات والثقوب الضوئية ثم فصلها عند تعرض العامل المساعد للضوء بتردد أعلى أو مساوٍ لطاقة فجوة الحزمة^(٤٦).

تتم عملية نزع الإثارة Deexcitation لدقيقة شبه الموصل عن طريق إنتقال الإلكترونات إلى الجزيئات العضوية وغير العضوية الممتزة على السطح إذ يتم اختزالها، في حين تتحرك الثقوب باتجاه سطح العامل المساعد لتتفاعل مع الدقائق الواهبة للإلكترونات مؤدية إلى أكسدة، وفي حالة غياب عوامل الأكسدة والاختزال يميل الإلكترونون للاتحاد مرة أخرى بالثقب الموجب وتدعى عملية الاتحاد هذه بإعادة الارتباط Recombination^(٤٧) التي تتم إما بالارتباط المباشر للإلكترون بالثقب الموجب مؤدياً إلى انبعاث فوتون أو حرارة مكافئة لطاقة فجوة الحزمة، أو أن يصطدم الإلكترون بماسك (Trap) ومن ثم يعود إلى حزمة التكافؤ ليصطدم بالثقب الموجب كما هو موضح في الشكل (٣-١):



الشكل (٣-١): العمليات الفيزيائية والكيميائية التي تحصل على سطح بلورة TiO_2 عند امتصاصها للضوء.

لإخماد التفاعل الرجعي وزيادة (Charge Carrier Trapping) استعملت المواسك الحاملة للشحنة المدة الزمنية لفصل الإلكترون والثقب وبذلك تزداد كفاءة التفاعل. فماسكات الإلكترونات هي فراغات ، وتكون فترة مسك إلكترونات حزمة التوصيل قليلة Ti^{4+} أو كسجينية في الشبكية البلورية أو أيونات في $(^{7})$ جداً عند موازنتها مع الثقوب الموجبة؛ إذ تتم عملية مسك الإلكترونات خلال ٣٠ بيكو ثانية . إن إعادة ارتباط الإلكترونات الممسوكة $(^{8})$ حين أن مدة مسك الثقوب الضوئية هي ٢٥٠ نانو ثانية $(^{9})$. بالثقوب الحرة أو الممسوكة تتم في $(10^{-11} - 10^{-6})$ من الثانية

بدراسة ديناميكية إنتقال الإلكترونات والثقوب الموجبة باستعمال $(^{10})$ وجماعته Duonghong قام مستقبلات وواهبات للإلكترونات لها صفات لونية مختلفة في حالتها الأكسدة والاختزال، إذ استعمل في حين استعملت Mv^{1+} مستقبلاً إلكترونياً؛ يعاني إختزال ضوئي سريع مكوناً Mv^{2+} المثلث فيلوجين كواهب الكتروني. (SCN^-) أيونات الثايوسيانات

تختلف في مساحتها السطحية TiO_2 من تحضير خمسة أنواع من $(^{11})$ وجماعته Selzer تمكن إذ بلغت $(8.23, 8.88, 95.60, 90.30, 177.20)$ م^٢/غم على التوالي، باستعمال طرائق تحضير مختلفة، ومن خلال دراسة فعالية التحفيز الضوئي للعوامل المساعدة المحضرة وجد أن هذه الفعالية لا تزداد بزيادة المساحة السطحية مما يدل على أن هناك عوامل أخرى تؤثر في فعالية التحفيز في العامل المساعد أو ترسيب البلاتين على مواقع Forigen ions الضوئي مثل وجود أيونات غريبة أو ارتباط جزيئات الماء بسطح العامل المساعد TiO_2 خاصة من سطح

٣-١ تحويلات السطح: Surface Modifications

تعدّ عمليات تحويل السطح لا عوامل المساعدة أحد أهم المجالات الفعالة في عملية التحفيز الضوئي غير المتجانس؛ وذلك لتقليل التفاعل العكوس بين الإلكترونات والثقوب من خلال زيادة الفصل الضوئي للزوج (إلكترون- ثقب) مما يؤدي إلى زيادة كفاءة التحفيز الضوئي وانتقائية النواتج فضلاً عن مدّ الطاقة اللازمة للإثارة من المنطقة فوق البنفسجية إلى المنطقة المرئية، مما يؤدي إلى أكبر إستفادة ممكنة من الطيف الشمسي $(^{12})$ ، وهناك طرائق عتّ تستعمل لتحويل سطح TiO_2 ، ومن أهم هذه الطرائق:

١-٣-١ ازدواج أشباه الموصلات : Coupled Semiconductors

تستعمل هذه الطريقة عندما تكون طاقة الضوء المستعمل في عملية التشيع أقل من طاقة فجوة الحزمة لشبه الموصل المحفز ولكنها كافية لإثارة شبه موصل آخر ذي طاقة فجوة أقل. فعند ازدواج كبريتيد الكادميوم (CdS) ذي طاقة فجوة ٢.٥ $(^{13})$ إلكترون فولت على سطح TiO_2 ، إذ تثار جزيئة CdS ثم تنتقل الإلكترونات من حزمة توصيل CdS إلى حزمة توصيل TiO_2 ، وبهذا تزداد عملية فصل الشحنة وتمتد الطاقة اللازمة للإثارة إلى المنطقة المرئية ٥٥٠-٧٥٠ نانومتر.

Deposition of Metals

٢-٣-١ ترسيب المعادن :

إن ترسيب المعادن على سطوح أشباه الموصلات يؤدي إلى تحسين فعاليتها التحفيزية من خلال تغيير الكثير من صفاتها الكيميائية والفيزيائية مثل زيادة المساحة السطحية والتوصيلية الضوئية. إذ يعمل المعدن المترسب كمجمع (Sink) ^(١٢) للإلكترونات المتولدة وهذا يؤدي إلى تقليل التفاعل الرجعي بين الإلكترونات والثقوب الضوئية.

يضاف المعدن المراد ترسيبه بنسبة قليلة لا تتجاوز ٦ % من المساحة السطحية لشبه الموصل، ويعد ترسيب البلاتين على سطح TiO_2 من أكثر الأنظمة المستعملة في هذا المجال ^(٥٤). إذ تتكون أصرة بين البلاتين التيتانيوم تفوق في قوتها الأصرة (Pt-Pt) نفسها ^(٥٥). وتوجد ثلاث طرائق لترسيب المعدن وهي: طريقة الترسيب الضوئي، وطريقة التشبيع، وطريقة التبادل.

Transition Metals Doping

٣-٣-١ الطلاء العناصر الإنتقالية

وجد أن الطلاء بأيونات بعض العناصر الإنتقالية كالحديد Fe^{3+} والنحاس Cu^{2+} يؤثر على خواص التحفيز الضوئي لثاني أكسيد التيتانيوم من خلال زيادة المساحة السطحية؛ كما يؤدي إلى مسك الإلكترونات وتنشيط Inhibition التفاعل العكوس بين الإلكترونات والثقوب الضوئية داخل دقيقة شبه الموصل فضلاً عن مدّ الطاقة اللازمة للإثارة إلى المنطقة المرئية كما هو الحال في حالة إختزال CO_2 و N_2 ^(٥٦)، في حين وجد أن استعمال أيونات الكروم Cr^{3+} يؤثر سلباً في كفاءة التحفيز الضوئي نتيجة زيادة التفاعل الرجعي بين الإلكترونات والثقوب.

Photosensitizers

٤-٣-١ المتحسسات الضوئية:

يعد TiO_2 من بين أوسع أشباه الموصلات إستخداماً في تفاعلات التحفيز الضوئي غير المتجانس؛ وبسبب طاقة فجوته البالغة ٣.٢٢ إلكترون فولت فإنه يحتاج إلى طاقة عالية لإثارة دقيقته التي تقع ضمن المنطقة فوق البنفسجية ٣٨٧ نانومتر، ونتيجة لخطورة التعرض لهذه الأشعة فضلاً عن كلفتها العالية إذ أن الطيف الشمسي لا يحتوي سوى ٥% من هذه الأشعة؛ فقد استعملت المتحسسات الضوئية لمدّ الطاقة اللازمة لإحداث الإثارة وإزاحتها إلى منطقة الطيف المرئي ^(٥٧).

تعدّالصبغات العضوية من أفضل المتحسسات الضوئية المستعملة بشكل واسع في عملية التحفيز الضوئي غير المتجانس وذلك لقابليتها على إمتصاص الضوء المرئي الذي يؤدي إلى إثارة جزيئات، ثم تحقن الإلكترونات من الحالة المثارة للمتحسس الضوئي (S^*) إلى حزمة توصيل شبه الموصل ^(٥٨)، الذي يقوم بدوره بنقل الإلكترونات إلى الجزيئة الممتزة الأخرى .

في عملية التحسس الضوئي تقوم جزيئة شبه الموصل بإخماد (Quanching) الحالة المثارة للمتحسس (S^*)، وتعتمد كفاءة عملية الإخماد على فرق الطاقة بين مستوى حزمة توصيل شبه الموصل وجهد تأكسد المتحسس المثار ^(١٢).

ولإنجاز تفاعلات التحفيز الضوئي غير المتجانس باستعمال المتحسسات الضوئية بكفاءة عالية لابد من أن تمتلك الصبغة المحسنة الصفات الآتية ^(٥٩):

١- إستقرارية عالية تجاه الضوء والحرارة.

٢- تمتز بقوة على سطح العامل المساعد.

٣- تقع حزم إمتصاصها الأعظم ضمن منطقة الطيف المرئي وتتداخل بصورة جيدة مع حزم إمتصاص العامل المساعد المستعمل.


٤- أن يكون جهد تأكسدها أعلى من جهد تأكسد حزمة توصيل العامل المساعد.

٥- لها القدرة على نقل الإلكترونات إلى حزمة التوصيل بسرعة أكبر من تفاعلها الرجعي.


٦- أن يكون عمر الحالة المثارة طويل نسبياً.

لذا تتم إثارة الإلكترون في جزيئة المتحسس الضوئي، إما بالحالة المنفردة Singlet وإما ثلاثية Triplet. فعندما تمتز الصبغة بصورة قوية على سطح العامل المساعد تكون الحالة المنفردة هي الأكثر مشاركة، أما عندما يكون التداخل ضعيف فيمكن أن تشارك الحالة الثلاثية في عملية نقل الإلكترونات^(٦٠)، والشكل (٤-١) يبين آلية تلك الحالتين.

الشكل (٤-١): عمليات الإثارة وإزالة الإثارة في الجزيئة.



وضعت النظريات الأساسية لاستعمال المتحسسات الضوئية في الأنظمة الضوئية غير المتجانسة في السبعينيات من القرن الماضي، ففي عام ١٩٧٢ استعمل Geriseher^(٦١) الضوء المرئي في إثارة أقطاب أشباه الموصلات التي تمتلك طاقة فجوة عالية بواسطة المتحسسات الضوئية بعدها استعمل العالم Gratzel^(٦٢) عام ١٩٨٠ نظام المتحسسات الضوئية في توليد الهيدروجين والأوكسجين من تحلل الماء؛ إذ رَسب البلاتين وثاني أكسيد الروثونيوم (RuO_2) على سطح TiO_2 وباستعمال كل من المتحسسات الضوئية (الروثونيوم II ترس ثنائي بريدائل وناقل الإلكترونات تاري إيثانول أمين سستين). ويوضح الشكل (٥-١) ميكانيكية عمل النظام.




الشكل (١-٥): التحلل الضوئي للماء وتوليد الهيدروجين والأوكسجين في آن واحد.

استعملت المتحسسات الضوئية بصورة واسعة في إنتاج مركبات بطاقة عالية على الرغم من أنها تمتاز بمحاصيل كم واطئة، ويعود سبب ذلك إلى إمتصاص جزء قليل من الطيف المرئي؛ و أن عملية فصل الشحنة أبطأ من التفاعل الرجعي زيادة على أن المتحسسات قد تتجمع بشكل دايمرات كيميائية بوجود الضوء^(٦٣).

تمكن كل من Dai و Radani^(٦٤) من الحصول على تيارات ضوئية عالية الإستقرار بناتج كم أعلى من ٠.٥٢ باستعمال صبغات Anthocyanin المتمزة على سطح رقائق TiO_2 films.

تمت دراسة إمتزاز أصباغ السيانين على سطح TiO_2 ، وأثبتت النتائج أن استعمال تراكيز مختلفة من TiO_2 مع تثبيت تركيز الصبغة مما يؤدي إلى إزاحة حزمة الإمتصاص الأعظم مما يدل على أن الصبغة كانت متمزة على السطح^(٦٥)، وقد تم الحصول على أفضل حقن للإلكترونات عندما تتمز الصبغة على هيئة طبقة واحدة Monolayer التي تغطي سطح العامل المساعد وتنتشر ضمن منطقة واسعة منه. استعمل نظام التحسس الضوئي بوجود أشباه الموصلات في إزالة الملوثات البيئية؛ إذ قام Dickman وجماعته^(٦٦) بإزالة ٤-كلورو فينول بوجود TiO_2 المحسس بوساطة ٤-نايترو فينول؛ ووجد أن سرعة التجزئة الضوئية تزيد على ٢.٥ مرة عنها عند استعمال TiO_2 المجرد تحت نفس الظروف.

أجريت دراسة ضوئية للبروبان - ٢-أول بوجود TiO_2 المحسس باستعمال الأيثروسين B الايوسين B والمثلين الأزرق؛ ووجد أن كمية البروبان الناتجة تكون منخفضة قياساً باستعمال TiO_2 المجرد نتيجة تعرض هذه الأصباغ إلى ظاهرة تدعى القصر الضوئي Photo-bleaching، إذ تتحول إلى صيغ عديمة اللون بعد مدة من التشعيع التي تختلف من صيغة إلى أخرى؛ إذ يختفي لون صبغة الايثروسين B بعد تسع دقائق من التشعيع والايوسين B بعد عشر دقائق والمثلين الأزرق بعد ثلاث دقائق، فعند إثارة جزيئة الصبغة فإنها تستلم أحد الإلكترونات مكونة بذلك جذور الأيون السالب (للصبغة) شبه المختزل Semireduced Radical Anion^(٦٧) وحسب التفاعل الآتي:



وغالبا ما تكون له ميول لأخذ بروتون (H^+) مكونا " صيغة عديمة اللون تدعى ليكو Leuco كما في المعادلة الآتية:



وربما تتحد الصيغة المؤكسدة للصبغة مكونة أيون سالب مجاور لتكوين ليكو غير ماص.

درس Tennakone وجماعته^(٦٨) التحلل الضوئي للماء بوجود TiO_2 باستعمال صبغة المثلين الأزرق Methylen Blue؛ إذ درس سرعة التفاعل من خلال متابعة سرعة تحرر الأوكسجين وسرعة إختزال صبغة المثلين الأزرق لتتحول إلى صبغة عديمة اللون Leuco. كما أجرى الباحث Jardim^(٦٩) دراسة حول التجزئة الضوئية لصبغة المثلين في الأوساط المائية باستعمال TiO_2 وضوء الشمس.

درست الأكسدة الضوئية المحفزة للمركب ٤-نايترو فينول على سطح TiO_2 المحسس بوجود الملوثات الأروماتية الملونة (صبغات الأزو) ومقارنتها مع تفاعلات التحفيز الضوئي غير المتجانس؛ ووجد بأنها تكون أكبر في حالة استعمال صبغات الأزو بوصفها متحسسات ضوئية، وأن عمر الحالة


المثارة التي تكون في معظم الأحيان ثلاثية يتأثر بقطبية المذيب والدالة الحامضية للوسط المائي للتفاعل^(٧٠).

يستعمل نظام التحسس الضوئي بوجود أشباه الموصلات عادة " لأزالة المواد العضوية الملوثة، إذ درس Vinodgopal وجماعته^(٧١) التكسير الضوئي لصبغة ١،٣ داي فنيل آيزو بنزوفوران التي تمتص بقوة في المنطقة المرئية عند ٤٢٥ و ٤٨٠ نانومتر، إذ وجد أن هذه الصبغة فعالة جدا" في المحلول وعلى سطح TiO_2 وحدث الكسر بواسطة التحسس الذاتي Self- Sensitized Degradation للصبغة.

١-٤ تأثير الدالة الحامضية على التفاعلات الضوئية المحفزة باستعمال TiO_2 :

Effect of pH on Photocatalytic Reactions by using TiO_2

تتم معظم التفاعلات الضوئية المحفزة في الأوساط المائية، وعلى هذا الأساس فلا بد أن يكون للدالة الحامضية تأثيرا" على سرعة التفاعل وبصورة عامة وجد أن السرعة الابتدائية للتفاعل الضوئي تقلّ بإزدياد الدالة الحامضية، إذ أن حجم الدقيقة ومواقع حافة الحزمة Band edge positions على سطح TiO_2 ترتبط إرتباطا" وثيقا" بدالة حموضة وسط التفاعل^(٧٢). تكون دقيقة TiO_2 متعادلة عندما تكون الدالة الحامضية للوسط مساوية إلى ٦، وتمثل هذه الدالة نقطة التعادل الكهربائي (PZC) Isoelectric point، في حين يصبح TiO_2 مشحونا" بالشحنة الموجبة في الوسط الحامضي ($pH < 6$)، ويحمل شحنة سالبة في الوسط القاعدي ($pH > 6$)^(٧٣) وحسب المعادلات الآتية:



إن وجود الشحنة على سطح العامل المساعد يقلل من إمتزاز المواد المتفاعلة على سطح العامل المساعد ومن ثم تقل سرعة التفاعل. وهذا ما أثبتته Palmer وجماعته^(٧٣) عند دراسته للتكسير الضوئي المحفز لحامض الهيميك Humic acid؛ إذ حصل على أعلى سرعة تفاعل عند $pH = ٧$ وأقل سرعة تفاعل في الوسطين الحامضي والقاعدي عند $pH = ٤$ و $pH = ٩$.

أجرى Wang وجماعته^(٧٤) دراسة حول تأثير الدالة الحامضية على تفاعل التجزئة الضوئية لحامض أورثو ميثيل بنزين O-Methyl benzoic acid في المحلول المائي بوجود TiO_2 ، إذ تمت عملية التشعيع بواسطة الأشعة فوق البنفسجية عند طول موجي ٣٦٥ نانومتر، ووجد أن سرعة التفاعل تزداد كلما قلت الدالة الحامضية وتم تفكيك الحامض بصورة تامة عند دالة حامضية مقدارها ٣ ولمدة ساعتين من التشعيع. ويعزى سبب هذا السلوك إلى وجود أيونات سالبة في المحلول فضلا" عن وجود الحامض.

أوضح كل من Mills وporter^(٧٥) أن سرعة إنتاج الهيدروجين تعتمد على دالة الحموضة لمزيج التفاعل، إذ تم الحصول على أعلى سرعة في إنتاج الهيدروجين في الأوساط الحامضية ($pH = ٤$)؛ وتقل سرعة التفاعل الضوئي عند إنخفاض الـ pH عند مدى (٤-١١) وبصورة خطية.

١-٥ تأثير وجود الايونات اللاعضوية على التفاعلات الضوئية المحفزة باستعمال TiO_2 :

Effect of inorganic ions on the photocatalytic reactions by using TiO_2

وجد أن لبعض الأيونات المنتشرة بصورة شائعة في الطبيعة وفي المياه الملوثة ولاسيما (الكلوريدات والبروميدات والكبريتات والفوسفات) تأثيرا" مثبطا" (Inhibitive effect) على سرعة التفاعل الضوئي، إذ ترتبط هذه الأيونات بثاني أكسيد التيتانيوم وتحيط بسطحه. وتتأثر هذه الأيونات

بالدالة الحامضية للمحلول؛ إذ تثبط الألفة الكيميائية Chemical affinity لهذه الأيونات عملية التكسير الضوئي لمختلف المركبات، فعند وجود أيونات الكلوريدات في المحاليل الحامضية عند (pH = 3) ^(٦٨) وحسب المعادلة (٨-١) يحمل سطح العامل المساعد شحنة موجبة لذلك ترتبط أيونات الكلوريد بالمواقع الفعالة من سطح العامل المساعد وبذلك تقل سرعة التكسير الضوئي.

أما في المحاليل القاعدية (pH = 9) فيصبح سطح العامل المساعد مشحون بالشحنة السالبة (TiO⁻) مما يؤدي إلى تنافر أيونات الكلوريد عن سطح العامل المساعد وبهذا لا يظهر أي تأثير مثبت لهذه الأيونات على التفاعل الضوئي المحفز ^(٦٩).

وقد تم دراسة تأثير إضافة المحاليل المائية لكل من Na₂SO₄ و Na₂CO₃ و Na₂PO₄ على فعالية TiO₂ المجرد والمبلتن، إذ وجد أن سرعة تفاعل الأكسدة الضوئية للكحولات تقل بإضافة أملاح الصوديوم ^(٧٧) وحسب التسلسل الآتي:

الكبريتات > الكربونات > الفوسفات

ويعزى سبب ذلك إلى أن الأيونات السالبة لهذه الأملاح ترتبط بالمواقع الفعالة لسطح العامل المساعد بدلا من أيونات الهيدروكسيل وهذا يقلل من مواقع الهيدروكسيل المتوافرة لتتفاعل مع الثقوب الموجبة مما يؤدي إلى تقليل فعالية التحفيز الضوئي للعامل المساعد.

Adsorption

٦-١ الإمتزاز




يعد إمتزاز المواد على سطح دقائق أشباه الموصلات من أهم العوامل المؤثرة على تفاعلات التحفيز الضوئي غير المتجانس باستعمال العوامل المساعدة ومن خلال علاقة لانكمير؛ وجد أن سرعة التفاعل تتناسب طرديا مع التركيز الابتدائي للمواد المتفاعلة مما يدل على أن الإمتزاز يلعب دورا مهما في تفاعل التحفيز الضوئي ^(٧٨).

تتأثر عملية الإمتزاز بدرجة الحرارة والضغط علاوة على الطبيعة الكيميائية والفيزيائية للمادة المازة (العامل المساعد) والممتزة (المواد المتفاعلة) ^(٧٩)، وبما أن هذه العملية تحدث على سطح العامل المساعد لذلك فإن لمساحته السطحية وحجمه دورا أساسيا في فعالية العامل المساعد؛ واستعمال الروتايل كعامل مساعد في تفاعل التحفيز الضوئي يكون أقل كفاءة بكثير منه في حالة استعمال الأنثيز بسبب المساحة السطحية الصغيرة للروتايل التي تؤدي إلى زيادة التفاعل الرجعي بين الألكترونات والثقوب وقابليته الضعيفة على الإمتزاز ^(٨٠).

Adsorption of oxygen

١-٦-١ إمتزاز الأوكسجين:


يعد وجود الأوكسجين عاملا أساسيا في تفاعل التحفيز الضوئي؛ إذ يعمل كماسك للإلكترونات حزمة التوصيل في دفيئة شبه الموصل. فعند إمتزاز الأوكسجين على سطح العامل المساعد يتم إنتقال الإلكترونات من سطح المواقع الممتزة إلى جزيئات الأوكسجين، ففي تفاعلات الأكسدة الضوئية يعد غاز الأوكسجين أهم العوامل المؤكسدة المستعملة؛ إذ يعتقد بإمكانية تحوله إلى O₂⁻ و O⁻ على سطح TiO₂ ^(٨١)، ويستعمل طيف ESR في تشخيص هذه الأيونات المؤكسدة حسب المعادلات الآتية:



إقترح Göpel وجماعته ^(٨٢) تكون O₂⁻ من خلال الإمتزاز الكيميائي للأوكسجين؛ وأوضح أن هذه الخطوة تحتاج إلى مواقع فعالة (Active sites) على سطح العامل المساعد. فمن الممكن زيادة كفاءة تفاعلات الأكسدة الضوئية بإضافة بعض المؤكسدات غير العضوية مثل بيروكسيد الكبريت وبيروكسيد

الهيدروجين. إذ وجد أن معالجة بلورات TiO_2 بمادة بيروكسيد الهيدروجين يؤدي إلى تكوين دقائق بارامغناطيسية^(٨٣) شخصت باستعمال طيف ESR حيث يتكون من تفكك H_2O_2 .


بين Bickleg^(٨٤) أن الأوكسجين يمتز ضوئياً على سطح TiO_2 عند تشعيه بضوء ذي طول موجي أكبر من ٣٠٠ نانومتر على شكل أيونات سالبة هي O^- و O_2^- و O_3^- وقد في المعادلات الآتية:




لقد إكتشف وجود O_2^- و O_3^- و O^- بشكل ممتز بواسطة تقنية الرنين البارامغناطيسي EPR (Electron Paramagnetic Resonance) عند درجة حرارة ٧٧ كلفن، إذ استعمل النظير O_2^{17} في تقدير كثافة البرم لأشكال الأوكسجين المتكونة وحصل تبادل نظائر أدى إلى تكون O_3^- المستقر عند ٧٧ كلفن والمتفكك عند ١٣٧ كلفن^(٨٧) وفق التفاعل الآتي:



أوضح الباحث Bickely وجماعته^(٨٨) أن الثقوب الضوئية المتولدة من إثارة دقيقة شبه الموصل تمسك بواسطة مجاميع الهيدروكسيل المتكونة بحسب التفاعلات الآتية:



استعمل الإشعاع النبضي Pulse radiolysis لدراسة تفاعل جذور الهيدروكسيل ($O \cdot H$) مع دقيقة TiO_2 . وقد وجد أن سرعة مسك $O \cdot H$ على سطح TiO_2 حوالي 6×10^{-1} مول $l^{-1} \cdot s^{-1}$. ولا تتأثر هذه السرعة بوجود O_2 . ففي حالة إمتزاز جزيئات الماء أو الهيدروكسيل على سطح TiO_2 ؛ تتم عملية مسك الثقوب الموجبة بانتقال الإلكترونات لهذه الجزيئات إلى حزمة تكافؤ TiO_2 ^(٨٧) وفق المعادلات الآتية:



وجد Mao وجماعته^(٨٨) أن سرعة تفاعل الأكسدة الضوئية المحفزة للكلوروايثان ترتبط بقوة الأصرة (C-H) الموجودة في المركب العضوي، مما يدل على أن تفاعل نزع ذرة الهيدروجين بواسطة جذور الهيدروكسيل $O \cdot H$ يمثل عاملاً مهماً في الخطوة المحددة لسرعة تفاعل الأكسدة الضوئية.

١-٦-٢ إمتزاز الكحولات Adsorption of alcohols

اهتم العلماء بدراسة إمتزاز جزيئات الكحولات على سطوح أشباه الموصلات نظراً لدورها المهم في تنفيذ التفاعلات الضوئية المحفزة، إذ لا بد من إمتزاز جزيئات الكحول على سطح العامل المساعد للتفاعل مع المواد الممتزة الأخرى وحصول الناتج النهائي. ووجد من خلال دراسة الكحول على سطح العامل المساعد؛ أن جزيئة الكحول ترتبط بالتكافؤ الحر لشبه الموصل مما يؤدي إلى إمتزاز كيميائي للجذور ($RO \cdot$) وذرة الهيدروجين المستخلصة من جزيئة الكحول^(٨٩).


إقتراح كل من Bickley و Jayanty^(٩٠) وجود نوعين من الإمتزاز لجزيئة الكحول على سطح الروتايل إحداها وهو الأضعف إرتباطاً "ناتج من الإمتزاز بصورة غير متفككة (Non-

(dissociative) على سطح الروتيل، وينتج الأخير وهو الأقوى ارتباطاً "منه الإمتزاز بصورة متفككة (Dissociative)، ووجد إن استعمال درجات الحرارة العالية يؤدي إلى إزالة جزيئة ماء من الكحول مكوناً "الألكين المقابل بدلاً" من الكيتون أو الألدهيد.


أجرى Premet وجماعته^(٩١) دراسة حول إمتزاز حول إمتزاز الفينول على سطوح الروتيل والأنتيز باستعمال طيف الأشعة تحت الحمراء (IR)؛ ووجد أن مجموعة الهيدروكسيل العائدة للفينول ترتبط بقوة على سطوح دقائق شبه الموصل بوساطة التآصر الهيدروجيني. إذ يحدث الإمتزاز بصورة متفككة (Ti-O-Ti) مؤدياً إلى إزالة مجموعة الهيدروكسيل من الفينول.

من خلال دراسة الأكسدة الضوئية للفينولات والكحولات التي تحتوي على حلقات أروماتية؛ وجد أن الكثافة الإلكترونية العالية للحلقة الأروماتية تؤدي إلى زيادة قوة الإمتزاز على المواقع الفعالة من Ti^{4+} التي تتصف بكونها مواقع باحثة عن الإلكترونات (Electrophilic site) مما يؤدي إلى زيادة مقدار ثابت الإمتزاز^(٩٢).

إقترح Munuera وجماعته^(٩٣) وجود نوعين من الإمتزاز لجزيئة الكحول أما بوساطة (O-



ب
إمتزاز جزيئة الكحول على أيونات Ti
المعزولة على السطح.




أ
إمتزاز جزيئة الكحول على مجاميع OH

(OH) وإما مواقع المعاضدات الفارغة على ذرات TiO_2 المعزولة عن السطح، ووقد هو موضح في الشكل (٦-١).

الشكل (٦-١): إمتزاز الكحول على سطح TiO_2 .

وجد من خلال دراسة الأكسدة الضوئية للكحول البنزيلي أن سرعة التفاعل الضوئي تتأثر بصورة كبيرة بتفاعلات الإستبدال التي تتم على الحلقة الأروماتية، إذ وجد أن الإستبدال بمجاميع واهبة للإلكترونات (Electron-donating group) يؤدي إلى زيادة سرعة التفاعل بسبب زيادة قوة الإمتزاز بين هذه المجاميع والمواقع الفعالة (Ti^{4+})، في حين أن الإستبدال بمجاميع ساحبة للإلكترونات (Electron-withdrawing group) يقلل من سرعة التفاعل الضوئي المحفز^(٩٤)، وهذا ما أثبتته الباحث Mohamad وجماعته^(٩٥) عند دراسته للأكسدة الضوئية لكحول ٤-كلوروبنزوهيدروكسيل وكحول البنزوهيدروكسيل على سطح TiO_2 باستعمال الأشعة فوق البنفسجية، إذ أعطى الكحول ٤-كلورو بنزوهيدروكسيل نسبة تحول أقل من الكحول الثاني نتيجة إستبدال مجموعة الكلور على الحلقة الأروماتية للكحول.

وقد وجد Cunningham وجماعته^(٩٦) أن الأوكسجين غير مشبع التناسق (Coordinating unsaturated oxygen)، يهيئ مواقع الإمتزاز الكحولات على سطح Ti والشكل (٧-١) يبين ذلك. الشكل (٧-١): طبيعة تداخل الكحولات مع سطح TiO_2 . شخّصت حالات الإمتزاز لكحول البروبان-٢-أول بوساطة الطيف الإهتزازي، ووجد بأن




الإمتزاز يحصل إما بوساطة أصرة الهيدروجين بشكل (OH---O) وإما بوساطة أصرة تناسقية (Ti-O) مع الكحول غير المتفكك^(٩٧).

٧-١ التحفيز الضوئي على سطح TiO_2 : Photocatalysis on TiO_2 surface

تستند تقنية التحفيز الضوئي غير المتجانس على تشيع العامل المساعد الذي يثار ضوئياً "مكوناً" أزواج من الإلكترونات والثغوب الموجبة، تستعمل هذه الأزواج في إنجاز الكثير من التفاعلات المطلوبة على سطح العامل المساعد، ونظراً لما يتصف به ثاني أوكسيد التيتانيوم من قابلية تحفيز عالية فقد استعمل وبصورة واسعة في إجراء عدد كبير من تفاعلات التحفيز الضوئي غير المتجانس ولاسيما تفاعلات الأكسدة والإختزال. ويعدّ الباحث Renz^(٩٨) أول من درّس الخواص التحفيزية لثاني أوكسيد التيتانيوم عند أكسدة بعض المواد العضوية باستعمال الضوء. وفي هذا الجانب سيتم التطرق إلى تفاعلات الأكسدة الضوئية المحفزة للكحولات والملوثات البيئية علاوة على دراسة التفاعلات الضوئية المنتقاه.

١-٧-١ الأكسدة الضوئية المحفزة للكحولات: Photocatalytic oxidation of alcohols

درّس الباحثان Srijaranais وCunningham^(٩٩) الأكسدة الضوئية المحفزة لكحول البنزائل المذاب في الماء تارةً وفي الأسيتونائترال Acetonitrile تارةً أخرى على سطح TiO_2 . تمت عملية التشيع باستعمال الأشعة فوق البنفسجية عند طول موجي مقداره ٣٤٠ نانومتر، إذ تحول كحول البنزائل إلى البنزالديهايد بنسبه عالية تصل إلى ٧٠% من الكحول، وقد استعملت تقنية كروماتوغرافيا السائل عالية الأداء High performance liquid chromatography في تقدير تركيز الناتج. ووجد الباحثان أن البنزالديهايد يمثل الناتج الضوئي الوحيد من الأكسدة الضوئية للكحول المذاب في الأسيتونائترال خلال ساعتين من التشيع في حين أن استعمال الماء في عملية التخفيف يؤدي إلى تكوين المركب ٤- هيدروكسي بنزالديهايد زيادة على تكون البنزالديهايد بعد مرور نصف ساعة من التشيع. تمت دراسة الأكسدة الضوئية لكحول البنزائل على سطح الأنترال باستعمال مصباح زئبقي متوسط الضغط Medium pressure Hg lamp قدرته ١٢٥ واط، إذ وجد إن تشيع ٠.٠١ مول/لتر^{-١} من كحول البنزائل المذاب في الأسيتونائترال لمدة ٦ ساعات يؤدي إلى أكسدة الكحول إلى البنزالديهايد وحامض البنزويك بنسبة ٤٧.٨% و ٢٨.٨% على التوالي؛ زيادة على تكون نواتج ثانوية غير معروفة^(٩٥) وفق المعادلة الآتية:





وقد تضمنت نفس الدراسة الأكسدة الضوئية لبعض الكحولات الأريلية Aryl alcohol منها ١- فنيل إيثانول والبنزوهيدروكسول والهيدروبنزوين و ٤,٤ ثنائي كلورو هيدروبنزوين على سطح TiO_2 وباستعمال الأشعة فوق البنفسجية ودراسة نسبة تحولها إلى الألديهيدات والكيثونات المقابلة وإلى الحوامض الكربوكسيلية.

من خلال دراسة مكونات وقود البقايا المتحجرة Fossil fuel component في مياه ميناء برمودا، إذ وجد الباحث Ehrhart^(١٠٠) أن هذه البقايا تحتوي على عدداً كبيراً من الكحولات الأروماتية الموجودة في الماء، إذ شخّص الباحث عدد كبير من هذه الكحولات أهمها ٤-مethyl بنزاييل و ٣-مethyl بنزاييل (٤,٣-أثيل فنيل) إيثانول، ٤,٢-ثنائي مethyl بنزاييل و ١-فنيل إيثانول و(٣,١-أثيل) فنيل إيثانول. و درس الباحث أيضاً الأكسدة الضوئية لهذه الكحولات باستعمال أشعة الشمس وصبغة الأنثراكوينون Anthraquinone كمتحسس ضوئي.

أجرى الباحث Richard وجماعته^(١٠١) دراسة عن دور الثقب الضوئية وجذور الهيدروكسيد $O^{\cdot}H$ في تفاعل الأكسدة الضوئية لكحول ٤-هيدروكسي بنزاييل (HBA) على سطح TiO_2 ؛ إذ تحول الكحول إلى الهيدروكوينون (HQ) وثنائي هيدروكسي بنزاييل (DHBA)، و ٤-هيدروكسي بنزاييد (HBZ)، اقترح Richarad أن (HQ) ينتج من الأكسدة المباشرة للكحول بواسطة الثقب الموجبة (h^+) في حين يتكون (DHBA) وجذور الهيدروكسيل معاً، فعند إجراء تفاعل الأكسدة الضوئية للكحول (HBA) بوجود البروبان-٢-أول الذي يعمل كمخمد Quencher لجذور الهيدروكسيل مما أدى إلى تثبيط تكوين (DHBA) بصورة تامة زيادة على تثبيط تكوين HBZ وهذا ما أثبت صحة تفسير الباحث.





تمت دراسة الأكسدة الضوئية المحفزة لبعض الكحولات المذابة في البنزين بوجود TiO_2 المبلتن بنسبة ٠.٥%^(١٠٢) عند درجة حرارة ٢٩٨ كلفن إذ تأكسدت الكحولات إلى ما يناظرها من الكيثونات والألديهيدات المقابلة بنسبه متفاوتة، وذلك باستعمال مصباح زئبقي ذي ضغط عال قدرته ٤٠٠ واط. استمرت عملية التشعيع لمدة تتراوح بين ٨-١٥ ساعة وكانت نسبة تحول الكحولات موضحة في الجدول (١-١):

الجدول (١-١): نسبة تحول الكحولات إلى الألديهيدات والكيثونات المقابلة.


الكحول	نسبة التحول %
Ph_2CHOH	٩٨
$PhCH(OH)CH_3$	٨٣
$CH_2C=CH-CH_2-CH_2CH(OH)CH_3$	٢٩
	٧٥
$C_7H_{15}CH_2OH$	٧٠
	١١

درست الأكسدة الضوئية لمجموعة من الكحولات الأروماتية المذابة في البنزين بوجود TiO_2 بهيأته الروتايل والأنتيز باستعمال الأشعة فوق البنفسجية والأوكسجين عند درجة حرارة ٢٩٨ كلفن، وكانت النسبة الوزنية للكيونات المقابلة الناتجة من الأكسدة الضوئية للكحولات الثنائية الأروماتية التي تتراوح بين ٧٢-٨٢% عند استعمال الروتايل و ٨٦-٩١% عند استعمال الأنتيز، وتم تفسير هذا الفرق في النواتج إلى خواص الحالة الصلبة لثاني أوكسيد التيتانيوم أكثر مما يعكس كيميائية تأكسد الكحولات الأروماتية المستعملة بمكانكية الجذور الحرة^(١٠٣)، وحسب المعادلات الآتية:

درّس الباحث Hussein وجماعته^(١٠٤) التأكسد الضوئي لبعض الكحولات الكيتونية من نوع ألفا منها (بنزوين، و ٤-كلوروبنزوين، و ٤-ميثوكسي بنزوين، و ٤،٤-ثنائي ميثوكسي بنزوين) إلى منشابهاتها من الكيونات الثنائية (بنزايل، و ٤-كلوروبنزايل، و ٤-مثيل بنزل، و ٤-ميثوكسي بنزل، و ٤،٤-ثنائي ميثوكسي بنزل) بوجود TiO_2 بهيأته الروتايل والأنتيز، إذ تمت عملية التشيع باستعمال






مصباح زئبقي متوسط الضغط عند درجة حرارة ٢٩٥-٥٩٧ كلفن. وجد أن النسبة المئوية للناتج إلى الكيترات الثنائية تتراوح بين ٧٧-٨٣% عند استعمال الروتايل و ٨٨-٩٣% عند استعمال الأنتيز، وقد إقترح الباحث ميكانيكية التفاعل وفق المعادلة الآتية:



وضح الباحث Valz وجماعته^(١٠٥) إن الجذور $\text{OH}_{(s)}$ و HO_2 تمتلك فعالية عالية لها القابلية


على تكوين الكيتونات الثنائية من (وحسب التفاعل الآتي



أجرى الباحث Del وجماعته^(١٠٦) دراسة تضمنت الأكسدة الضوئية لبعض الكحولات البنزلية المذابة في الأسيتونايترايل بوجود TiO_2 والأشعة فوق البنفسجية، إذ تم حساب ثابت سرعة التفاعل وثابت الإمتزاز من خلال تطبيق علاقة لانكمير باستعمال تراكيز مختلفة من الكحولات المذابة في المذيب العضوي.

ودرس الباحث Herrmann^(١٠٧) الأكسدة الضوئية المحفزة لبعض المركبات العضوية ومنعا الكحولات على سطح TiO_2 المعدن بالبلاتين، والروثونيوم، والنيكل. وإقترح آلية أكسدة الكحولات ضوئياً وكالاتي:


من خلال دراسة الأكسدة الضوئية المحفزة لكحول مثيل بيوتانول الاولي والثانوي والثالثي على



سطح TiO_2 بوجود الاوكسجين عند درجة حرارة ٢٦٨ كلفن، إذ وجد أن كفاءة التحفيز الضوئي للكحولات^(١٠٨) تقع وفق التسلسل الآتي:

الثانوي < الثالثي < الاولي

إذ تتكون الألكينات من تفاعل نزع جزيئة الماء Dehydration reaction من الكحول الثانوي والثالثي ومن ثم يتم أكسدة هذه الألكينات إلى الألددهيدات والكيونات، في حين لا يعاني الكحول الاولي من تفاعل نزع جزيئة الماء، إذ يتحول إلى الألددهايد بواسطة الأكسدة الضوئية المباشرة. تمكن Yamashita وجماعته^(١٠٩) من استعمال الطيف المرئي في تفاعل الأكسدة الضوئية لكحول بروبان-٢-ول المخفف في الماء بوجود ايونات Fe و Mn و V المصلبة لثنائي اوكسيد التيتانيوم عند درجة حرارة ٧٢٥ كلفن، فقد وجد أن استعمال هذه الايونات يؤدي إلى مد الطول الموجي اللازم لإثارة دقيقة TiO_2 نحو النهاية الحمراء (٤٥٠ نانومتر) وبحسب المعادلة الآتية:



Photocatalytic Oxidation of Environmental pollutants

يعد استعمال تفاعل التحفيز الضوئي غير المتجانس بوجود اشباه الموصلات في تنقية الماء والهواء من الملوثات البيئية من أكثر التطبيقات المستعملة في جميع أنحاء العالم ولأكثر من ٢٠ عاما" بسبب فعاليتها العالية في إزالة التأثير السمي لهذه الملوثات عند درجة حرارة الغرفة وتحت الضغط الاعتيادي^(١١٨). وتصنف الملوثات البيئية على ثلاثة أصناف رئيسية:

- ١- المواد العضوية: منها المخلفات النفطية والمنظفات الصناعية والفينولات والمبيدات الصناعية والصبغات العضوية وهاليدات الالكيل، وتؤدي معظم هذه المواد إلى تلون المياه زيادة عن كونها مواد سامة.
 - ٢- المواد غير العضوية: مثل السيانييدات والكبريتات والمنغنيز والزنبق والكاديوم والأنثيمون والبلاديوم وغيرها من المواد السامة.
 - ٣- الاحياء المجهرية كالبكتريا والفيروسات.
- كما هو الحال في جميع تفاعلات التحفيز الضوئي غير المتجانس، إذ يتم إثارة جزيئة شبه الموصل وتوليد الالكترونات والثغوب الضوئية وفق المعادلة الآتية:



تقوم الثغوب الضوئية باكسدة جزيئات الماء او مجاميع الهيدروكسيل المتمزة على سطح المحفز الضوئي لتكوين جذور الهيدروكسيل^(١١٩) بحسب التفاعل الآتي:



تتميز جذور الهيدروكسيل بفعاليتها العالية في اكسدة معظم الملوثات العضوية.



و تمتاز هذه الجذور بقدرتها على الارتباط ببعض الاحياء المجهرية مؤدية في معظم الحالات الى ازالة فعالية الخلايا الحيوية^(١٢٠).

أما إلكترونات حزمة التوصيل فأنها تقوم باختزال الملوثات غير العضوية الى عناصر متعادلة $M_{(s)}$ وبحسب المعادلة الآتية:




و في اختزال ايونات Pb^{+2} الذائبة^(١٢٢) في الماء، وفق المعادلة الآتية:



أو تتحول من حالة تاكسد إلى حالة تاكسد اخرى و في نظام تحول Cr^{+3} الى Cr^{+2} الذي تكون أكاسيدة غير ذائبة في الماء^(١٢٣) وبحسب التفاعل الآتي :



ويبين الشكل (١-٨) التفاعلات التي تتم على دقيقة شبه الموصل؛ إذ تمثل OX_1 الملوثات غير العضوية مثل Pb^{+2} في حين تمثل Red_2 المادة العضوية او الاحياء المجهرية.




الشكل (٨-١): تفاعلات الأكسدة والإختزال التي تتم على دقيقة شبه الموصل المثارة

تمت دراسة التجزئة الضوئية لبعض الأصباغ العضوية منها صبغة الميثيل الأحمر (MR) والثايونين وصبغة الميثيل الزرقاء وأصباغ الأزو المسرطنة والخطرة بيئياً" باستعمال TiO_2 وضوء الشمس^(١٢٣).


وكوسيلة لإزالة مركبات الكلور العضوية الخطرة بيئياً؛ قام Pruden^(١٢٤) بدراسة التجزئة الضوئية للمركب ثلاثي كلورو أثلين (TCE) باستعمال الضوء وثاني أكسيد التيتانيوم.

أجرى الباحث Serpone وجماعته^(١٢٥) تفاعل الإزالة الضوئية للفينول و٢،٤،٦ ثنائي كلورو فينول و٢،٤،٥،٦ ثلاثي كلورو فينول بوجود TiO_2 ، إذ تحول إلى CO_2 و HCl بحسب المعادلة الآتية:



أجرى الباحث Chum وجماعته^(١٢٦) دراسة حول التجزئة الضوئية لحامض ٤-اوكسوبنتان (4-Oxopentanoic acid) الموجود في المياه الصناعية بوجود TiO_2 المبلتن، تمت عملية التشيع باستعمال مصباح الزنون وتضمنت عملية التجزئة أنشطار الأصرة C - C الموجودة في الحامض مؤدية إلى تكوين حامض البروبانويك وحامض الخليك؛ ثم تفقد مجموعة الكربوكسيل بشكل غاز CO_2 مكوناً غاز الإيثان والميثان على التوالي، وبحسب التفاعل الآتي :

و تضمنت الدراسة تأثير الدالة الحامضية وتركيز الحامض والمساحة السطحية لشبه الموصل على



سرعة تفاعل التجزئة الضوئية.


استعمل Dunlop وجماعته^(١٢٧) قطب TiO_2 لإزالة فعالية بكتريا E-Coil من مياه الشرب، وتمت عملية التشيع باستعمال مصباح الزنون . وقد استعمل TiO_2 المحسس لقتل Photokilling بعض أنواع البكتريا والفيروسات .

قام Taki-M^(١٢٨) بإزالة فعالية الأحياء المجهرية في الأوساط المائية باستعمال TiO_2 والأشعة فوق البنفسجية وبدون إضافة أي مركب كيميائي. استعمل TiO_2 بشكل رقائق لإزالة أكاسيد النيتروجين NO_x من الهواء وكانت كفاءة التجزئة الضوئية لهذه الأكاسيد عالية جداً" تصل إلى ٩٧% عند استعمال الأشعة فوق البنفسجية في عملية التشيع، واستعملت أشعة الشمس في عملية الإزالة مع بقاء ناتج الكم عالياً^(١٢٩).

وكوسيلة لإزالة الملوث الصناعي ميثيل فينيل كيتون (MVK) استعمل عالق TiO_2 بتركيز ١ غم/لتر^١ وأشعة ذات طول موجي ٢٩٠ نانومتر عند درجة حرارة ٣٠٣ كلفن، إذ تحول إلى CO_2 وكانت العلاقة بين زمن التشيع وكمية MVK المزلة خطية^(١٣٠).

قام كل من Meshkov و Skubal^(١٣١) باختزال أيونات الزئبق Hg^{2+} من الماء باستعمال TiO_2 وصبغة الارجنين Arginine، إذ تم إزالة ٩٩.٩% من التركيز الابتدائي للزئبق والمساوي إلى ١٠ جزء بالمليون خلال ١٢٨ دقيقة.

تم إختزال أيونات المنغنيز والكروم والحديد من أملاحها $KMnO_4$ و $K_2Cr_2O_7$ و $Fe(SO_4)$ الى MnO و Cr و Fe بالترتيب باستعمال TiO_2 والأشعة فوق البنفسجية على يد الباحث Miyake^(١٣٣).
و تمت دراسة الأكسدة الضوئية لأيونات السيأنيد (CN^-) بوجود TiO_2 تحت جو خامل من النيتروجين باستعمال مصباح الزينون الذي تبلغ قدرته ٤٥٠ واط^(١٣٣) وفي المعادلة الآتية:



تمكن Augugliara وجماعته^(١٣٤) من استعمال أشعة الشمس بدلا " من الأشعة فوق البنفسجية في التخلص من أيونات السيأنيد الحرة وذلك بإضافة الفينول أو بيروكسيد الهيدروجين كعامل مؤكسد للمحلول المائي لعالق TiO_2 . وجد أن سرعة تفاعل الأكسدة الضوئية يعتمد على تركيز أيونات السيأنيد والعامل المؤكسد زيادة على كمية TiO_2 ، في حين وجد أن حركية التفاعل تعتمد على تركيز العامل المؤكسد المستخدم ولا تعتمد على التركيز الابتدائي للأيونات أو كمية العامل المساعد.
وأجرى Das وجماعته^(١٣٥) دراسة تضمنت التجزئة الضوئية المحفزة للهيدروكربونات المتعددة الحلقات الأروماتية منها النفثالين والأنثراسين والفلورين على سطح TiO_2 ، وتمت عملية التشعيع باستعمال ضوء الشمس، وتضمن البحث أيضا " دراسة ميكانيكية التفاعل الضوئي المحفز.

١-٧-٣ تفاعلات منتقاة على سطح TiO_2 :



Selected Reaction Over TiO_2 Surface

ان اول دراسة للتحلل الضوئي للماء على سطح TiO_2 البلاتين من قبل Fujishima و hunda^(١٣٦)، وتم الحصول على غاز الهيدروجين والأوكسجين بحسب المعادلات الآتية:



نظرا " لأهمية الهيدروجين عند استعماله بديلا " لمصادر الطاقة التقليدية علاوة " على وجود كميات هائلة من الماء على سطح الكرة الأرضية؛ فقد إزداد الاهتمام بتفاعلات التحلل الضوئي للماء، إذ استعملت تقنية البرم الإلكتروني ESR لدراسة نواتج التحلل الضوئي للماء على سطح TiO_2 المجرد والمعدن^(١٣٧). وقد الحصول على كميات قليلة من الهيدروجين الناتج من تحلل الماء ضوئيا بوجود TiO_2 و RuO_2 و TiO_2 ^(١٣٨) وباستعمال الطاقة الشمسية، في حين تمكن Sayama^(١٣٩) من استعمال الضوء المرئي لأنجاز تفاعل التحلل الضوئي للماء إلى H_2 و O_2 باستعمال عالق مكون من مزيج Pt- WO_3 و TiO_2 -Pt في المحلول المائي ليوديد الصوديوم.

تمكن الباحثان Vishwanathan و Bickly^(١٤٠) من تخليق الأمونيا NH_3 والهيدرازين N_2H_4 من غاز النيتروجين وبخار الماء بالتحفيز الضوئي لثنائي اوكسيد التيتانيوم والأشعة فوق البنفسجية من الميثان والأمونيا والماء^(١٤١)، وفق المعادلة الآتية :





تم تكوين بعض الحوامض الأمينية باستعمال TiO_2 المعدن والأشعة فوق البنفسجية من الميثان والأمونيا والماء^(١٤١)، وفق المعادلة الآتية:




وقد درس الباحث Fox^(١٤٢) الأكسدة الضوئية للأمينات الأليفاتية الأولية والثانوية باستعمال TiO_2 المجرد والمعدن.

تمكن Natsumoto وجماعته^(١٤٣) من أكسدة الكبريت ضوئياً على سطح TiO_2 وبوجود الأوكسجين والماء إلى حامض الكبريتيك باستعمال ضوء طوله الموجي أقل من ٤٠٠ نانومتر.

درس الباحثان Webe و Ehrhardt^(١٤٤) عملية تكوين مركبات الكربونيل ذات الأوزان الجزيئية الواطئة منها الميثانال والإيثانال والبروبانول من الأكسدة الضوئية للهيدروكربونات الأليفاتية الموجودة في مياه البحر بوجود صبغة الأنثراكوينون كمتحسس ضوئي، إذ تمت عملية التشيع باستعمال أشعة الشمس وإقترح الباحثان عملية تكوين هذه المركبات بحسب المعادلات الآتية:



وتمكن Serpone وجماعته^(١٤٥) من إسترجاع الذهب من محاليل حاوية على أيونات السيانييد، إذ تم إختزال أيونات الذهب على سطح TiO_2 المحفز بواسطة الأشعة فوق البنفسجية عند طول موجي أكبر من ٢١٠ نانومتر أو بواسطة ضوء الشمس عند طول موجي أكبر من ٣٦٠ نانومتر بوجود H_2O_2 ، والتفاعل العام و يأتي:




استعمل Noguchi وجماعته^(١٤٦) تفاعلات التحفيز الضوئي غير المتجانس بوجود TiO_2 في إختزال أيونات البرومات BrO_3^- المتكونة نتيجة الأوزنة Ozonation في المياه المعدنية التي تحتوي على أيونات البروميد Br^- . وقام بدراسة تأثير الدالة الحامضية للمحلول على سرعة التفاعل، ففي المحلول الحامضي يزداد إمتزاز البرومات على سطح TiO_2 الذي يصبح مشحوناً بشحنة موجبة مما يدل على أن لشحنة العامل المساعد دوراً مهماً في زيادة سرعة إختزال البرومات على سطحه.

و درس الباحث Viswanath وجماعته^(١٤٧) التحليل الضوئي المحفز للكلور وذلك باستعمال نوعين من الخلايا الدقيقة Micro cells، إذ يحتوي النوع الأول على TiO_2 المعدن بـ RuO_2 ، أما النوع الآخر فهو $(NO_2O_2:RuO_2:Pt)$ بوجود الأشعة فوق البنفسجية، ووجد أن سرعة التحلل تعتمد على تركيز المركب الهيدروكربوني وعلى طبيعة العامل المساعد، التفاعل العام للتحلل الضوئي المحفز الذي يمثل هذه الأنظمة هو و يأتي:



ويتكون جذر الهيدروكسيد المذكور في المعادلة أعلاه من التحلل الضوئي للماء على البلاتين وبحسب المعادلات الآتية:



وأثبت الباحث أن فعالية الخلية الدقيقة الأولى كبيرة جداً "قياساً" بفعالية الخلية الثانية. وحديثاً تم تطبيق التفاعلات الضوئية المحفزة بوجود TiO_2 في المجالات الحيوية Biology والطبية Medical، إذ درس Niwa وجماعته^(١٤٨) تأثير TiO_2 على خلايا اللبائن Mammalian المصابة بالسرطان وذلك بزرع هذه الخلايا على رقائق TiO_2 المرسبة على SnO_2 المغطى بالزجاج ولاحظ أن الخلايا المصابة بالسرطان تقتل فقط وبفعالية عالية عند تشبع رقائق TiO_2 Films بالضوء.

٨-١ الهدف من البحث The Scope Of present work

إن الهدف الرئيسي من البحث الحالي هو دراسة الأكسدة الضوئية المحفزة لكحول البنزائل باستعمال TiO_2 المجرد والمحمس باستعمال الأصباغ العضوية. ويهدف البحث إلى دراسة تأثير العوامل الآتية على سرعة التفاعل.

- ١ - تأثير استعمال غازات مختلفة على فعالية تكوين البنزالديهايد.
 - ٢ - تأثير تغيير كمية العامل المساعد ودرجة الحرارة.
 - ٣ - تأثير استعمال تراكيز مختلفة من الأصباغ العضوية كمتحسسات ضوئية.
 - ٤ - تأثير استعمال تراكيز مختلفة من الكحول باستعمال مذيب عضوي مناسب ومنه يتم حساب ثابت سرعة التفاعل وثابت الامتزاز.
 - ٥ - تأثير تركيز المتحسس الضوئي على التفاعل.
- و يهدف البحث إلى استغلال الطاقة الشمسية في التخلص من الملوثات البيئية .

الفصل الثاني
المواد وطرائق العمل

Chemical Material

١-٢ المواد الكيميائية المستعملة:

NO.	Chemicals	Purity %	company Supplied
١	Benzyl	< ٩٩	BDH
٢	Benzaldehyd	< ٩٩	BDH
٣	٢,٤-Dinitrophynyl hydrazine	٩٩.٠٠	BDH
٤	Potassium Hydroxide	٨٥.٠٠	BDH
٥	Safranin O	٩٥.٠٠	BDH
٦	Riboflavin	٩٨.٠٠	BDH
٧	Hydrochloric acid	٣٧.٠٠	BDH
٨	١,١٠-Phenanthroline hydrate	٩٩.٠٠	BDH
٩	Ferric chloride anhydrous	٩٩.٠٠	BDH
١٠	P-Xylene	٩٩.٠٠	BDH
١١	Ferrous sulfate	٩٨.٠٠	BDH
١٢	Sodium acetate	٩٩.٠٠	BDH
١٣	Sulfuric acid	٩٩.٠٠	Fluka
١٤	Potassium Oxalate	٩٩.٠٠	Fluka
١٥	Ethanol	٩٩.٨٠	G.c.c
١٦	n-Hexane	٩٩.٠٠	Merk
١٧	TiO ₂ (anatase)	٩٩.٩٩	Degussa


Appartus

٢-٢ الأجهزة:

No.	Equipment	Company
١	Mercury lamp	Osram-١٢٥ w
٢	Power supply	Philips
٣	Cyclarating thermostate	Desaga
٤	Center fuge	Hettich
٥	Water Bath	Tecam
٦	Drying Oven	Gallenhamb
٧	Micro syringe	Hamilton
٨	Electronic balance	Stanton ٤,١ AN
٩	Magnetic stirrer	Abovolt
١٠	Compressor	Vickers Medical
١١	Flow meter	Rota
١٢	Uv-Visible Spectrophotometer	Sp ^٨ -١٠٠ pye Unicam
١٣	High Performance liquid chromatography	HPLC Shimadzu ٦A

يبين الشكل (٢-١) نموذجاً تخطيطياً لخلية التفاعل المستعملة في الجانب العملي من البحث مصنوعة من زجاج البايركس Pyrex Glass سعتها ٣٥ مللتر مزودة بنافذة من الكوارتز، تتكون من اسطوانة داخلية تحتوي من جهتها العليا على فتحتين احدهما لدخول الغاز في حين تستعمل الفتحة الاخرى لخروج الغاز كما تستعمل كذلك لسحب النماذج، ويحيط بهذه الاسطوانة اسطوانة خارجية تبلغ المسافة بين الاسطوانتين ٠.٥ سم.


تحتوي الاسطوانة الخارجية على فتحتين جانبيتين عليا وسفلى، يمر من الفتحة السفلى تيار ماء تنظم درجة حرارته بوساطة منظم حراري، والفتحة العليا لخروج الماء، وقد تم تغليف خلية التفاعل برقائق الالومنيوم العاكسة وذلك لضمان عدم تشتت الضوء الساقط على خلية التفاعل.



الشكل (٢-١): أجزاء خلية التفاعل الضوئي.

تتكون منظومة التشعيع من مصباح زئبقي قدرته ١٢٥ واط مزود بعدسه لأمه يبلغ بعدها البؤري ٥ سم توضع على بعد ٥ سم من خلية التفاعل الضوئي تستعمل لتنظيم سقوط الأشعة بصورة متوازية باتجاه نافذة خلية التفاعل ، وتثبت خلية التفاعل على جهاز تحريك مغناطيسي يستعمل لتحريك مزيج التفاعل بواسطة القطعة المازجة الموجودة داخل خلية التفاعل .

يتم تثبيت درجة حرارة التفاعل بواسطة جهاز تدوير المياه Circulating Thermostat، حيث تتالف منظومة التشعيع من اسطوانة غاز الاوكسجين (او النيتروجين) مزودة بمنظم مرور الغاز Flow Meter والشكل (٢-٢) يوضح مكونات منظومة التشعيع.



الشكل (٢-٢): مكونات منظومة التشعيع.

Light Intensity Measurement

٥-٢ قياس شدة الضوء :

تم استعمال فيرو أوكزالارت البوتاسيوم Potassium Ferro Oxalate كمحلولاً اكتينومترياً لقياس شدة الضوء، إذ حضر المحلول بتركيز 10×10^{-3} مول/لتر^{-١} وذلك بإذابة ٢.٩٤٧ غم من $K_2Fe(C_2O_4)_3 \cdot 3H_2O$ في ٨٠٠ مل من الماء المقطر بعدها اضيف ١٠٠ مل من حامض الكبريتيك المحضر بتركيز ١ نورمالي ثم اكمل الحجم الى ١ لتر بالماء المقطر، يمتص المحلول الاكتينومتري بنسبة ١٠٠% من الضوء الساقط عند طول موجي ٣٦٥ نانومتر^(١٥١).

استعملت طريقة Parker و Hautchard^(١٥٢) لحساب شدة الضوء وتتضمن هذه الطريقة تشعيع المحلول الاكتينومتري لمدة ثلاث دقائق بعد امرار غاز النيتروجين على المحلول لمدة ١٥ دقيقة عند درجة حرارة ٢٩٨ كلفن وذلك لضمان جو من التفاعل خال من الاوكسجين.

تم وضع ١ مللتر من المحلول الاكتينومتري المشع في قنينة حجمية سعتها ٢٥ مللتر واطيف اليه ٢ مللتر من محلول ١٠.١ فينانثرولين (Phenanthroline ١.١٠) و ٥ مللتر من المحلول المنظم لخلات الصوديوم، ثم اكمل الحجم الى ٢٥ مللتر بالماء المقطر . تم تحضير المحلول الصوري باخذ ١ مللتر من المحلول الاكتينومتري غير المشع واطافة نفس المكونات السابقة وترك المحلول المشع وغير المشع

في مكان مظلم لمدة ٣٠ دقيقة بعدها قيست الامتصاصية عند الطول الموجي ٥١٠ نانومتر.

تم الحصول على منحنى المعايرة بتحضير تراكيز مختلفة من محلول Fe^{+2} ، إذ حضرت بأخذ كميات مختلفة من $FeSO_4$ ذات تركيز مولاري 4×10^{-4} واضيف الى كل من المحاليل المحضرة ٢ مللتر من محلول ١٠.١ فينانثرولين (حضر باذابة ٠.١ غم من الكاشف في ١٠٠ مللتر من الماء المقطر) و ٥ مللتر من المحلول المنظم (حضر من مزج ٦٠٠ مللتر من خلات الصوديوم بتركيز ١ نورمالي مع ٣٦٠ مللتر من H_2SO_4 بتركيز ١ نورمالي ثم خفف المزيج الى ١ لتر من الماء المقطر). ولجعل المزيج حامضي اضيف ١٠ مللتر من H_2SO_4 بتركيز ٠.١ نورمالي واكمل الحجم الى ٢٥ مللتر بالماء المقطر. غلفت المحاليل المحضرة بصفيحة الألومنيوم وتركت في الظلام لمد ٣٠ دقيقة، يحتوي المحلول الصوري على نفس المكونات السابقة باستثناء محلول $FeSO_4$. تم قياس الامتصاصية عند الطول الموجي ٥١٠ نانومتر، ثم رسمت العلاقة بين الامتصاصية مقابل تركيز الحديد (II) عند الطول الموجي ٥١٠ نانومتر.

تم الحصول على خط مستقيم من منحنى المعايرة تمثل قيمة الميل فيه الممتصية المولارية (ϵ) لمحلول $FeSO_4$ وكانت قيمتها 0.9×10^4 مول^{-١} لتر^{-١} سم كما هو موضح في الجدول (١-٢) والشكل (٢-٣). بعد ذلك تم حساب شدة الضوء باستعمال المعادلة الآتية:

$$I_0 = \frac{AV_1V_3}{\epsilon Q_2V_2} = Einstein.Sec^{-1} \quad \dots\dots\dots(٢-١)$$

إذ إن


- $I =$ شدة الضوء الساقط.
- $A =$ الامتصاصية عند الطول الموجي ٥١٠ نانومتر.
- $V_1 =$ الحجم النهائي ٢٥ مللتر.
- $V_3 =$ حجم المحلول المشع الكلي (٢٥ مللتر).
- $\epsilon =$ الممتصية المولارية قيمة الميل لمنحنى المعايرة.
- $t =$ زمن التشعيع.
- $Q =$ الناتج الكمي = ١.٢١ عند الطول الموجي ٥١٠ نانومتر.
- $V_2 =$ حجم المحلول المشع (١ مللتر).

$$I_0 = \frac{1.36 \times 25 \times 25}{0.9 \times 10^6 \times 3 \times 60 \times 1.2 \times 1}$$

$$I_0 = 4.33 \times 10^{-6} Enstine.Sec^{-1}.$$

جدول (١-٢): يبين منحنى المعايرة لـ $FeSO_4$ لحساب معمل الممتصية المولاري.

Conc. x 10 ⁻⁶ Mol.L ⁻¹	ABS
٠.٠	٠.٠٠
٠.٨	٠.٠٧
١.٦	٠.١٣٩
٢.٤	٠.١٩٤
٣.٢	٠.٢٦٩
٤.٠	٠.٣٢٦
٤.٨	٠.٣٧٠



الشكل (٣-٢): منحنى المعايرة للـ (Fe^{+2}) عند التشعيع في الطول الموجي ٥١٠ نانومتر.

Methodologies

٦-٢ طرائق العمل:

١-٦-٢ الاكسدة الضوئية المحفزة لكحول البنزائل:

Potocatalytic Oxidation of Benzyl Alcohol.


١-١-٦-٢ التجارب الاولى: Preliminary Experiments

تم اجراء سلسلة من التجارب لغرض تحديد الظروف المثلى التي تؤدي الى اكسدة اكبر كمية ممكنة من الكحول، وتم الكشف عن تركيز البنزanal باستعمال الطريقة الطيفية.

٢-١-٦-٢ تقدير تراكيز البنزanal النزره طيفيا:

Determination of Trace Benzanal Concentrations Spectorscpic Technology

تم تقدير تركيز البنزanal الناتج من الاكسدة الضوئية لكحول البنزal باستعمال الطريقة الطيفية التي تعتمد اساسا على تكوين المشتق ٤.٢-ثنائي نايثرو فنييل هيدرازون ٤,٢ Dinitro phenyl Hydrozone الذي يتبع باضافة KOH الكحولي معطيا لون خمري Wine تقاس امتصاصيته عند الطول الموجي ٤٨٠ نانومتر^(١٥٤-١٥٣)، والتفاعل موضح وفق المعادلة الاتية:




تم اخذ ٥ مللتر من مزيج الهكسان والايتانول النقيان الحضر بنسبة (٧:٣) مل واضيف ٠.١ مللتر من مزيج التفاعل بعد ازالة العامل المساعد. ثم اضيف ٢ مل من الكاشف ٤.٢-ثنائي نايثرو فنييل هيدرازين (حضر باذابة ٠.٢ غم من الكاشف في ٥٠ مللتر من الايتانول وحرك المزيج مدة ٥ دقائق بعدها اضيف ٢.٥ مللتر من حامض HCl المركز) ووضع في حمام مائي درجة حرارته ٣٢٨ كلفن لمدة ٣٠ دقيقة، بعدها تم تبريد المزيج بسرعه الى درجة حرارة المختبر، وخفف الى ٢٥ مللتر من محلول KOH الكحولي (حضر باذابة ١١.٨ غم من KOH في ٥٠ مللتر من الماء المقطر واكمل الحجم الى ٢٠٠ مللتر بالايتانول) ثم قيست الامتصاصية عند ٤٨٠ نانومتر بعد مرور ٣٠ دقيقة من عملية التخفيف.

تم تحضير سلسله من المحاليل تحتوي على تراكيز نزره من البنزanal في كحول البنزal وذلك لعمل منحنى المعايرة Calibration curve يتم من خلاله تحديد تركيز البنزanal الناتج من التفاعل الضوئي. حيث قيست امتصاصية المحاليل عند ٤٨٠ نانومتر باستعمال الطريقة الطيفية. وقد اعيد عمل هذا المنحنى لعدة مرات لتحاشي أي خطأ ناجم من تغيير ظروف عمل او حساسية جهاز المطياف، والنتائج موضحة في الجدول (٢-٢) والشكل (٤-٢).

جدول (٢-٢): يبين منحنى المعايرة القياسي للبنزanal في كحول البنزal باستعمال الطريقة الطيفية.

Benzanal Conc. x 10 ^{-٢} Mol.L ^{-١}	Abs
٠.٠٠٠	٠.٠٠٠

٠.١٩٨	٠.٠٩٨
٠.٣٨٠	٠.١٢٠
٠.٩٦١	٠.٣٨١
١.٤٢٠	٠.٦٢٥
١.٩٨٠	٠.٨٩١
٢.٤٢٠	١.١٢٠
٢.٨٤٠	١.٦٤٠



الشكل (٢-٤) : منحنى المعايرة وعلاقة الامتصاصية بتركيز البنزانال.

Dark Reactions

التفاعلات غير الضوئية :

٣-١-٦-٢

تم اجراء سلسلة من التجارب بغياب الضوء وباستعمال ٢٥ مللتر من الكحول مع التحريك المستمر وبمدى حراري يتراوح بين (٢٩٣-٣٢٠) كلفن بوجود TiO_2 وامرار غاز O_2 بسرعة ١٥ مللتر/دقيقة^١ ولمدة ٦٠ دقيقة.

كما تضمنت بعض من هذه التجارب وجود صبغتي السفرائين O والرايبوفلافين مع TiO_2 و O_2 وكذلك وجود محاليل الصبغتين لوحديهما وتم الكشف عن البنزانال طيفيا، ومن هذه التجارب تم التوصل الى حقيقة عدم وجود تفاعل في الحالات المذكورة جميعا بغياب الضوء.

Photo Reactions

٤-١-٦-٢ التفاعلات الضوئية:

اجريت مجموعة من التجارب بوجود الضوء وغياب العامل المساعد وذلك بتثبيع ٢٥ مللتر من كحول البنزائل عند درجة حرارة ٢٩٣ كلفن لمدة ٦٠ دقيقة مع التحريك المستمر وامرار غاز O_2 بسرعة ١٥ مللتر/دقيقة^١، وأعطى الكشف الطيفي للبنزانال نتيجة سلبية مما يؤكد عدم حصول التفاعل بغياب العامل المساعد.

Kinetic Study of Reactions

٥-١-٦-٢ الدراسة الحركية للتفاعلات:

بين آونة واخرى تم اخذ ٠.٥ مللتر من عالق التفاعل، بعد فصل العامل المساعد، تم استعمال الرائق للكشف وتقدير كمية البنزانال باستعمال الطريقة الطيفية.

٦-١-٦-٢ تحاليل الطور العكوس لکروماتوگرافيا السائل عالي الاداء :

High Performance Liquid Chromatography Analysis

استعملت هذه التقنية لمتابعة تكوين البنزانال الناتج من تفاعل الاكسدة الضوئية المحفزة على سطح TiO_2 المجرد، وحددت ظروف عمل الجهاز كالآتي:

١- عمود الفصل ODS: (I.d ٢٥٠ × ٤.٦mm) (Shim-Pack CLC-ODS)

ب- الطور المتحرك :- فوسفات البوتاسيوم ٥٤% ، ميثانول ٦٠%

ج- سرعة جريان الطور المتحرك :- ١ مللتر/دقيقة^١

د- الكاشف : ٢٥٤ nm UV- SPD-٦A

هـ- حجم الحقن : ٢٠ مللتر.

تم اذابة ٠.٥ مللتر من كحول البنزائل والبنزانال في ٠.٨ مللتر من الميثانول وتحليله بتقنية لکروماتوگرافيا السائل للطور العكوس بعد ازالة الاوكسجين من الطور المتحرك بجهاز الامواج فوق الصوتية Altrasonic. إذ اجريت هذه العملية بدرجة حرارة المختبر.

الفصل الثالث

النتائج

١-٣ الأكسدة الضوئية المحفزة لكحول البنزائل :

Photocatalytic Oxidation of Benzyl Alcohol .

Preliminary Experiments

Effect of Catalyst Weight


٢-٣ التجارب الأولية:

١-٢-٣ تأثير وزن العمل المساعد :

تم اجراء سلسلة من التجارب تضمنت تشيع ٢٥ مللتر من الكحول بدرجة حرارة ٢٩٣ كلفن بامرار غاز O_2 بسرعة ١٥ مللتر. دقيقة^{-١} وباستعمال اوزان مختلفة من TiO_2 وذلك لتحديد الوزن الأمثل (Ideal Weight) من العامل المساعد الذي يؤدي الى احداث اعلى سرعة تفاعل باتجاه تكوين البنزالديهيد، ومن خلال رسم العلاقة بين سرعة التفاعل مقابل الاوزان المستعملة من الجدول (١-٣)، كما في الاشكال (١-٣) و (٢-٣) امكن ملاحظة ان اعلى تغير في سرعة التفاعل يكون عند الوزن ٠.٤ غم. لتر^{-١} من TiO_2 عند التشيع لمدة ٧٥ دقيقة.

جدول (١-٣) : سرعة تكوين البنزالديهيد باستعمال كميات مختلفة من TiO_2 عند درجة حرارة ٢٩٣ كلفن.


Irradiation Time (min)	Amount of TiO_2 ($g.L^{-1}$)								
	Benzaldehyde Conc. $\times 10^{-2}$ Mol.L ⁻¹								
	٠.٢٠	٠.٣٢	٠.٣٦	٠.٤٠	٠.٤٤	٠.٤٨	٠.٦	٠.٨	١.٠
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١٥	٠.١١	٠.١٩	٠.٢١	٠.٢٣	٠.٢٢	٠.٢٠	٠.١٧	٠.١٦	٠.١٢
٣٠	٠.١٧	٠.٣٤	٠.٤٨	٠.٤٩	٠.٤٧	٠.٣٨	٠.٣٤	٠.٣٢	٠.٢٤
٤٥	٠.٢٨	٠.٥٥	٠.٦١	٠.٦٠	٠.٥٩	٠.٦١	٠.٥٠	٠.٤٥	٠.٤٠
٦٠	٠.٤٠	٠.٦٢	٠.٧٨	٠.٨١	٠.٨٠	٠.٨١	٠.٦٣	٠.٥٩	٠.٥٢
٧٥	٠.٥٣	٠.٧١	٠.٩٧	١.٠٠	٠.٩٨	٠.٩٥	٠.٧٩	٠.٦٨	٠.٦٣



الشكل (١-٣): سرعة تكوين البنزالديهيد باستعمال كميات مختلفة من TiO_2 عند درجة حرارة ٢٩٣ كلفن.

جدول (٢-٣): العلاقة بين سرعة تكوين البنزالديهيد وكمية TiO_2 .

Amount of TiO_2 (g.L^{-1})	Rat of reaction $\times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}\text{Sec}^{-1}$
٠.٠٠	٠.٠٠
٠.٢٠	١.٠٠
٠.٣٢	١.٨٠
٠.٣٦	١.٩٧
٠.٤٠	٢.٠٠
٠.٤٤	١.٩٨
٠.٤٨	١.٩٦
٠.٦٠	١.٩٥
٠.٨٠	١.٧٧
١.٠٠	١.٣٣



الشكل (٢-٣): سرعة تكوين البنزالديهيد باستعمال كميات مختلفة من TiO_2 عند درجة حرارة ٢٩٣ كلفن.


Effect of Gas Type

٢-٢-٣ تأثير نوع الغاز:

تم تشيع ٢٥ مللتر من الكحول بدرجة حرارة ٢٩٣ كلفن وبوجود ٠.٣ غم.لتر^{-١} من TiO_2 مع التحريك المستمر وامرار غاز N_2 لمدة ٧٥ دقيقة. عند تقدير البنزالديهايد طيفيا كان تركيزه لا يتجاوز 10×9 $mol \cdot L^{-1}$ وهي نتيجة غير ايجابية اذا ما قيست في حال استعمال غاز O_2 تحت نفس الظروف التفاعل الاخرى. والنتائج موضحة في الجدول (٣-٣) والشكل (٣-٣).

جدول (٣-٣): سرعة تكوين البنزالديهايد باستعمال TiO_2 عند ظروف جوية مختلفة.

Irradiation Time (min)	Benzaldehyde Conc. $\times 10^{-2} \text{ Mol.L}^{-1}$			
	Light + O_2	Light + N_2	O_2 .Dark	N_2 .Dark
٠.٠٠	-	-	-	-
١٥	٠.٢٢	-	-	-
٣٠	٠.٤٩	-	-	-
٤٥	٠.٦١	-	-	-
٦٠	٠.٨٠	-	-	-
٧٥	٠.٩٩	-	-	-



الشكل (٣-٣): سرعة تكوين البنزالديهيد مع زمن تشعيع مختلف باستعمال TiO_2 عند ظروف جوية مختلفة.

٣-٢-٣ تأثير تركيز كحول البنزائل: Effect of Benzyl Alcohol Concentration ١-٣-٢-٣ اختيار المذيب المناسب:

إن عملية اختيار المذيب المناسب لكحول البنزائل في التفاعل الضوئي تعتمد على قابلية الكحول على الذوبان في المذيب بصورة تامة وبتراكيز مختلفة وكذلك على عدم حدوث أكسدة ضوئية للمذيب تؤدي إلى تكوين مجاميع كاربونيل مما يؤدي إلى حدوث تداخل مع مجاميع الكاربونيل الموجودة في البنزالديهيد الناتج من الأكسدة الضوئية المحفزة لكحول البنزائل.

بعد إجراء سلسلة من الاختبارات على المذيبات العضوية منها (الايثر، البنزين، الهبتان، التولوين، البارازايلين) وجد أن مادة البارازايلين P-Xylen تمتزج مع الكحول وبتراكيز مختلفة.

تم تشعيع ٢٥ مللتر من البارازايلين بوجود ٠.٤ غم. لتر^{-١} من TiO_2 وامرار غاز O_2 بسرعة ١٥ مللتر. دقيقة^{-١} مع التحريك المستمر عند درجة حرارة ٢٩٣ كلفن وبعد مرور ٧٥ دقيقة من التشعيع تم الكشف عن مجاميع الكاربونيل باستعمال الطريقة الطيفية فكانت النتائج سلبية مما يؤكد عدم حصول أكسدة ضوئية للبارازايلين. وعلى هذا الأساس تم اختيار البارازايلين مذيباً مناسباً لكحول البنزائل.


٢-٣-٢-٣ الأكسدة الضوئية المحفزة بثاني اوكسيد التيتانيوم باستعمال تراكيز مختلفة من كحول البنزائل:

تم إجراء سلسلة من التجارب تضمنت تشعيع تراكيز مختلفة من كحول البنزائل حضرت بأخذ حجوم مختلفة وهي (٥، ٧.٥، ١٠، ١٢.٥) مللتر من الكحول وخفف إلى ٢٥ مللتر بالبارازايلين، بوجود ٠.٤ غم. لتر^{-١} من TiO_2 وامرار غاز O_2 مع التحريك المستمر لمدة ٧٥ دقيقة عند درجة حرارة ٢٩٣ كلفن، وتم الكشف عن تركيز البنزالديهيد طيفياً.

من خلال معادلة لانكمير هنشل وود امكن حساب ثابت سرعة التفاعل وثابت الامتزاز والنتائج موضحة في الشكل (٤-٣) وفي الجدولين (٤-٣) و (٥-٣).

جدول (٤-٣): تغير تراكيز البنزالديهيد مع زمن التشعيع باستعمال ٠.٤ غم. لتر^{-١} TiO_2 وتراكيز مختلفة من كحول البنزائل عند ٢٩٣ كلفن.

Alcohol Conc.mol.L ⁻¹	Benzaldehyde Conc.x10 ⁻³ Mol.L ⁻¹						Rat of reaction x 10 ³ mol.L ⁻¹ 'Sec ⁻¹
	Irradiation Time (min)						
	٠.٠٠	١٥	٣٠	٤٥	٦٠	٧٥	
٢.٨١٦	٠.٠٠	٠.٠٢	٠.٠٥	٠.٠٧	٠.٠٨	٠.١٥	٠.٤٢
٢.٢٢٤	٠.٠٠	٠.٠٦	٠.١٢	٠.١٣	٠.١٦	٠.٣٣	٠.٦٦
٥.٦٣٢	٠.٠٠	٠.٠٩	٠.١٥	٠.٢٥	٠.٣٥	٠.٤٥	١.٠٠
٧.٠٤٠	٠.٠٠	٠.١٢	٠.١٦	٠.٢٨	٠.٣٧	٠.٦٧	١.١٧
١٤.٠٨	٠.٠٠	٠.١٥	٠.٣٣	٠.٤٥	٠.٦٧	٠.٩٧	١.٩٠




الشكل (٣-٤): تغير تراكيز البنز الديهيد مع زمن التشعيع باستعمال ٠.٤ غم لتر TiO_2 وتراكيز مختلفة من كحول البنزاييل عند ٢٩٣ كلفن.

جدول (٣-٥): العلاقة بين مقلوب سرعة التفاعل ومقلوب تركيز الكحول.

VmL	C mol.L ⁻¹	$1/C \times 10^{-3}$ L.Mol ⁻¹	Rat x 10 ⁻¹ mol.L ⁻¹ Sec ⁻¹	$1/\text{Rat} \times 10^4$ L.Sec.Mol ⁻¹
٢٥.٠	١٤.٠٨	٠.٠٧١	١.٩٠	٠.٥٢
١٢.٥	٧.٠٤	٠.١٤	١.١٧	٠.٨٥
١٠.٠	٥.٦٣	٠.١٧	١.١٠	١.٢٠
٧.٥	٤.٢٢	٠.٢٣	٠.٦٦	١.٥١
٥.٠	٢.٨١٦	٠.٣٥	٠.٤٢	٢.٣٥

الشكل (٣-٥): العلاقة بين مقلوب سرعة التفاعل ومقلوب تركيز كحول البنزويل عند درجة حرارة ٢٩٣ كلفن.



$$\text{Intercept} = 0.027 \times 10^3 = 1/k$$

$$k = 3.7 \times 10^4 \text{ sec}^{-1}$$

$$\text{Slope} = 7 \times 10^3$$

$$\text{Slope} = 1/(k \cdot K_{\text{ads}})$$

$$7 \times 10^3 = 1/(3.7 \times 10^4 \times K_{\text{ads}})$$


$$K_{\text{ads}} = 0.386$$

Effect of Temperature

٤-٢-٣ تأثير درجة الحرارة :

تم اجراء مجموعة من التجارب تضمنت تشيع ٢٥ مللتر من الكحول بوجود ٠.٤ غم.لتر^{-١} من TiO_2 وامرار غاز O_2 بسرعة ١٥ مللتر.دقيقة^{-١} مع التحريك المستمر ضمن مدى حراري (٢٧٨-٣٢٠) كلفن، وتم تقدير البنزالديهيد الناتج وحساب سرعة التفاعل، والنتائج موضحة في الجدول (٦-٣) وفي الشكل (٧-٣).
جدول (٦-٣): سرع تفاعل تكوين البنزالديهيد باستعمال TiO_2 المجرد عند درجات حرارية مختلفة.

	Benzaldehyde Conc. $\times 10^{-2}$ Mol.L $^{-1}$						Rat of reaction $\times 10^{-3}$ mol.L $^{-1}$ Sec $^{-1}$
	Irradiation Time (min)						
	٠.٠٠	١٥	٣٠	٤٥	٦٠	٧٥	
٢٧٨	٠.٠٠	٠.١٢٠	٠.٢٠١	٠.٣٢١	٠.٤٥١	٠.٥٣٠	١.٢٠
٢٨٣	٠.٠٠	٠.١٢٥	٠.٢٣٠	٠.٣٧٢	٠.٥٢٢	٠.٦٣١	١.٤٤
٢٨٨	٠.٠٠	٠.١٤١	٠.٢٩٠	٠.٤٤٠	٠.٦٠١	٠.٧٥١	١.٧٣
٢٩٣	٠.٠٠	٠.١٥٠	٠.٣٣١	٠.٤٥١	٠.٦٧٢	٠.٩١٢	٢.٠٠
٢٩٨	٠.٠٠	٠.١٩١	٠.٤٥٢	٠.٩٢١	٠.٧٢٠	١.٠٥١	٢.٢١
٣٠٣	٠.٠٠	٠.٢٤٠	٠.٥٥٠	٠.٧٦٢	٠.٩١١	١.٣٣١	٢.٧١
٣٢٠	٠.٠٠	٠.٢٧٢	٠.٥١٠	٠.٩٠١	١.٢٥٠	١.٥٢٠	٤.٠٠




الشكل (٣-٦): تغير تراكيز البنزالديهايد مع زمن التشعيع باستعمال ٠.٤ غم. لتر^{-١} TiO_2 عند درجات حرارية مختلفة.

ومن خلال رسم علاقة أرينيوس أمكن حساب طاقة التنشيط، والنتائج موضحة في الجدول (٣-٧) وفي الشكل (٣-٧).

جدول (٣-٧): العلاقة بين لوغارتم سرعة التفاعل ومقلوب درجة الحرارة باستعمال TiO_2 المجرد.

T K	$1/T \times 10^3 K^{-1}$	Rat x $10^{-6} mol.L^{-1}.Sec^{-1}$	Log Rat $mol . L^{-1}.sec^{-1}$
٢٧٨	٣.٥٩	١.٢٠	-٥.٩٢
٢٨٣	٣.٥٣	١.٤٤	-٥.٨٤١
٢٨٨	٣.٤٧	١.٧٣	-٥.٧٦١
٢٩٣	٣.٤١	٢.٠٠	-٥.٦٩٨
٢٩٨	٣.٣٣	٢.٢١	-٥.٦٥٥
٣٠٣	٣.٣٠	١.٧٠	-٥.٥٦٨
٣٢٠	٣.١٢	٤.٠٠	-٥.٣٩٧



الشكل (٧-٣): العلاقة بين سرعة تكوين البنزالديهايد مع مقلوب درجة الحرارة باستعمال TiO_2 المجرد.

٣-٣ الأكسدة الضوئية المحفزة لكحول البنزائل باستعمال TiO_2 المحسّس:

١-٣-٣ تأثير المتحسسات:

تم تشييع ٢٥ مللتر من كحول البنزائل عند درجة حرارة ٢٩٣ كلفن وامرار غاز O_2 بسرعة ١٥ مللتر. دقيقة^{-١} مع التحريك المستمر وبوجود ٠.٤ غم. لتر^{-١} من TiO_2 وتركيز معين من صبغة السفرائين O وقد بينت التجارب ان استخدام هذه الصبغة مع العامل المساعد يؤدي الى زيادة تركيز البنزالديهايد الناتج من اكسدة الكحول ضوئيا.

اعيدت نفس التجربة باستعمال صبغة الرايبيوفلافين فوجد أن سرعة التفاعل كانت اكبر مما هي في حالة استخدام TiO_2 المجرد والمحسّس بوساطة صبغة السفرائين O .



٢-٣-٣ تأثير تركيز صبغة السفرائين O في التفاعل الضوئي المحفز :

اجريت سلسلة من التجارب تضمنت استعمل تراكيز مختلفة من صبغة السفرائين O في ٢٥ مللتر من الكحول وامرار غاز O_2 بسرعة ١٥ مللتر. دقيقة^{-١} عند درجة حرارة ٢٩٣ كلفن لمدة ٧٥ دقيقة. وقد أوضحت النتائج ان اعلی تغير في تركيز البنزالديهايد يحدث عند تركيز 2.5×10^{-1} مول. لتر^{-١} من الصبغة والنتائج موضحة في الجدول (٨-٣) والشكل (٨-٣).

جدول (٨-٣): سرع تفاعل تكوين البنزالديهايد باستعمال TiO_2 وصبغة السفرائين O عند درجة حرارة ٢٩٣ كلفن

Irradiation Time	Benzaldehyde Conc. $\times 10^{-2} \text{ Mol. L}^{-1}$
------------------	---

(min)	Safranin O Comc. $\times 10^{-6}$ Mol.L ⁻¹				
	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٢٥	٠.٥٠	١.٠٠
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١٥	٠.١٤	٠.٢٩	٠.٣٤	٠.٣١	٠.٢٨
٣٠	٠.٣٤	٠.٤٧	٠.٦٧	٠.٥٧	٠.٥١
٤٥	٠.٤٥	٠.٦٨	٠.٨٣	٠.٧٩	٠.٧١
٦٠	٠.٦٦	١.٠٠	١.٣٠	٠.٩١	١.٠٥
٧٥	٠.٩١	١.١٠	١.٤١	١.٣٠	١.١٣
Rat of reaction $\times 10^{-1}$ mol.L ⁻¹ Sec ⁻¹	٢.٠٠	٢.٧٠	٣.٥٠	٣.٢٠	٢.٨٠



الشكل (٩-٣): علاقة سرعة تكون البنزالديهيد الناتج من تفاعل الاكسدة الضوئية المحفزة لكحول البنزائل بالتراكيز المختلفة من صبغة السفراين O.


٣-٣-٣ تأثير تركيز صبغة الرايبوفلافين في التفاعل الضوئي المحفز:

تم استخدام تركيز مختلفة من صبغة الرايبوفلافين مع ٠.٤ غم.لتر^{-١} من TiO₂ في ٢٥ مللتر من كحول البنزائل، وجدول (٩-٣) والشكل (١٢-٣) يبينان أن أعلى سرعة تفاعل تحدث عند تركيز ١٠ × ٥^{-١} مول.لتر^{-١}.


اجريت كافة التجارب في درجة حرارة ٢٩٣ كلفن وامرار غاز O₂ بسرعة ١٥ مللتر.دقيقة^{-١} مع التحريك المستمر.

جدول (٩-٣): تغير تركيز البنزالديهيد المتكون مع زمن التشعيع باستعمال TiO₂ وتراكيز مختلفة من صبغة الرايبوفلافين عند درجة حرارة ٢٩٣ كلفن

Irradiation Time (min)	Benzaldehyde Conc. x ١٠ ^{-٢} Mol.L ^{-١}				
	Riboflaven Comc. X ١٠ ^{-٥} Mol.L ^{-١}				
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.١	٠.٢	٠.٥	١.٠٠
١٥	٠.١٥	٠.٢١	٠.٣١	٠.٥٠	٠.٢٩
٣٠	٠.٣٢	٠.٥٢	٠.٧٥	٠.٩٢	٠.٦٦
٤٥	٠.٤٧	٠.٨٣	١.٢١	١.٥٢	٠.٩٠
٦٠	٠.٦٥	١.٠٦	١.٥٢	١.٩٣	١.٣٥
٧٥	٠.٩٥	١.٢٨	١.٤٨	٢.٣٠	١.٦٢
Rat of reaction x ١٠ ^{-٦} mol.L ^{-١} Sec ^{-١}	١.٩٩	٣.٣٣	٤.٣٣	٥.٢	٣.٦٦



الشكل (١٠-٣): تغير تركيز البنزالديهايد مع زمن التشعيع باستعمال TiO_2 وتركيز مختلفة من صبغة الـ رايبوفلافين عند درجة حرارة ٢٩٣ كلفن.




الشكل (١١-٣): علاقة تركيز البنزالديهايد الناتج من تفاعل الاكسدة الضوئية المحفزة لكحول البنزائل بالتراكيز المختلفة من صبغة الـ رايبوفلافين

٤-٣-٣ تأثير درجة الحرارة في تفاعل الاكسدة الضوئية بوجود TiO_2 والمتحسسات الضوئية :

يبين الجدول (١٠-٣) والشكل (١٣-٣) وجود زيادة في تركيز البنزالديهايد المتكون بوجود ٠.٤ غم.لتر^{-١} من TiO_2 ومحلول صبغة السفرانين O في كحول البنزائل بتركيز 2.5×10^{-1} مول.لتر^{-١} وإمرار غاز O_2 . اذ وجد ان سرعة التفاعل تزداد بارتفاع درجة الحرارة.

تم اعادة نفس السلسلة من التجارب تحت نفس الظروف السابقة لكن باستعمال محلول صبغة الراييوفلافين في كحول البنزاييل بتركيز 5×10^{-1} مول.لتر⁻¹. وقد اوضحت النتائج زيادة سرعة التفاعل الضوئي بزيادة درجة الحرارة، والنتائج موضحة في الجدول (١٠-٣) والشكل (١٥-٣).
جدول (١٠-٣): تغير تركيز البنزالديهايد مع زمن التشعيع باستعمال TiO_2 و صبغة السفراينين O عند درجة حرارية مختلفة.

T/K	Benzaldehyde Conc. $\times 10^{-2}$ Mol.L ⁻¹						
	Irradiation Time (min)						
	٠.٠٠	١٥	٣٠	٤٥	٦٠	٧٥	Rat of reaction $\times 10^{-3}$ mol.L ⁻¹ Sec ⁻¹
٢٧٨	٠.٠٠	٠.١٨	٠.٣٤	٠.٥٢	٠.٦١	٠.٧٥	١.٠٨٣
٢٨٣	٠.٠٠	٠.٢١	٠.٤١	٠.٦٢	٠.٨٠	٠.٩٧	٢.٠٠
٢٨٨	٠.٠٠	٠.٢٩	٠.٤٩	٠.٧١	١.٠٨	١.١٢	٢.٨٠
٢٩٣	٠.٠٠	٠.٣٣	٠.٦٧	٠.٨٦	١.٢٢	١.٣٠	٣.٥٠
٢٩٨	٠.٠٠	٠.٣٦	٠.٧١	١.١١	١.٤٣	١.٦٥	٣.٩٠




٣٠٣	٠.٠٠	٠.٤٣	٠.٨٦	١.٢٣	١.٨٢	١.٩٤	٤.٥٠
-----	------	------	------	------	------	------	------

الشكل (١٢-٣): تغير تركيز البنزالديهايد مع زمن التشعيع باستعمال TiO_2 ووجود صبغة السفراينين O بتركيز 2.5×10^{-1} مول.لتر⁻¹ عند درجات حرارية مختلفة.

من خلال رسم العلاقة بين لو غارتم سرعة التفاعل ومقلوب درجة الحرارة باستعمال TiO_2 وصبغة السفرانين O تم حساب طاقة التنشيط. والنتائج موضحة في الجدول (١١-٣) والشكل (١٣-٣).

جدول (١١-٣): العلاقة بين لو غارتم سرعة التفاعل ومقلوب درجة الحرارة باستعمال TiO_2 وصبغة السفرانين O.

T K	$1/T \text{ K}^{-1} \times 10^3$	Rat $\times 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1} \text{Sec}^{-1}$	Log Rat $\text{mol.L}^{-1} \text{Sec}^{-1}$
٢٧٨	٣.٥٩	١.٨٣	-٥.٧٣٧
٢٨٣	٣.٥٣	٢.٠٠	-٥.٦٩٨
٢٨٨	٣.٤٧	٢.٨٠	-٥.٥٥٢
٢٩٣	٣.٤١	٣.٥٠	-٥.٤٥٥
٢٩٨	٣.٣٣	٣.٩٠	-٥.٤٠٨
٣٠٣	٣.٣٠	٤.٥٠	-٥.٣٤٦




الشكل (١٣-٣): لو غارتم سرعة التفاعل ومقلوب درجة الحرارة باستعمال TiO_2 وصبغة السفرانين O.

جدول (١٢-٣): تغير تركيز البنزالددهيد مع زمن التشعيع باستعمال TiO_2 وصبغة الرايبوفلافين عند درجات حرارية مختلفة.

T / K	Benzaldehyde Conc. $\times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$	Rat of reaction $\times 10^4$
	Irradiation Time (min)	

	٠.٠٠	١٥	٣٠	٤٥	٦٠	٧٥	mol.L ⁻¹ Sec ⁻¹
٢٧٨	٠.٠٠	٠.٣٠	٠.٦٠	٠.٨٣	١.١٠	١.٣٢	٢.٦٦
٢٨٣	٠.٠٠	٠.٣٨	٠.٧٢	١.٠٠	١.٥٠	١.٧٨	٣.٨٠
٢٨٨	٠.٠٠	٠.٤٠	٠.٨٢	١.٣٠	١.٦١	٢.١٠	٤.٤٤
٢٩٣	٠.٠٠	٠.٤٩	٠.٩٢	١.٥٤	١.٩٧	٢.٤٠	٥.٢٠
٢٩٨	٠.٠٠	٠.٥٣	١.٣١	١.٧٦	٢.٤٠	٢.٧٠	٥.٥٠
٣٠٣	٠.٠٠	٠.٥٥	١.٤٢	١.٨٠	٢.٦٥	٢.٨٧	٥.٩٠
٣١٦	٠.٠٠	٠.٥٨	١.٥٠	٢.١٠	٢.٩٠	٣.٧٥	٨.٣٣



الشكل (٣-١٤): تغير تركيز البنزالديهايد مع زمن التشيع باستعمال TiO_2 وصبغة الراييوفلافين بتركيز ٥ × ١٠^{-٦} مول.لتر^{-١} عند درجات حرارية مختلفة.


تم حساب طاقة التنشيط العلاقة بين لو غارتم سرعة التفاعل ومقلوب درجة الحرارة باستعمال TiO_2 وصبغة الراييوفلافين. باستعمال TiO_2 وصبغة الراييوفلافين، والنتائج موضحة في الجدول (٣-١٣) والشكل (٣-١٥).

جدول (٣-١٣): العلاقة بين لو غارتم سرعة التفاعل ومقلوب درجة الحرارة باستعمال TiO_2 وصبغة الراييوفلافين.

T K	$1/T \text{ K}^{-1} \times 10^3$	Rat x $10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}\text{Sec}^{-1}$	Log Rat $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}.\text{sec}^{-1}$
-----	----------------------------------	---	--

٢٧٨	٣.٥٩	٢.٦٦	-٥.٥٧٥
٢٨٣	٣.٥٣	٣.٨٠	-٥.٤٢
٢٨٨	٣.٤٧	٣.٤٤	-٥.٤٦٣
٢٩٣	٣.٤١	٥.٢٠	-٥.٢٨٣
٢٩٨	٣.٣٣	٥.٥١	-٥.٢٥٨
٣٠٣	٣.٣٠	٥.٩٠	-٥.٢٢٩
٣١٦	٣.١٦	٨.٣٣	-٥.٠٧٩

الشكل (٣-١٥): العلاقة بين لوغارتم سرعة التفاعل ومقلوب درجة الحرارة باستعمال TiO_2 وصبغة



الرايبوفلافين

٣-٤ الأكسدة الضوئية المحفزة لكحول البنزاييل بثنائي اوكسيد التيتانيوم باستعمال اشعة الشمس.

٣-٤-١ التفاعلات غير الضوئية :

تم وضع ٢٥ مللتر من كحول البنزاييل في خلية التفاعل وإضافة ٠.٤ غم.لتر^{-١} من TiO_2 مع امرار غاز O_2 بسرعة ١٥ مللتر.دقيقة^{-١} مع التحريك المستمر عند درجة حرارة ٣١٦ كلفن بغياب الضوء لمدة ٧٥ دقيقة واعطى الكشف الطيفي عن البنزالديهيد نتائج سلبية بغياب الضوء. أعيدت نفس التجربة ولكن باستعمال ٢٥ مللتر من محلول صبغة الرايبوفلافين بتركيز ١٠×٥ -١٠^{-١} مول.لتر^{-١} من كحول البنزاييل بدرجة حرارة ٣٢٠ كلفن فكانت نتائج الكشف عن البنزالديهيد سلبية ايضا.


٣-٤-٢ التفاعلات الضوئية بوجود ضوء الشمس :

تم تشعيع ٢٥ مللتر من كحول البنزاييل في بيكر سعتة ١٥٠ مللتر بوجود ٠.٤ غم. لتر^{-١} من TiO_2 وباستعمال عدسة لامة ذات بعد بؤري مقدار ١٠ سم مع التحريك المستمر عند درجة حرارة ٣٢٠ كلفن. والنتائج موضحة في الجدول (١٤-٣) والشكل (١٥-٣).

اعيدت نفس التجربة باستعمال صبغة الريبوفلافين المذابة في كحول البنزاييل بتركيز ١٠×٥ مول. لتر^{-١} بدرجة حرارة ٣١٦ كلفن، إذ أجريت هذه التجارب على سطح قسم الكيمياء - كلية العلوم- جامعة بابل؛ عند الساعة الثانية عشرة والنصف بتاريخ ٢٠ أيلول ٢٠٠٢. والجدول (١٥-٣) والشكل (١٦-٣) يبينان نتائج الكشف الطيفي للبنزالديهايد.

جدول (١٤-٣) : سرع تكوين البنزالديهايد باستعمال TiO_2 المجرد واشعة الشمس عند درجة حرارة ٣٢٠ كلفن.

Irradiation Time (min)	Benzaldehyde Conc. $\times 10^{-2}$ Mol. L ⁻¹
٠	٠.٠٠
١٥	٠.٢٧
٣٠	٠.٥١
٤٥	٠.٩٠
٦٠	١.٢٥
٧٥	١.٥٠




٣٢٠ درجة حرارة

الشكل (١٦-٣)

جدول (٣-١٥): سرعة تكوين البنزالديهايد باستعمال TiO_2 وصبغة الراييوفلافين وأشعة الشمس عند درجة حرارة ٣١٦ كلفن

Irradiation Time (min)	Benzaldehyde Conc. $\times 10^{-2}$ Mol.L ⁻¹ .
٠	٠.٠٠
١٥	٠.٥١
٣٠	١.٩٢
٤٥	٢.٩١
٦٠	٣.٧٥
٧٥	٤.٣٠



الشكل (٣-١٧): يبين سرعة تكوين البنزالديهايد باستعمال TiO_2 وصبغة الراييوفلافين وأشعة الشمس عند درجة حرارة ٣١٦ كلفن.

كما اوضحت تحاليل الطور العكوس لكروماتوكرافيا السائل عالي الاداء (HPLC) في الكشف عن تكوين البنزالديهايد، حيث يبين الشكل (٣-٢٢) ظهور حزمة واضحة جدا عند زمن احتجاز مقدارة ٤.٦٦ دقيقة تعود الى البنزالديهايد الناتج من الاكسدة الضوئية لكحول البنزائل باستعمال اشعة الشمس في حين أن هذه الحزمة غير موجودة قبل تشيع الكحول وحسب ما هو موضح في الشكل (٣-١٩).

الفصل الرابع المناقشة

٤-١ التجارب الأولية:

دللت جميع التجارب التي أجريت بغياب الضوء ووجود العامل المساعد والأوكسجين أهمية وجود الضوء بانه عامل أساس في إحداث تفاعل أكسدة الكحول، إذ أعطى الكشف الطيفي للبنزال نتائج سلبية تؤكد عدم الحصول التفاعل بغياب الضوء. كما كانت نتائج التجارب التي أجريت بوجود الضوء والأوكسجين وغياب العامل المساعد سلبية أيضا" مما يؤكد حتمية وجود العامل المساعد في التفاعل الضوئي المحفز. أكدت التجربة التي أجريت بغياب الأوكسجين ووجود العامل المساعد والضوء أهمية وجود الأوكسجين في تفاعل الأكسدة الضوئية، إذ كانت نتائج الكشف الطيفي للبنزال غير إيجابية؛ لذلك فإن وجود الضوء و TiO_2 والأوكسجين هي عوامل أساسية لإحداث تفاعل الأكسدة الضوئية. وهذه النتائج تأتي متوافقة مع ما هو مجرب سابقا" (١١٥، ١٤٥).

٤-١-١ تأثير وزن العامل المساعد:

وجد من خلال ملاحظة نتائج استعمال كميات مختلفة TiO_2 ، إن هنالك تباينا" كبيرا" في تركيز البنزاليدهايد المتكون مع تباين الأوزان المختلفة لثاني أكسيد التيتانيوم، ومن خلال النتائج المبينة في الجدول (١-٣) والشكل (١-٣) والموضحة في الشكل (٢-٣)؛ وجد أن سرعة التفاعل تتناسب طرديا" مع وزن TiO_2 ضمن المدى ٠.٢-٠.٣٦ غم.لتر^{-١}، ثم تميل الى الثبات عند الوزن ٠.٤ غم.لتر^{-١} وعند زيادة الوزن عند مدى ٠.٦-١.٠ غم.لتر^{-١}؛ يكون تأثير الزيادة عكسيا" على سرعة التفاعل.

يعزى سبب هذا التباين في تركيز البنزاليدهايد أو سرعة التفاعل الى أن جزيئات TiO_2 المستلمة للضوء عند استعمال الأوزان الخفيفة تكون قليلة مع العدد الكبير من الفوتونات الساقطة، وبحسب القانون الثاني للكمياء الضوئية (Einstein Law) الذي ينص على إن " إن كل جزيئة أو ذرة تمتص فوتونا" واحدا" لتصبح مثارة إلا في حالات نادرة"، لذلك تكون الفوتونات الممتصة قليلة وتنفذ معظمها من العالق من دون الاستفادة منها في عملية التحفيز الضوئي مما يؤدي الى قلة كمية البنزاليدهايد الناتجة (١٤٥).

أما في حالة استعمال أوزان كبيرة من العامل المساعد؛ يكون الجزء المواجه للمصدر الضوئي من العالق متأثرا" بالضوء إذ لا ينفذ الضوء الى كافة أرجاء العالق بسبب حجب دقائق TiO_2 للضوء، حيث تسلك كمرشح داخلي Inner Filter تقوم بامتصاص معظم الفوتونات وتشتت الأخرى. وبهذا يقل عدد الفوتونات الممتصة من قبل TiO_2 التي تمتاز عليها جزيئات الكحول.

وبحسب القانون الأول في الكيمياء الضوئية Grothuse-Draper Law الذي ينص على إن "الضوء الممتص فقط يؤدي الى إحداث تغيرات كيميائية"، وبهذا تقل كفاءة الأكسدة الضوئية للكحول وهذا التفسير مشابه لتفسير الباحث Serpone (١٥١).

ومن خلال الجدول (١-٣) والشكل (٢-٣)، وجد أن الوزن ٠.٤ غم.لتر^{-١} من TiO_2 يمثل الوزن المثالي Optimum Weight الذي يتم عنده إمتصاص أكبر عدد من الفوتونات الساقطة لتؤدي الى أكسدة أكبر كمية ممكنة من الكحول. وهذا ما أثبتته كافة التجارب اللاحقة في هذا البحث.

٤-١-٢ تأثير نوع الغاز:

إن استعمال غاز N_2 بدلا" من O_2 في تفاعل الأكسدة الضوئية يؤدي الى تكوين كمية قليلة جدا" من البنزاليدهايد لا تتجاوز 9×10^{-١٠} مول.لتر^{-١} خلال ٦٠ دقيقة من التشعيع بالإضافة الى تحول TiO_2 من اللون الأبيض الى اللون الرمادي بعد عملية التشعيع؛ وهذه النتيجة تتوافق مع ما حصل عليه Buss وجماعته (١٥٢).

أن تحول لون TiO_2 الى اللون الرمادي يدل على إن أوكسجين سطح العامل المساعد يشارك في التفاعل (مؤدياً) الى إختزال Ti^{4+} الى Ti^{3+} إذ يستهلك أوكسجين السطح بمرور الوقت ومن ثم يقل عدد ذرات الأوكسجين التي تشارك في مسك الإلكترونات وإحداث الأكسدة الضوئية^(١٥٣).

٤-١-٣ الطول الموجي اللازم لإحداث الإثارة:

من المعروف إن طاقة فجوة الحزمة لثاني أوكسيد التيتانيوم (الأنتيز) تكون مساوية إلى ٣.٢٢ إلكترون فولت، ويمكن تحويل هذه الطاقة الى الطول الموجي المكافئ بالإعتماد على علاقة بلانك:

$$E_{(J)} = \frac{hc}{\lambda} \quad \dots\dots\dots (٤-١)$$

حيث أن h يمثل ثابت بلانك و C تمثل سرعة الضوء ،وباستعمال التحويلات المناسبة وجد أن الطول الموجي المكافئ لطاقة فجوة حزمة الأنتيز هو ٣٨٧ نانومتر. أما بالنسبة للروتايل فالطول الموجي المكافئ لطاقة فجوة حزمته البالغة ٣.٠١ إلكترون فولت^(٧٣) يكون مساوياً الى ٤١٢ نانومتر. وبالإعتماد على هذه النتائج فإن كل من الأنتيز والروتايل يثار في المنطقة فوق البنفسجية القريبة زيادة على إمتصاصات طفيفة عند ٥٤٠ نانومتر^(١٥٤).

وبما إن الطول الموجي للأشعة المنبعثة من المصباح الزئبقي المستعمل يكون بحدود (٣٦٠ نانومتر) فإن هذا الطول يمتلك طاقة كافية لإحداث تفاعل الأكسدة الضوئية لكحول البنزائل.



٤-٢-٢ الأكسدة الضوئية المحفزة بوجود TiO_2 المجرد:

يتجهج إلكترون جزيئة شبه الموصل عند تعرضه الى الأشعة اللازمة، إذ ينتقل الإلكترون المكتسب لطاقة الإشعاع الساقط من حزمة التكافؤ الى حزمة التوصيل تاركاً فراغاً موجب الشحنة يعرف بالثقب الموجب، وهذا الانتقال يجعل من دقيقة شبه الموصل مستقطبة، إذ أن إنتقال الإلكترون الى حزمة التوصيل يجعلها أكثر سالبية وتركه لحزمة التكافؤ يجعلها تعاني من نقص إلكتروني (ذات شحنة موجبة) وهذا السلوك يجعل من شبه الموصل عاملاً مساعداً. وإن بقاء هذا الإستقطاب لمدة طويلة يؤدي إلى إنجاز مثل هذه التفاعلات بوجود العامل المساعد لوحده إذ يتحرك الإلكترون والثقب الموجب الى السطح والذان من الممكن أن يساهما في تفاعلات الأكسدة والإختزال الضوئية على السطح^(٧٥).

إن الألكترون الضوئي سرعان مايعاني انحلالاً "فاقد" الطاقة التي إكتسبها من جراء التشعيع على شكل حرارة أو ضوء متحداً مع الثقب الموجب في عملية نزع الإثارة إذ لم يوجد مايمسكه لما قبل مدة دخوله التفاعل المراد إجرائه وبحسب المعادلة الآتية:



لذلك فإن وجود الأوكسجين يعدّ ضرورياً إذ يعمل كما سك للإلكترونات في حزمة التوصيل ومنع التفاعل العكسي بينها وبين الثقوب الموجبة من خلال قابليته الجيدة على الإمتزاز الكيميائي على سطوح أشباه الموصلات المحفزة ضوئياً^(١٥٧)، كما تقوم مجاميع الهيدروكسيل بمسك الثقوب الضوئية وفق المعادلتين الآتيتين:



٤-٢-١ تأثير التركيز الابتدائي لكحول البنزائل:

إن حركية تفكك المركبات الممتزة على سطح العامل المساعد تتبع ميكانيكية لانكمير هنشل وود Langmuir –Hinshdwood إذ تتناسب سرعة التفاعل طردياً مع جزء السطح المغطى بالمادة المتفاعلة الممتزة على السطح^(١٥٨) وبحسب المعادلة الآتية:

$$R = k\theta = k \left(\frac{K_{ads} C}{1 + K_{ads} C} \right) \quad \dots\dots(٤-٥)$$

إذ أن: k يمثل ثابت سرعة التفاعل، و K_{ads} يمثل ثابت إمتزاز المادة على سطح العامل المساعد، و C يمثل تركيز المادة المتفاعلة وتمثل جزء السطح المغطى. في حالة المحاليل المخففة يصبح المقدار $K_{ads} C$ صغير جداً ($K_{ads} C \ll 1$) بحيث يمكن إهماله وبهذا يصبح التفاعل من الدرجة الأولى، في حين إن استعمال تراكيز عالية منه يؤدي إلى بلوغ سرعة قيمتها التفاعل القصوى ويصبح التفاعل من المرتبة الصفرية^(١٠٩). وباخذ مقلوب المعادلة (٤-٥) نحصل على المعادلة الخطية الآتية:

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{k} + \frac{1}{k.K_{ads} C_0} \quad \dots\dots(٤-٦)$$

يوضح الجدول (٤-٣) نتائج سرعة التفاعل الأكسدة الضوئية لكحول البنزائل باستعمال تراكيز مختلفة منه. ومن خلال رسم العلاقة بين مقلوب سرعة التفاعل ومقلوب التركيز الابتدائي لكحول البنزائل يتم الحصول على خط مستقيم يمثل القاطع فيه ثابت سرعة التفاعل k الذي يساوي 3.7×10^{-4} . أما إنحداره فيكون مساوياً إلى $(1/k K_{ads})$ وبتعويض ثابت سرعة التفاعل في معادلة الميل إذ تم الحصول على ثابت الإمتزاز K_{ads} وهو مساوياً لـ 0.386 كما هو مبين في الشكل (٦-٣). إذ إن ثابت سرعة التفاعل لا يتأثر بالتركيز الابتدائي للمواد المتفاعلة وإنما يعتمد بالدرجة الأساس على مرتبة التفاعل. وهذه النتائج تأتي متوافقة مع ما هو مجرب سابقاً^(٩٧-٩٣).

إن القيمة العالية لثابت الإمتزاز تعزى إلى الكثافة الإلكترونية العالية للحلقة الأروماتية التي تمثل المجموعة الواهبة للإلكترونات Electron donating group التي تؤدي إلى حدوث إمتزاز قوي لمواقع Ti^{4+} الباحثة عن الإلكترونات Electron with drowing العائدة إلى سطح TiO_2 . وهذا ما أثبتته الباحثان Sedlak و Cummingham^(١٠٨) من خلال دراسة التجزئة الضوئية للحوامض الأروماتية، إذ أكد الباحثان على أن القيمة العالية لثابت الإمتزاز ناتجة من وجود الحلقة الأروماتية، وقد تضمنت الدراسة نفسها؛ تأثير الدالة الحامضية الـ pH لوسط التفاعل على ثابت الإمتزاز، إذ حصلنا على أعلى قيمة لثابت الإمتزاز؛ عندما كانت الدالة الحامضية للمحلول مساوية لـ 5.5 .

ودرس الباحث Koster وجماعته^(١٠٩) تأثير المجاميع المعوضة في الحلقة الأروماتية على قيمة ثابت الإمتزاز؛ ووجد إن إستبدال المجاميع الدافعة للإلكترونات (كالكلور مثلاً) في الحلقة الأروماتية يضعف الإمتزاز على سطح TiO_2 ومن ثم يقل مقدار ثابت الإمتزاز.

٤-٢-٢ تأثير درجة الحرارة وحساب طاقة التنشيط:

تتناسب قابلية توصيل شبه الموصل مع عدد الإلكترونات في حزمة التوصيل التي بدورها تتناسب مع معامل بولتزمان ($e^{-E_a/RT}$) ومن ثم تزداد قابلية توصيل شبه الموصل أسياً بإزداد درجة الحرارة. وهذا ما أثبتته نتائج التجارب التي أجريت في المدى الحراري $293-320$ كلفن، إذ وجد أن لزيادة درجة الحرارة تأثير واضح في زيادة تركيز البنزاليدهايد الناتج من أكسدة كحول البنزائل. كما تم حساب طاقة التنشيط اعتماداً على نتائج درجات الحرارة المختلفة وبحسب ما هو موضح في الجدول (٧-٣) والشكل (٧-٣) بإعتبار إن تفاعل الأكسدة الضوئية للكحولات يتبع قوانين المرتبة الأولى^(١١٠) ويعبر عن سرعة التفاعل بالمعادلة الآتية:

$$Rate = \frac{d[Benzaldehyde]}{dt} = K[Benzaldehyde] \quad \dots\dots(٤-٨)$$

إذ أن K يمثل ثابت سرعة التفاعل (ثا^{-١}).

ولغرض حساب طاقة التنشيط؛ يمكن الإستعانة بمعادلة أرينيوس Arrhenis Equation

$$K = Ae^{-E_a / RT} \quad \dots\dots\dots(٤-٩)$$

إذ أن:

A يمثل عامل التردد Frequency Factor و E_a تمثل طاقة التنشيط بوحدة (كيلوجول.مول^{-١}).
 R ثابت الغازات العام (٨.٣١٤ جول.كلفن^{-١}.مول^{-١}) و T درجة الحرارة بوحدة (كلفن).
 وعند التعويض عن المقدار K من المعادلة (٤-٨) بما يساويه في المعادلة (٤-٩) وبعد التبسيط تم الحصول على العلاقة الآتية:


$$\text{LogRate} = \text{LogA}[\text{Benzaldehyde}] - \frac{E_a}{2.303RT} \quad \dots\dots\dots(٤-١٠)$$


وعند رسم العلاقة بين مقلوب درجة الحرارة المطلقة ولو غار يتم سرعة التفاعل ينتج خط مستقيم؛ تكون قيمة الميل له مساوية إلى $\frac{-E_a}{2.303RT}$ ومنه تم حساب طاقة التنشيط وكانت مساوية للمقدار ٢١.٠٦٢ كيلوجول.مول^{-١} وحسب ما هو موضح في الشكل (٣-٧).

٣-٤ الأكسدة الضوئية لكحول البنزائل بوجود ثاني أكسيد التيتانيوم والمتحسسات الضوئية:

تعتمد تفاعلات التحفيز الضوئي غير المتجانس على طاقة فجوة الحزمة لدقيقة شبه الموصل وعلى تردد الإشعاع الساقط عليها، ونظراً لما تنصف به بعض أشباه الموصلات ولا سيما TiO_2 من إستقرارية عالية ومساحة سطحية كبيرة إلا أن فجوة حزمها تكون كبيرة نسبياً، أي إنها تحتاج الى طاقة إشعاع عالية، ويمكن تقليل الطاقة اللازمة لإحداث الإثارة عن طريق استعمال الأصباغ كمتحسسات ضوئية^(١٢).

تقوم الأصباغ التي يتداخل إمتصاصها للضوء مع أقل طاقة من طيف إمتصاص العامل المساعد بحقن إلكتروناتها المثارة الى حزمة توصيل شبه الموصل؛ في حين تتولد الثقوب الضوئية من خلال الأكسدة الضوئية المباشرة للصيغة المختزلة للصيغة بطريقة الإنتشار خلال الطبقة المزدوجة للسطح البيئي وبذلك يتم توليد الإلكترونات والثقوب الضوئية بطريقة غير مباشرة وباستعمال أشعة الشمس نتيجة وجود الأصباغ كمتحسسات ضوئي^(١٣). والشكل (٤-١) يوضح عملية الإثارة ونقل الشحنة بين المتحسس ودقيقة شبه الموصل.





الشكل (٤-١): عمليات الإثارة ونقل الشحنة بين المتحسس وجزيئة شبه الموصل

٤-٣-١ تأثير وجود المتحسسات الضوئية:



وجد أن استعمال صبغتي الرايبوفلافين والسفرانين O بوجود TiO_2 والأوكسجين يزيد من فعالية الأكسدة الضوئية لكحول البنزائل بالقياس مع استعمال TiO_2 المجرد، إذ كانت فعالية التفاعل تقع وفق التسلسل الآتي:

الرايبوفلافين < السفرانين < TiO_2 المجرد

إن من أهم الشروط الواجب توافرها في الصبغة لتكون متحسسا "ضوئيا" يزيد من كفاءة عمل شبه الموصل بوصفها عاملا "مساعدًا" هي: ثبات الصبغة العالي تجاه الضوء؛ وأن تغطي حزم إمتصاصها منطقة واسعة من الطيف المرئي وتداخل تلك الحزم مع طيف العامل المساعد، وهذا يتفق مع ما توصل إليه الباحث Vlachopoulos وجماعته^(١٥٦)، إذ أوضح إن الصبغة الفعالة يجب أن تكون حزمة إمتصاصها ضمن أوطأ طاقة من طيف إمتصاص شبه الموصل.

تمتد حدود الإمتصاص لصبغة الرايبوفلافين بين (٣٠٠-٥٢٠ نانومتر) وتقع حزمة الإمتصاص الأعظم عند الطول الموجي ($\lambda_{\text{max}} = 445$ نانومتر)، في حين تمتد حدود الإمتصاص لصبغة السفرانين O بين (٤٠٠-٥٨٠ نانومتر)، أما حزمة الإمتصاص الأعظم فتظهر عند الطول الموجي ٥٣٠ نانومتر، وبحسب ماورد سابقا" بأن ثاني أوكسيد التيتانيوم يمتلك إمتصاص طفيف عند الطول الموجي ٥٤٠ نانومتر الذي يتصاعد تدريجيا" باتجاه المنطقة فوق البنفسجية القريبة زيادة" ولذلك فإن طيف إمتصاص الصبغتين يغطي منطقة واسعة من الطيف المرئي وهذا يفسر الدور المنشط لهتين الصبغتين في عمل TiO_2 بوصفه عاملا "مساعدًا"^(٦٧).

يعود الاختلاف في فعالية الأصباغ في زيادة نشاط الفعالية الضوئية لثاني أوكسيد التيتانيوم عادة" الى عدة أسباب : منها إختلاف المجاميع المسؤولة عن اللون في الصبغة ومن ثم تتغير قدرة الصبغة على إمتصاص الفوتونات وحقق الإلكترونات الى حزمة توصيل دقائق العامل المساعد لما له من دور مهم في زيادة كفاءة عملية التحفيز الضوئي، وهذا ما يظهر في الصبغتين المستعملين في البحث، إذ تمتاز صبغة الرايبوفلافين بقوة على سطح TiO_2 بسبب طبيعة تركيب الصبغة الموضحة في الشكل (٤-٢) وإحتواءها



على أربع مجاميع هيدروكسيل في الجزء الألفاتي منها التي من الممكن إن تتأصّر هيدروجينياً" مع ذرات أو كسجين سطح العامل المساعد. و إن إحتواء الصبغة على مجاميع مشحونة أو مستقطبة له دور مهم في كميتها الممتزة على سطح TiO_2 العالق في الكحول؛ إذ تميل الأصباغ الموجبة Cation للأمتزاز بقوة على سطوح الأكاسيد^(١٦). وهذا ما ينطبق على صبغة السفرانين O التي تحمل شحنة موجبة، وبحسب ماهو موضح في الشكل (٢-٤).

الشكل (٢-٤) يوضح تركيب صبغتي الرايبوفلافين والسفرانين O.

٢-٣-٤ تأثير تركيز المتحسسات الضوئية:

أوضحت نتائج تجارب استعمال تجارب استعمال تراكيز مختلفة من صبغة السفرانين O بوجود TiO_2 والأوكسجين تبايناً كبيراً في كمية البنزالديهايد الناتج مع تغير تركيز صبغة السفرانين O، ففي التراكيز العالية كانت سرعة التفاعل منخفضة، ويرجع سبب ذلك إلى أن التراكيز العالية تؤدي إلى حجب الضوء عن باقي أجزاء الخلية الأخرى، إذ تسلك جزيئات الصبغة المواجهة للمصدر الضوئي كمرشحات ضمنية مما يؤثر على كفاءة عملية التحفيز الضوئي.

بلغت أقصى سرعة تفاعل عند التركيز 10×2.5 مول. لتر^{-١} الذي يمثل التركيز المثالي Optimum Concentration الذي يعطي أعلى ناتج من البنزالديهايد ويتم عنده الإستغلال الأمثل للفوتونات الضوئية المؤثرة من قبل الصبغة والعامل المساعد. ولكن عند استعمال التراكيز الأكثر تخفيفاً من الصبغة يؤدي إلى نفاذ قسم كبير من الضوء المسلط عبر الخلية أو عدم إستغلال الضوء المؤثر في الصبغة بالكامل بسبب النقص في تركيزها مما يؤثر سلبياً في كمية البنزالديهايد الناتجة من أكسدة الكحول.

إن استعمال تراكيز مختلفة من صبغة الرايبوفلافين والموضحة في الجدول (٣-٩) والشكل (٣-٢١) ليتبين إن التركيز المثالي للصبغة هو 10×5 مول. لتر^{-١}، فيما كان لاستعمال التركيز الأعلى والأوطأ من التركيز المثالي تأثير سلبي على سرعة التفاعل الضوئي المحفز مقارنة مع استعمال التركيز 10×5 مول. لتر^{-١}، وهذه النتائج تأتي متوافقة مع ما توصل إليه الباحث Aittia^(١٧) ومنها تم الإستنتاج أن لكل صبغة تركيز مثالي خاص بها والسبب يرجع إلى خواص الصبغة اللونية التي ترتبط بطبيعتها التركيبية.

٣-٣-٤ تأثير درجة الحرارة على سرعة التفاعل الضوئي باستعمال TiO_2 والمتحسسات لضوئية:

من خلال دراسة تأثير درجة الحرارة على تفاعلات الأكسدة الضوئية على سطح TiO_2 المحسس بوساطة صبغتي السفرانين O والرايبوفلافين، إتضح أن سرعة التفاعل تتناسب طردياً مع درجة الحرارة.


وقد تم حساب طاقة التنشيط من خلال رسم العلاقة بين لوغارتم سرعة التفاعل مقابل مقلوب درجة الحرارة ومن الجدول (٤-١) والشكل (٤-٣) يبين أن قيمة طاقة التنشيط متقاربة جداً عند استعمال TiO_2 المجرد و TiO_2 المحسس بوساطة صبغتي السفرانين O والرايبوفلافين على الرغم من زيادة سرعة التفاعل بوجود الصبغتين عنها في حالة عدم وجودها مع العامل المساعد للدرجة الحرارية نفسها. وهذه النتائج تأتي متوافقة مع ما تم إيجاده سابقاً^(١٥).

يمكن تفسير ذلك على أن لزيادة في سرعة التفاعل هي نتيجة لمساهمة الصبغة في التفاعل الضوئي عن طريق زيادة الإستقطابية لجزيئات TiO_2 ، أما التفاعل الرئيسي فيحصل نتيجة إنتقال الإلكترون من حزمة التكافؤ إلى حزمة التوصيل، وبصورة عامة يعتقد بأن طاقة التنشيط ليس لها علاقة

بكيمائية الكحول^(١١٥-١١٦) وإنما تكون مرتبطة بانتقال الإلكترونات ز الثقوب داخل دقيقة شبه الموصل وتتغير تبعاً لتغير مصدر TiO_2 وهيأة ونوع وكمية التشوهات المندمجة داخل البلورة^(١١٥).

الجدول (٤-١): سرعة التكوين البنزالديهايد وطاقت التنشيط باستعمال ٠.٤ غم. لتر^{-١} من TiO_2 المجرد والمحس.

Reaction	Rate of reaction * 10^{-6} Mole.L ⁻¹ .sec ⁻¹ .	Activation energy KJ.MoL ⁻¹
Naked TiO_2	٢	٢١.٠٦
TiO_2 + Safrain O	٣.٥	٢٢.٩
TiO_2 + Riboflavin	٥.٢	٢.٩٢



الشكل (٤-٣): العلاقة بين لوغاريتم سرعة التفاعل ومقلوب درجة الحرارة بوجود TiO_2 المجرد والمحس


٤-٤ الأكسدة الضوئية تحت ظروف التجوية البيئية:

إن من أهم الدوافع التي وجهت العلماء لتطوير أبحاث الكيمياء الضوئية هي تحويل وحفظ الطاقة الشمسية التي تعد المصدر الوحيد المتوافر طبيعياً في الكرة الأرضية، إذ أصبح من المتوقع نفاذ مصادر الطاقة الأخرى مثل النفط والغاز الطبيعي والفحم الحجري، و يعتقد إن الطاقة الشمسية التي يتعرض لها كيلو متر مربع واحد من الأرض تعادل ٣٠٠٠٠ طن من مادة الفحم الحجري^(١٦٤).

تعد تفاعلات التحفيز الضوئي غير المتجانس على سطح TiO_2 باستعمال الإشعاع الشمسي من أفضل الوسائل المستخدمة لإزالة الملوثات البيئية؛ إذ تبلغ طاقة فجوة الحزمة لثاني أكسيد التيتانيوم نوع الأنثيز ٣.٢٢ إلكترون فولت؛ لذلك فإن دقيقة TiO_2 تثار في المنطقة فوق البنفسجية القريبة زيادة على وجود إمتصاصات طيفية تقع ضمن المنطقة المرئية من الطيف الشمسي، وإن الطيف الشمسي يحتوي على الأشعة فوق البنفسجية بنسبة تصل إلى ٥%، لذلك استعمل الإشعاع الشمسي و TiO_2 لتجزئة عدد كبير من الملوثات العضوية وغير العضوية الموجودة في الماء^(١٦٥). والشكل (٤-٤) مقدار إمتصاص دقيقة TiO_2 من الطيف الشمسي.

الشكل (٤-٤): مخطط الطيف الشمسي بصورة عمودية عند مستوى سطح البحر.

استعملت المتحسسات الضوئية ولاسيما الصبغات العضوية على نطاق واسع لمدا الطاقة اللازمة لإثارة



جزيئات العامل المساعد إلى المنطقة المرئية؛ مما يؤدي إلى أكبر إستفادة ممكنة من الطاقة الشمسية^(١٦٦).

٤-٤-١ التفاعلات غير الضوئية:

أوضحت جميع التجارب التي أجريت بغياب الضوء ووجود الأوكسجين و TiO_2 المجرد والمحسس باستعمال صبغة الراييوفلافين أهمية وجود الضوء لإحداث تفاعل الأكسدة الضوئية لكحول البنزائل، إذ أعطى الكشف الطيفي للبنزالديهايد نتائج غير إيجابية تؤكد على عدم حصول التفاعل بغياب الضوء على الرغم من إرتفاع درجة الحرارة إلى ٣٢٠ كلفن بوجود TiO_2 المجرد وإلى ٣١٦ كلفن بوجود TiO_2 وصبغة الراييوفلافين. ومن ذلك نستنتج إن جميع التفاعلات اللاحقة التي تمت بوجود الإشعاع الشمسي عند درجة حرارة ٣١٦ كلفن و ٣٢٠ كلفن هي تفاعلات ضوئية وليست حرارية.

٤-٤-٢ التفاعلات الضوئية بوجود ضوء الشمس:

وجد من خلال ملاحظة نتائج استعمال الإشعاع الشمسي بدلا " من المصباح الزئبقي في تفاعلات الأكسدة الضوئية لكحول البنزاييل إنها ذات كفاءة أكبر ي تكوين البنزالديهيد، إذ بلغت سرعة التفاعل الضوئي من دون استعمال أشعة الشمس و TiO_2 المجرد 9×10^{-6} مول .لتر⁻¹.ثا⁻¹، في حين كانت سرعة التفاعل باستعمال المصباح و TiO_2 المجرد مساوية إلى 2×10^{-6} مول .لتر⁻¹.ثا⁻¹ عند درجة حرارة ٣٢٠ كلفن، ووجد إن سرعة تفاعل الأكسدة الضوئية لكحول البنزاييل باستعمال أشعة الشمس و TiO_2 وصبغة الريبوفلافين أكبر منه عندما تتم عملية التشيع بواسطة المصباح الزئبقي عند نفس الدرجة الحرارية وبحسب النتائج الموضحة في الجدول الآتي:

الجدول (٤-٢): سرع تكوين البنزالديهيد باستعمال أشعة الشمس والمصباح الزئبقي.


	Rate * ١٠ ^٦ by using sun light Mole.L ⁻¹ .sec ⁻¹	Rate * ١٠ ^٦ by using Lamp light Mole.L ⁻¹ .sec ⁻¹	T k
TiO_2	٩.٠	٢.٠	٣٢٠
$\text{TiO}_2 + \text{Riboflavin}$	١١.٥	٥.٢	٣١٦

من المعروف أن شدة التفاعل الضوئي المحفز تتناسب طرديا " مع شدة الإشعاع الساقط على مزيج التفاعل، وعلى هذا الأساس يمكن تفسير الزيادة الحاصلة في سرعة تكوين البنزالديهيد باستعمال الإشعاع الشمسي، إذ أن شدة الإشعاع الساقط من أشعة الشمس أكبر بكثير من شدة الأشعاع الساقط من المصباح الزئبقي والبالغة قيمتها 4.33×10^{-6} أنشتاين. ثا⁻¹ المحسوبة باستعمال الطريقة الأكتينومترية.


٤-٥ آلية التفاعل المقترحة Proposed Mechanism


٤-٥-١ باستعمال TiO_2 المجرد.

تتضمن الخطوة الأولى من التفاعل الضوئي غير المتجانس والمحفز باستعمال ثاني اوكسيد التيتانيوم عاملا " مساعدا " توليد الإلكترونات والثغوب الضوئية ومن ثم فصلها بحسب المعادلة الاتية.






ثم تدخل هذه الجذور في خطوات لاحقه تتضمن نزع البروتونات من الكحول.





.....(٤-١٧)


ويرى الباحث Bickly و Jayanty^(٨٦) ان الجذور HO_2, OH هي الأجزاء الفعالة في أكسدة الكحول الى الألددهايد المقابل وبحسب المعادلات الآتية:




ويقترح الباحث Cundall وجماعته^(١٦٨) ان البيروكسيد المتكون من المعادله (٤-١٨) يتكون ايضا من تفاعل جذور HO_2 مع بعضها وبحسب المعادلة الآتية.



او يتكون من التفاعل الآتي.



ويفضل الإلكترون الانتقال الى H_2O_2 بحسب المعادله الآتية.



حيث تستهلك الجذور على سطح العامل المساعد وكما هو موضح في المعادلات السابقة.

٢ - باستعمال المتحسسات الضوئية

تتضمن الخطوة الاولى من هذه الآليه هي اثاره جزيئة المتحسس الضوئي بوساطة الضوء.



وتسلك دقائق العامل المساعد كوسط ناقل للشحنة حيث تقوم باخماد الحالة المثارة (Quenching) للمحسس

المثار وتنتقل الإلكترونات الى حزمة توصيل TiO_2



تستخدم هذه الإلكترونات في اختزال جزيئات الأوكسجين الممتزة على سطح أيونات السوبر أوكسايد كما هو الحال عند استعمال TiO_2 المجرد والاختلاف هنا هو عدم وجود الثقوب الموجبة لكي ترتبط مع الإلكترونات المتواجدة في حزمة التوصيل، إذ يتم توليد الثقوب الضوئية من خلال الأكسدة المباشرة

للصبغة المختزلة للصبغة تحت تأثير الانتشار خلال الصيغة المزدوجة للسطح البيني وبذلك يتم توليد الألكترونات والثقوب الضوئية بطريقة غير مباشرة.

يمكن ان يتم التفاعل الرجوعي بين الصيغة المؤكسدة للصبغة (S^*) والألكترونات المتواجدة في المحلول أو على سطح العامل المساعد مؤدياً الى التقليل من كفاءة عملية الأكسدة الضوئية. كذلك يستخدم واهبا "مناسباً" للألكترونات لزيادة كفاءة عملية التحفيز الضوئي إذ تثار جزيئات الواهب الألكتروني ثم تقوم باختزال الصيغة S^+ للمتحسس الى الصيغة S بحسب المعادلة الآتية:



Conclusions

٤-٦ الاستنتاجات :

- ١- ان النتائج التي تم الحصول عليها في هذا البحث تم استنتاج ما يلي :-
١- ان الضوء والعامل المساعد TiO_2 عاملان اساسيان في تفاعل الاكسدة الضوئية للكحول .
- ٢- أهمية وجود الاوكسجين كماسك للألكترونات على سطح TiO_2 مما يؤدي الى التقليل من التفاعل الرجوعي مع الثقوب الموجبه .
- ٣- انعدام الفعاليه تقريبا في حالة امرار غاز N_2 بوجود TiO_2 المجرد في سائل الكحول .
- ٤- الحصول على قيم متقاربة جدا" من طاقة التنشيط في حالة استعمال TiO_2 المجرد والمحسس بوساطة صبغتي الريبوفلافين والسفرانين O
- ٥- التأثير الكبير للحلقة الارماتية في زيادة امتزاز الكحول على سطح العامل المساعد؛ لما هذه الحلقة من كثافة الكترونية عالية .
- ٦- امكانية استعمال الاشعاع الشمسي في احداث تفاعل الاكسدة الضوئية باستعمال TiO_2 المجرد وكذلك المحسس باستعمال الاصباغ العضويه مما يؤكد ان TiO_2 له امتصاصات تقع ضمن المنطقه المرئيه زياده" على امتصاصه في المنطقه فوق البنفسجيه .

٤-٧ التوصيات :-

- ١- دراسة استعمال محاليل اصباغ اخرى ذات اطياف امتصاص تغطي منطقته واسعه من الطيف المرئي وتتداخل بصوره جيده مع طيف TiO_2
- ٢- ادخال مجاميع معوضه على الحلقة الاروماتيه ودراسة تأثيرها على سرعة التفاعل .
- ٣- استعمال مركبات عضويه اخرى وخاصه الفينولات والكحولات الثانويه التي تحتوي على حلقات اروماتيه .
- ٤- دراسة استعمال ضوء ذي طول موجي منفرد لانجاز مثل هذه التفاعلات .
- ٥- امكانية استعمال TiO_2 واشعة الشمس في التخلص من الملوثات ولاسيما المخلفات النفطيه .
- ٦- استعمال TiO_2 بشكل رقوق سواء في النظام المستخدم في هذا البحث او الانظمه الاخرى .


قائمة الجداول

رقم الجدول	الموضوع	الصفحة
١-١	نسبة تحول الكحولات إلى الألددهايدات والكيونات المقابلة	٢٢
١-٢	منحني معايرة الـ FeSO_4 لحساب معامل الممتصية المولاري	٣٩
٢-٢	منحني المعايرة القياسي للبنزالدهايد في كحول البنزائل باستعمال الطريقة الطيفية	٤١
١-٣	سرع تكوين البنزالدهايد باستعمال كميات مختلفة من TiO_2 عند درجة حرارة ٢٩٣ كلفن.	٤٣
٢-٣	العلاقة بين سرع تكوين البنزالدهايد وكمية TiO_2	٤٤
٣-٣	سرع تكوين البنزالدهايد باستعمال TiO_2 عند ظروف جوية مختلفة.	٤٦
٤-٣	تغير تراكيز البنزالدهايد مع زمن التشعيع باستعمال ٠.٤ غم. لتر ^{-١} TiO_2 وتراكيز مختلفة من كحول البنزائل عند ٢٩٣ كلفن.	٤٨
٥-٣	العلاقة بين مقلوب سرع التفاعل ومقلوب تركيز الكحول.	٤٩
٦-٣	سرع تفاعل تكوين البنزالدهايد باستعمال TiO_2 المجرد عند درجات حرارية مختلفة.	٥٠
٧-٣	العلاقة بين لو غارتم سرع التفاعل ومقلوب درجة الحرارة باستعمال TiO_2 المجرد.	٥١
٨-٣	سرع تفاعل تكوين البنزالدهايد باستعمال TiO_2 وصبغة السفرانين O عند درجة حرارة ٢٩٣ كلفن	٥٢
٩-٣	تغير تركيز البنزالدهايد المتكون مع زمن التشعيع باستعمال TiO_2 وتراكيز مختلفة من صبغة الاريبوفلافين عند درجة حرارة ٢٩٣ كلفن	٥٤
١٠-٣	تغير تركيز البنزالدهايد مع زمن التشعيع باستعمال TiO_2 و صبغة السفرانين O عند درجة حرارية مختلفة.	٥٦
١١-٣	العلاقة بين لو غارتم سرع التفاعل ومقلوب درجة الحرارة باستعمال TiO_2 وصبغة السفرانين O.	٥٧
١٢-٣	تغير تركيز البنزالدهايد مع زمن التشعيع باستعمال TiO_2 وصبغة الاريبوفلافين عند درجات حرارية مختلفة.	٥٨
١٣-٣	العلاقة بين لو غارتم سرع التفاعل ومقلوب درجة الحرارة باستعمال TiO_2 وصبغة الاريبوفلافين.	٥٩
١٤-٣	سرع تكوين البنزالدهايد باستعمال TiO_2 المجرد واشعة الشمس عند درجة حرارة ٣٢٠ كلفن.	٦١
١٥-٣	سرع تكوين البنزالدهايد باستعمال TiO_2 وصبغة الاريبوفلافين واشعة الشمس عند درجة حرارة ٣١٦ كلفن	٦٢
١-٤	سرع التكوين البنزالدهايد وطاقات التنشيط باستعمال ٠.٤ غم. لتر ^{-١} من TiO_2 المجرد والمحسس.	٧٣
٢-٤	سرع تكوين البنزالدهايد باستعمال أشعة الشمس والمصباح الزئبقي.	٧٥


قائمة الأشكال

رقم الشكل	الموضوع	الصفحة
٣-٢	منحني المعايرة للـ Fe^{2+} عند التشعيع في طول موجي ٥١٠ نانومتر	٣٩
٤-٢	منحني المعايرة وعلاقة الإمتصاصية بتركيز البنزالديهايد	٤١
١-٣	سرع تكوين البنزالديهايد باستعمال كميات مختلفة من TiO_2 عند درجة حرارة ٢٩٣ كلفن.	٤٤
٢-٣	سرع تكوين البنزالديهايد باستعمال كميات مختلفة من TiO_2 عند درجة حرارة ٢٩٣ كلفن.	٤٥
٣-٣	سرع تكوين البنزالديهايد مع زمن تشعيع مختلف باستعمال TiO_2 عند ظروف جوية مختلفة.	٤٦
٥-٣	العلاقة بين مقلوب سرع التفاعل ومقلوب تركيز كحول البنزويل عند درجة حرارة ٢٩٣ كلفن.	٤٩
٦-٣	تغير تراكيز البنزالديهايد مع زمن التشعيع باستعمال ٠.٤ غم/لتر TiO_2 وتراكيز مختلفة من كحول البنزويل عند ٢٩٣ كلفن.	٥٠
٧-٣	العلاقة بين مقلوب سرع التفاعل ومقلوب تركيز كحول البنزويل عند درجة حرارة ٢٩٣ كلفن.	٥١
٨-٣	تغير تراكيز البنزالديهايد مع زمن التشعيع باستعمال ٠.٤ غم/لتر TiO_2 عند درجات حرارية مختلفة.	٥٣
٨-٣	العلاقة بين سرع تكوين البنزالديهايد مع مقلوب درجة الحرارة باستعمال TiO_2 المجرد.	٥٣
٩-٣	علاقة سرع تكون البنزالديهايد الناتج من تفاعل الاكسدة الضوئية المحفزة لكحول البنزويل بالتراكيز المختلفة من صبغة السفرائين O.	٥٥
١٠-٣	تغير تركيز البنزالديهايد مع زمن التشعيع باستعمال TiO_2 وتراكيز مختلفة من صبغة الراييوفلافين عند درجة حرارة ٢٩٣ كلفن	٥٥
١١-٣	علاقة تركيز البنزالديهايد الناتج من تفاعل الاكسدة الضوئية المحفزة لكحول البنزويل بالتراكيز المختلفة من صبغة الراييوفلافين	٥٦
١٢-٣	تغير تركيز البنزالديهايد مع زمن التشعيع باستعمال TiO_2 ووجود صبغة السفرائين O بتركيز ٢.٥×١٠^{-١} مول/لتر ^{-١} عند درجات حرارية مختلفة.	٥٧
١٣-٣	لو غارتم سرع التفاعل ومقلوب درجة الحرارة باستعمال TiO_2 وصبغة السفرائين O.	٥٧
١٤-٣	تغير تركيز البنزالديهايد مع زمن التشعيع باستعمال TiO_2 وصبغة الراييوفلافين بتركيز ٥×١٠^{-١} مول/لتر ^{-١} عند درجات حرارية مختلفة.	٥٨
١٥-٣	العلاقة بين لو غارتم سرع التفاعل ومقلوب درجة الحرارة باستعمال TiO_2 وصبغة الراييوفلافين	٥٩
١٦-٣	سرع تكوين البنزالديهايد باستعمال TiO_2 المجرد واشعة الشمس عند درجة حرارة ٣٢٠ كلفن.	٦٢
١٧-٣	سرع تكوين البنزالديهايد باستعمال TiO_2 وصبغة الراييوفلافين واشعة الشمس عند درجة حرارة ٣١٦ كلفن.	٦٣
١٨-٣	كروماتوكرام تحليل لكحول البنزويل النقي (زمن الإحتجاز ٤.١٧ دقيقة)	٦٣
١٩-٣	كروماتوكرام تحليل HPLC للبنزائال النقي (زمن الإحتجاز ٤.٦٥ دقيقة)	٦٤
٢٠-٣	كروماتوكرام تحليل HPLC لمزيج من كحول البنزويل والبنزالديهايد	٦٤


٢١-٣	كروماتوكرام تحليل HPLC للأكسدة الضوئية لكحول البنزائل إلى البنزالديهيد بإستعمال TiO_2 المجرد وأشعة الشمس	٦٤
١-٤	عملية الإثارة ونقل الشحنة بين المتحسس ودقيقة شبه الموصل	٧٠
٢-٤	تركيب صبغتي الرايبوفلافين والسفرانين O	٧١
٣-٤	العلاقة بين لو غاريتم سرعة التفاعل ومقلوب درجة الحرارة بوجود TiO_2 المجرد والمتحسس	٧٣
٤-٤	مخطط الطيف الشمسي عند مستوى سطح البحر وبصورة عمودية	٧٤




الشكل (١٨-٣): كروماتوگرام تحليل HPLC لكحول البنزائل النقي.



الشكل (١٩-٣): كروماتوگرام تحليل HPLC للبنزالديهايد النقي.



الشكل (٣-٢٠): كروماتوگرام تحليل HPLC لمزيج من كحول البنزائل والبنزالديهايد .



الشكل (٣-٢١): كروماتوگرام تحليل HPLC للأكسدة الضوئية لكحول البنزائل إلى البنزالديهايد باستخدام TiO_2 . المجرد وأشعة الشمس.